



## P 820 Solid-MultiGrund

Primaire spécial pour les substrats critiques  
intérieur et extérieur



### Description du produit

#### DOMAINE D'APPLICATION

Apprêt spécial pigmenté blanc pour les apprêts opaques et bien adhérents. Peut être utilisé sur des substrats minéraux et d'anciens enduits de résine synthétique. Recouvrable avec des peintures à dispersion, à base de résine de silicone et de silicate de dispersion.

#### PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

- Réduction du risque d'efflorescence alcaline
- Primaire idéal pour les façades système Fassade Solid Farbsystem
- Une absorption d'eau considérablement réduite
- Agent d'adhérence pour les peintures au silicate en dispersion
- Faible odeur
- Pigmenté blanc

#### VALEUR PH

8,0 - 9,0

#### LIANTS

Dispersion d'acrylate

#### TEINTE

BLANC

#### CONDITIONNEMENT

12,5l

#### DENSITÉ

env. 1,39 g/cm<sup>3</sup>

#### TEINTER

Ne pas mélanger à d'autres matériaux – cela s'applique également aux colorants à teinter.

### Application

#### MISE EN ŒUVRE

Application au rouleau et à la brosse.

### RÉALISATION

Préparez les fonds selon les règles de l'art. Voir chapitre «Préparation/Impression du support».

1 couche

Appliquer non dilué.

### TEMPÉRATURE D'APPLI-CATION

La température ambiante et celle de l'objet doivent être d'au moins + 5 °C pendant le traitement et le séchage.

### INFORMATIONS D'APPLI-CATION

- Bien mélanger avant utilisation.
- Pour éviter les traces de reprises, il faut peindre mouillé sur mouillé. Lors de l'application au pinceau, la zone peinte doit être bien lissée. Enfin, recouvrir la surface dans un sens après la dernière application.
- Si le matériau est dilué, ses propriétés (blocage de l'efflorescence blanche alcaline) peuvent être altérées.
- Respecter un temps de séchage suffisant entre les couches.

### RENDEMENT

Env. 200 ml/m<sup>2</sup> par couche sur supports lisses, légèrement absorbants. Consommation plus élevée sur supports rugueux. La consommation peut varier selon la nature et la structure du support et le processus d'application. Déterminer les valeurs exactes de consommation en faisant un essai sur le support.

### DILUTION

Le produit est prêt à être transformé. Utilisez pur.

### SÉCHAGE

A +20°C et 65 % d'humidité relative:

**recouvrable** après environ 6 heures

Le temps de séchage est augmenté à basse température et/ou par humidité de l'air plus élevée.

### NETTOYAGE DU MATÉRIEL

Nettoyer à l'eau immédiatement après emploi, éventuellement avec un détergent.

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Les fiches techniques des produits mentionnés dans cette fiche technique doivent être respectées.
- En raison du grand nombre de supports possibles et d'autres facteurs d'influence, il est recommandé dans certains cas de procéder à une zone de test avant de commencer l'application.
- **Recommandation pour les zones extérieures:** Pour prévenir l'infestation, appliquer des peintures contenant des fongicides/algicides. Cependant, selon l'état de la technique, une protection durable contre les infestations de champignons et d'algues ne peut être garantie, voir également la fiche BFS n° 9.
- Ne convient pas comme couche de finition. Revêtement final avec un produit approprié requis.
- Contient des fibres bleues.

## Préparation/Impression du support

### SUPPORT

Tous les apprêts indiqués sont des recommandations d'application, d'autres sous-couches peuvent être utilisées selon les besoins. Le tableau suivant donne des informations sur les préparations des supports.

Le support doit être solide, sec, propre, porteur et exempt d'efflorescence, de couches frittées, d'agents de séparation, de composants favorisant la corrosion ou d'autres couches intermédiaires qui interfèrent avec l'adhésion, et doit respecter les règles technologiques généralement reconnues. Les fiches techniques actuelles du BFS ainsi que le VOB, partie C, DIN 18363 Travaux de peinture et de vernissage doivent être respectés.

Support	Etat du support / préparation	Sous-couche
Enduits de ciment et enduits de chaux-ciment P II et P III; résistance à la compression d'au moins 1,5 N/mm <sup>2</sup> selon la norme DIN EN 998-1	Solide, porteur, légèrement absorbant.	<i>Aucune impression est nécessaire</i>
	Grossièrement poreux, sableux, très ou différemment absorbant.	<i>ProfiTec P 800Tiefgrund Acryl-Hydrosol</i>
	Après un temps de séchage suffisant, il faut fluater et rincer professionnellement les nouvelles zones de plâtre.	<i>ProfiTec P 800Tiefgrund Acryl-Hydrosol</i>
Plâtre et enduits finis P IV résistance à la compression avec min. 2 N/mm <sup>2</sup> selon DIN EN 13279	Broyer les plâtres de gypse avec la peau frittée et enlever la poussière.	<i>ProfiTec P 800Tiefgrund Acryl-Hydrosol</i>
Béton	Lisse, faiblement absorbant. Enlever les résidus d'agents anti-adhérents ainsi que les résidus farineux et sableux.	<i>Aucune impression est nécessaire</i>
	Grossièrement poreux, sableux, très ou différemment absorbant.	<i>ProfiTec P 800Tiefgrund Acryl-Hydrosol</i>
Béton cellulaire	Nettoyer et dépoussiérer.	<i>ProfiTec P 800Tiefgrund Acryl-Hydrosol</i>
Maçonnerie apparente de grès calcaire	Réparer les dommages causés aux joints et aux pierres avec un matériau du même type.	<i>ProfiTec P 800Tiefgrund Acryl-Hydrosol</i>
Maçonnerie de briques apparentes	Seules les briques de parement résistantes au gel ou les briques de maçonnerie sans inclusions étrangères conviennent à la peinture. La maçonnerie doit être exempte de fissures, sèche et sans sel.	<i>ProfiTec P 800Tiefgrund Acryl-Hydrosol</i>
Anciens revêtements	Mat, faiblement absorbant.	<i>Aucune impression est nécessaire</i>
	Enlever les salissures. Nettoyez les surfaces crayeuses/farineuses par brossage et lavage.	<i>ProfiTec P 800Tiefgrund Acryl-Hydrosol</i>
	Pour les revêtements à la chaux et les peintures minérales, le farinage doit être enlevé mécaniquement.	<i>ProfiTec P 800Tiefgrund Acryl-Hydrosol</i>
	Surfaces à absorption irrégulière, zones restaurées.	<i>ProfiTec P 800Tiefgrund Acryl-Hydrosol</i>
	Les anciennes couches brillantes doivent être rendues rugueuses.	<i>Aucune impression est nécessaire</i>
Taches de nicotine, d'eau, de suie ou de graisse	Laver à l'eau avec des détergents dégraissant et laisser sécher.	<i>ProfiTec P 563Aqua Isolierfarbe</i>
	Brosser les taches d'eau séchées.	<i>ProfiTec P 563Aqua Isolierfarbe</i>

Support	Etat du support / préparation	Sous-couche
Surfaces infestées de moisissures et de champignons	Enlever les infestations grossières par procédé mouillé, bien laisser sécher le support. Enduire de solution assainissante* et laisser sécher selon les instructions du fabricant. Respecter les règlements officiels. Note : Il est recommandé d'effectuer les travaux de rénovation par une entreprise spécialisée. (*Utiliser les biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et l'information sur le produit avant de l'utiliser).	<i>ProfiTec P 870Sanierlösung FA</i>
Efflorescences salines	Brosser à sec et éliminer la cause de l'humidité (aucune garantie ne peut être donnée pour les revêtements sur des supports chargés en sel).	<i>ProfiTec P 800Tiefgrund Acryl-Hydrosol</i>
Joints et profilés d'étanchéité à élasticité permanente	Vérifier la compatibilité ou la recouvrabilité de la peinture (voir DIN 52 460).	<i>Aucune impression est nécessaire</i>

## Instructions

### COMPOSANTS SELON VDL

Dispersion d'acrylate, dioxyde de titane, carbonate de calcium, silicates, fibres de charge, eau, Alkohol, additifs

### ORDONNANCE SUR LES PRODUITS BIOCIDES (528/2012)

Ce produit est un «produit traité» au sens de l'article 58, paragraphe 3, du règlement 528/2012 de l'UE (pas de produit biocide) et contient les ingrédients actifs biocides suivants: mélange de 1:1 méthyle, benzisothiazolinone, mélange de chlorométhylisothiazolinone et de méthylisothiazolinone.

### ÉTIQUETAGE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) N° 1272/2008[CLP].

Voir la fiche de données de sécurité pour l'étiquetage.

### CODE GIS

BSW20

### INFORMATION COV

Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/a): 30g/l (2010).  
Ce produit contient max. <30 g/l COV.

### STOCKAGE

Toujours au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Garder les contenants ouverts hermétiquement fermés.

### ELIMINATION

Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau. Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol/ le sol. Élimination selon les directives officielles. Recycler uniquement les emballages complètement vides. Les résidus de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères, les résidus de matériaux liquides en concertation avec l'entreprise locale d'élimination des déchets. CED: 080112

### CONSEILS DE SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES

Tenir hors de portée des enfants. Veiller à bien aérer l'intérieur pendant l'application et le séchage. Utiliser le filtre à poussière P2 pour les travaux de ponçage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation du produit. Portez des lunettes de protection s'il y a un risque d'éclaboussures. En cas de contact avec les yeux ou la peau rincer immédiatement et soigneusement avec de l'eau.

---

**SERVICE TECHNIQUE**

**Téléphone:** 00800 / 63 33 37 82

(Sans frais pour les réseaux fixes Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas)

**E-Mail:** anwendungstechnik@meffert.com

---

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.

**Meffert AG**  
Farbwerke

**Meffert AG Farbwerke**

Sandweg 15  
55543 Bad Kreuznach  
Allemagne  
Telephone: +49 671/870-0  
E-Mail: info@meffert.com  
www.meffert.com