Verarbeitung der Giorgio Graesan & Friends Kalkspachtel-techniken auf Gipskartonflächen

– Bad Kreuznach, September 2026 –

1) Wand- und Deckenflächen aus Gipskarton- und Gipsbauplatten müssen normgerecht montiert und ausgeführt sein. Die Oberflächengüte der Spachtelarbeiten muss der Standardqualität Q2 gemäß BFS-Merkblatt Nr. 12 entsprechen.

2) Nach Weiterbehandlung mit P800 Hydrosol Tiefgrund bzw. P823 Putzgrund wird eine vollflächige Armierung aus P1020 Universalmörtel und P1500 Armierungsgewebe fein (Gewebeüberlappung ca. 10 cm) in einer Gesamtschichtdicke von mindestens 4 mm erstellt.

3) Um einen glatten und möglichst porenfreien Untergrund herzustellen, kann die Fläche zusätzlich mit P593 Airless Mineral oder P595 FF Mineral geglättet werden.

4) Zwischenbeschichtung mit Giorgio Graesan Fund fein bzw. Primus Sabbia.

5) Applikation der gewünschten Kalkspachteltechnik (z.B. Giorgio Graesan Istinto, Giorgio Graesan Spirito Libero, Giorgio Graesan Spatula Stuhhi) nach Vorgabe.