



P236 Universal-Hausfarbe FA

Pittura per facciate a base di acrilato puro al 100%,
semiopaca

Caratteristiche tecniche

Campo di applicazione

Pittura per facciate di prima qualità, molto coprente e con film protettivo, adatta per applicazione universale su molti supporti, come per esempio vecchie mani di pittura, calcestruzzo, fibrocemento, PVC rigido, elementi strutturali in legno dimensionalmente instabili, metalli non ferrosi e intonaci dei gruppi di malte P II e P III. Poiché molto ermetica al CO₂, è ideale come rivestimento protettivo per calcestruzzo.

Gruppo di gamma

Pitture per facciate

Peso specifico

Ca. 1,46 g/cm³

**Caratteristiche secondo
DIN EN 1062**

Brillantezza: opaca satinata G₂
Spessore dello strato essiccato: 50 – 100 µm E₂
Granulometria massima: < 100 m S₁
Permeabilità al vapore acqueo (valore sd): < 0,14m (media) V₂
Permeabilità all'acqua (valore w): < 0,1 [kg/(m² · h^{0,5})] (bassa) W₃
Spessore dello strato d'aria equivalente alla diffusione SdCO₂: > 50m C₁

I dati tecnici indicati sono valori medi. Poiché i nostri prodotti contengono materie prime naturali, possono riscontrarsi leggere differenze rispetto ai valori sopra indicati che, tuttavia, non pregiudicano le caratteristiche del prodotto.

Consumo

Ca. 125 ml/m² per mano su supporti lisci, leggermente assorbenti. Su supporti ruvidi prevedere un consumo maggiore. Il consumo può variare in base alle caratteristiche e alla struttura del supporto e al metodo di applicazione utilizzato. Definire l'esatto consumo tramite applicazione di prova sulla superficie da trattare.

Ingredienti

**Componenti secondo VdL
(Associazione dell'industria
tedesca delle vernici e degli
inchiostri da stampa)**

Dispersione acrilica, Dispersione di poliuretano, biossido di titanio, carbonato di calcio, silicati, acqua, additivi

Codice GIS

BSW50



Conservante	Sì
Regolamento sui biocidi (528/2012)	Questo prodotto è „un articolo trattato“ secondo il regolamento UE n. 528/2012 art. 58, paragrafo 3 (articolo non biocida) e contiene i seguenti principi attivi biocidi: ottilisotiazolinone, terbutrina, zinco piritione, miscela con rapporto 1:1 di metilisotiazolinone e benzisotiazolinone, miscela di clorometilisotiazolinone e metilisotiazolinone.
COV	Valore limite UE per il prodotto (cat. A/c): 40g/l (2010). Questo prodotto contiene max <1 g/l COV.
A base di solventi	Ad acqua
Piombo, cadmio, cromo VI	Nessun ingrediente della ricetta

Etichette ecologiche / Certificati / Segnalibri

Sigilli (interni)



Certificazione degli edifici

Secondo il criterio DGNB ENV 1.2 (2018) “Rischi per l’ambiente locale”.

No.	Componenti rilevanti/ materiali da costruzione/ superfici	Area	Q1	Q2	Q3	Q4
5	Materiali di rivestimento per superfici minerali esterne come calcestruzzo, muratura, malte e stucchi minerali, intonaci, ETICS, carta da parati (carta da parati per facciate), cartongesso, ecc.	Attualmente si stanno valutando vernici decorative e adesivi isolanti in dispersione.	sì	sì	sì	sì



Altre informazioni

Smaltimento

Non gettare i residui nelle fognature o nelle falde acquifere. Non gettare i residui nel sottosuolo/terreno. Smaltire in conformità alle disposizioni di legge. Avviare al riciclaggio solo contenitori completamente vuoti. I residui secchi di materiale possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Smaltire i residui liquidi di materiale in accordo con la società di smaltimento locale. Codice Europeo del Rifiuto CER: 080112

Tasso di riciclaggio

non incluso

La presente scheda di sostenibilità è stata redatta sulla base del più recente stato dell'arte e della nostra esperienza. A causa dei complessi requisiti delle certificazioni edilizie, è responsabilità dell'acquirente/utente valutare l'idoneità di questo prodotto per il sistema di certificazione previsto e i relativi requisiti. Queste informazioni sulla sostenibilità sono valide solo in combinazione con l'attuale scheda tecnica e con la scheda di sicurezza.



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Germania
Telefon: +49 671/870-0
E-Mail: info@meffert.com
www.meffert.com