



P236 Universal-Hausfarbe FA

Peinture de façade à base d'acrylate pur 100 %
mat soyeux

Caractéristiques techniques

Domaine d'application

Peinture pour façades de haute qualité et très opaque, protégée par un film, universellement applicable sur de nombreux supports tels que : anciens revêtements, béton, fibre-ciment, PVC rigide, composants en bois non dimensionnellement stables, métaux non ferreux et plâtre(s) des groupes de mortiers P II et P III. Idéal également comme revêtement protecteur du béton en raison de sa grande imperméabilité au CO₂.

groupe d'assortiment

Peintures de façade

Densité

Env. 1,46 g/cm³

Données caractéristiques selon DIN EN 1062

Degré de brillant:: semi-brillant G₂
Epaisseur du film sec: 50 – 100 µm E₂
Granulométrie maximale: < 100 µm S₁
Perméabilité à la vapeur d'eau (valeur sd): < 0,14m (moyen) V₂
Perméabilité à l'eau (valeur w): < 0,1 [kg/(m² · h^{0,5})] (bas) W₃
Epaisseur de diffusion équivalente de couche d'air valeur SdCO₂: > 50m C₁

Les valeurs techniques indiquées sont des valeurs moyennes. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits des écarts mineurs peuvent de produire sans altérer les propriétés du produit.

Rendement

Env. 125 ml/m² par couche sur supports lisses, légèrement absorbants. Consommation plus élevée sur supports rugueux. La consommation peut varier selon la nature et la structure du support et le processus d'application. Déterminer les valeurs exactes de consommation en faisant un essai sur le support.

Ingrédients

Composants selon VdL

Dispersion d'acrylate, dispersion polyuréthane, dioxyde de titane, carbonate de calcium, silicates, eau, additifs

CODE GIS

BSW50

Agent de conservation

Oui

FICHE DE DONNÉES DE DURABILITÉ

P236 Universal-Hausfarbe FA



Ordonnance sur les produits biocides (528/2012)

Ce produit est un «produit traité» au sens de l'article 58, paragraphe 3, du règlement 528/2012 de l'UE (pas de produit biocide) et contient les ingrédients actifs biocides suivants: octylisothiazolinone, terbutryn, pyrithione de zinc, mélange de 1:1 méthyle, benzisothiazolinone, mélange de chlorométhylisothiazolinone et de méthylisothiazolinone.

Information COV

Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/c): 40g/l (2010).
Ce produit contient <1 g/l COV.

Base de solvants

A base d'eau

Plomb, Cadmium, Chrome VI

Aucun ingrédient de la recette

Labels écologiques / Certificats / Signets

Signets (internes)



Certification des bâtiments

Selon le critère DGNB ENV 1.2 (2018) «Risques pour l'environnement local».

No.	Éléments de construction pertinents / matériaux de construction / surfaces	Domaine	Q1	Q2	Q3	Q4
5	Matériaux de revêtement pour surfaces minérales en extérieur comme le béton, la maçonnerie, les mortiers et enduits minéraux, les enduits, l'ITE, les papiers peints (papiers peints de façade), les plaques de plâtre, etc.	Les peintures décoratives et les colles pour isolants en dispersion sont actuellement prises en compte.	oui	oui	oui	oui

Autres informations

Elimination

Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau. Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol/le sol. Élimination selon les directives officielles. Recycler uniquement les emballages complètement vides. Les résidus de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères, les résidus de matériaux liquides en concertation avec l'entreprise locale d'élimination des déchets. CED: 080112

Taux de recyclage

non inclus

Cette fiche de données de durabilité a été rédigée sur la base de l'état de l'art et de notre expérience. En raison des exigences complexes des certifications de bâtiments, il incombe à l'acheteur/utilisateur de vérifier l'évaluation en ce qui concerne l'adéquation de ce produit avec le système de certification prévu et les exigences qui y sont liées. Ces informations sur la durabilité ne sont valables qu'en combinaison avec la fiche technique actuelle ainsi que la fiche de données de sécurité.



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Allemagne
Téléphone : +49 671/870-0
E-mail : info@meffert.com
www.meffert.com