P236 Universal-Hausfarbe FA

Pittura per facciate a base di acrilato puro al 100%, semiopaca

Caratteristiche tecniche

Campo di applicazione	Pittura per facciate di prima qualità, molto coprente e con film protettivo, adatta per applicazione universale su molti supporti, come per esempio vecchie mani di pittura, calcestruzzo, fibrocemento, PVC rigido, elementi strutturali in legno dimensionalmente instabili, metalli non ferrosi e intonaci dei gruppi di malte P II e P III. Poichè molto ermetica al CO_2, è ideale come rivestimento protettivo per calcestruzzo.
Gruppo di gamma	Pitture per facciate
Peso specifico	Ca. 1,46 g/cm³
Caratteristiche secondo DIN EN 1062	Brillantezza: opaca satinata G_2 Spessore dello strato essiccato: 50 – 100 µm E_2 Granulometria massima: < 100 m S_1 Permeabilità al vapore acqueo (valore sd): < 0,14m (media) V_2 Permeabilità all'acqua (valore w): < 0,1 [kg/(m² . $h^{0,5}$)] (bassa) W_3 Spessore dello strato d'aria equivalente alla diffusione $SdCO_2$: > 50m C_1 I dati tecnici indicati sono valori medi. Poiché i nostri prodotti contengono materie prime naturali,possono riscontrarsi leggere differenze rispetto ai valori sopra indicati che, tuttavia, non pregiudicano lecaratteristiche del prodotto.
Consumo	Ca. 125 ml/m² per mano su supporti lisci, leggermente assorbenti. Su supporti ruvidi prevedere un consumo maggiore. Il consumo può variare in base alle caratteristiche e alla struttura del supporto e al metodo di applicazione utilizzato. Definire l'esatto consumo tramite applicazione di prova sulla superficie da trattare.

Ingredienti

Componenti secondo VdL (Associazione dell'industria tedesca delle vernici e degli inchiostri da stampa)	Dispersione acrilica, Dispersione di poliuretano, biossido di titanio, carbonato di calcio, silicati, acqua, additivi
Codice GIS	BSW50

Conservante	Sì
Regolamento sui biocidi (528/2012)	Questo prodotto è „un articolo trattato“ secondo il regolamento UE n. 528/2012 art. 58, paragrafo 3 (articolo non biocida) e contiene i seguenti principi attivi biocidi: ottilisotiazolinone, terbutrina, zinco piritione, miscela con rapporto 1:1 di metilisotiazolinone e benzisotiazolinone, miscela di clorometilisotiazolinone e metilisotiazolinone.
COV	Valore limite UE per il prodotto (cat. A/c): 40g/l (2010). Questo prodotto contiene max <1 g/l COV.
A base di solventi	Ad acqua
Piombo, cadmio, cromo VI	Nessun ingrediente della ricetta

Etichette ecologiche / Certificati / Segnalibri

Sigilli (interni)

Certificazione degli edifici

Secondo il criterio DGNB ENV 1.2 (2018) “Rischi per l’ambiente locale”.

No.	Componenti rilevanti/ materiali da costruzione/ superfici	Area	Q1	Q2	Q3	Q4
5	Materiali di rivestimento per superfici minerali esterne come calcestruzzo, muratura, malte e stucchi minerali, intonaci, ETICS, carta da parati (carta da parati per facciate), cartongesso, ecc.	Attualmente si stanno valutando vernici decorative e adesivi isolanti in dispersione.	sì	sì	sì	sì

Altre informazioni

Smaltimento	Non gettare i residui nelle fognature o nelle falde acquifere. Non gettare i residui nel sottosuolo/terreno. Smaltire in conformità alle disposizioni di legge. Avviare al riciclaggio solo contenitori completamente vuoti. I residui secchi di materiale possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Smaltire i residui liquidi di materiale in accordo con la società di smaltimento locale. Codice Europeo del Rifiuto CER: 080112
Tasso di riciclaggio	non incluso

La presente scheda di sostenibilità è stata redatta sulla base del più recente stato dell'arte e della nostra esperienza. A causa dei complessi requisiti delle certificazioni edilizie, è responsabilità dell'acquirente/utilizzatore valutare l'idoneità di questo prodotto per il sistema di certificazione previsto e i relativi requisiti. Queste informazioni sulla sostenibilità sono valide solo in combinazione con l'attuale scheda tecnica e con la scheda di sicurezza.

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Germania
Telefon: +49 671/870-0
E-Mail: info@meffert.com
www.meffert.com