



P407 Acrylosan

Peinture de façade mate à base de résine silicone et acrylate pur

Caractéristiques techniques

Domaine d'application

Peinture pour façades haute performance avec un nouveau liant hybride pour une excellente protection des façades avec une stabilité de teinte optimisée et en même temps une excellente perméabilité à la vapeur d'eau, avec une protection préventive du film (encapsulée) contre les algues et les champignons. Utilisable sur les supports minéraux et les anciens revêtements porteurs à base de silicone, de silicate et de dispersion. Idéal également pour les colorations intenses dans les systèmes ITE PROFITEC.

groupe d'assortiment

Peintures de façade

Densité

Env. 1,55 g/cm³

Caractéristiques suivant DIN EN 1062

Brillance : Classe G3 (mat) ≤ 10

Épaisseur de la couche sèche : Classe E3 (> 100 et $\leq 200 \mu\text{m}$)

Granulométrie max. : Classe S1 (fin) $\leq 100 \mu\text{m}$

Perméabilité à la vapeur d'eau (valeur sd) :

Classe V1 (hautement perméable à la vapeur d'eau) $< 0,14 \text{ m}$

Perméabilité à l'eau (valeur w) : Classe W3 (faible) $\leq 0,1$

Les valeurs caractéristiques indiquées sont des valeurs moyennes. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, il peut y avoir de légères différences, sans que les propriétés du produit en soient affectées.

Rendement

Env. 165 ml/m² par couche sur supports lisses, légèrement absorbants. Consommation plus élevée sur supports rugueux. Déterminer les valeurs exactes de consommation en faisant un essai sur le support. La consommation peut varier selon la nature et la structure du support et le processus d'application.

Ingrédients

Composants selon VdL

Dispersion d'acrylate, émulsion de résine silicone, dioxyde de titane, carbonate de calcium, dioxyde de silicium, silicates, fibres de charge, eau, composés aliphatiques, produit auxiliaire filmogène, additifs

CODE GIS

BSW50



Agent de conservation	Oui
Ordonnance sur les produits biocides (528/2012)	Ce produit est un «produit traité» au sens de l'article 58, paragraphe 3, du règlement 528/2012 de l'UE (pas de produit biocide) et contient les ingrédients actifs biocides suivants: octylisothiazolinone, terbutryn, pyrithione de zinc, mélange de 1:1 méthyle, benzisothiazolinone, mélange de chlorométhylisothiazolinone et de méthylisothiazolinone, Tétraméthylolacétylènediurée.
Information COV	Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Ce produit contient <30 g/l COV.
Base de solvants	A base d'eau
Plomb, Cadmium, Chrome VI	Aucun ingrédient de la recette

Labels écologiques / Certificats / Signets

Signets (internes)



Certification des bâtiments

Selon le critère DGNB ENV 1.2 (2018) «Risques pour l'environnement local».

No.	Éléments de construction pertinents / matériaux de construction / surfaces	Domaine	Q1	Q2	Q3	Q4
5	Matériaux de revêtement pour surfaces minérales en extérieur comme le béton, la maçonnerie, les mortiers et enduits minéraux, les enduits, l'ITE, les papiers peints (papiers peints de façade), les plaques de plâtre, etc.	Les peintures décoratives et les colles pour isolants en dispersion sont actuellement prises en compte.	oui	oui	oui	oui



Autres informations

Elimination

Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau. Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol/le sol. Élimination selon les directives officielles. Recycler uniquement les emballages complètement vides. Les résidus de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères, les résidus de matériaux liquides en concertation avec l'entreprise locale d'élimination des déchets. CED: 080112

Taux de recyclage

non inclus

Cette fiche de données de durabilité a été rédigée sur la base de l'état de l'art et de notre expérience. En raison des exigences complexes des certifications de bâtiments, il incombe à l'acheteur/utilisateur de vérifier l'évaluation en ce qui concerne l'adéquation de ce produit avec le système de certification prévu et les exigences qui y sont liées. Ces informations sur la durabilité ne sont valables qu'en combinaison avec la fiche technique actuelle ainsi que la fiche de données de sécurité.



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Allemagne
Téléphone : +49 671/870-0
E-mail : info@meffert.com
www.meffert.com