



P444 Rissgrund FX

Primer universale per l'adesione e le crepe



Descrizione prodotto

Campo di applicazione

Primer riempitivo e rimineralizzante di fessure su facciate intonacate per la successiva verniciatura con tutte le pitture e gli intonaci per interni e facciate PROFITEC. In combinazione con PROFITECP220 Frontelast è adatto anche per la riparazione di crepe A.2 e B.1. Anche per l'incorporazione di KOB AU® Elastic-Gewebe 10/10 (o equivalente) per il rinforzo parziale di substrati fessurati.

Caratteristiche del prodotto

- Per supporti minerali, vecchi rivestimenti e sistemi elastici
- Ideale per tutti i top coat PROFITEC
- Molto permeabile al vapore acqueo
- Per interni ed esterni
- Adatto per ottenere superfici strutturate decorative

Dati tecnici secondo la norma DIN EN 1062

Tasso di permeabilità dell'acqua: Classe W2 (medio)
permeabilità dell'acqua: Classe V1 (alto)

Le specifiche dei valori caratteristici sono valori medi. A causa dell'uso di materie prime naturali nei nostri prodotti, possono verificarsi leggere deviazioni senza che ciò influisca sulle proprietà del prodotto.

Tipo di legante

Dispersione acrilica

Colore

Bianco

Confezionamento	18,0 kg
Peso specifico	Ca. 1,55 g/cm ³
Colorazione	Colorabile nelle due tinte di base, grigio (B1) e beige (B2), del sistema BaseColor. L'assegnazione esatta del colore di base avviene nel tintometro. Verificare l'esattezza del colore prima della lavorazione - non si effettuano cambi. Richieste di risarcimento per differenze di colore non potranno essere riconosciute se presentate dopo la lavorazione. Per superfici attigue utilizzare solo materiale appartenente ad uno stesso lotto di produzione / di colorazione.

Lavorazione

Metodo di applicazione	Lavorazione a pennello, a rullo e con pennellessa.
Ciclo applicativo	Pretrattare il supporto a regola d'arte. Vedi capitolo „Supporti e loro pretrattamento“. Mano di fondo e intermedia: Applicare una mano di fondo o intermedia non diluita o con massimo il 5% di acqua. Se necessario può essere applicata una mano intermedia.
Temperatura per la lavorazione	Temperatura minima del fondo e dell'ambiente di +5 °C, sia durante la lavorazione che durante l'essiccazione.
Indicazioni per la lavorazione	■ Mescolare bene prima dell'uso. ■ Una diluizione eccessiva del materiale può comprometterne le caratteristiche. ■ Osservare un tempo di essiccazione sufficiente tra un'applicazione e l'altra.
Consumo	Ca. 300 - 500 g/m ² Il consumo può variare in base alle caratteristiche e alla struttura del supporto e al metodo di applicazione utilizzato. Definire l'esatto consumo tramite applicazione di prova sulla superficie da trattare.
Diluizione	Con acqua al 5% max.
Essiccazione	A +20 °C e 65 % di umidità relativa dell'aria: Sovrapplicabile dopo ca. 12 ore Questi tempi variano a temperature più basse e/o umidità dell'aria più elevata.
Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua ed eventualmente detersivo per piatti.

Indicazioni generali

- Osservare le indicazioni riportate sulle schede tecniche dei prodotti menzionati in questa scheda.
- A causa della molteplicità e varietà dei supporti e di altri fattori di influenza, si consiglia di fare un'applicazione di prova prima di iniziare la lavorazione.
- **Consiglio per ambienti esterni:** per prevenire le infestazioni, applicare pitture additivate con fungicida-antialga. Tuttavia, secondo lo stato dell'arte, una protezione duratura contro infestazioni da alghe e funghi non può essere garantita. Vedere anche la scheda BFS n. 9.
- Non adatto come rivestimento di finitura. È richiesta una mano finale con smalto coprente adatto.
- La riparazione delle fessure deve essere eseguita in conformità con la BFS n. 19.

Supporti e loro pretrattamento

Supporto

Il supporto deve essere stabile, asciutto, portante, privo di efflorescenze, strati sinterizzati, antiagglomeranti, sostanze che possano favorire la corrosione o impedire l'aggrappaggio. Deve, inoltre, corrispondere allo stato attuale della tecnica. Osservare le indicazioni delle schede tecniche BFS attuali e della VOB, parte C, DIN 18363 Lavori di pittura e verniciatura.

Consolidare i supporti porosi e assorbenti con **PROFITEC P800 Hydrosol Tiefgrund** per migliorare la capacità portante.

Note sul prodotto

Componenti secondo VdL (Associazione dell'industria tedesca delle vernici e degli inchiostri da stampa)

Dispersione acrilica, biossido di titanio, carbonato di calcio, biossido di silicio, silicati, cariche fibrose, acqua, alifati, Glicoli, additivi

Regolamento sui biocidi (528/2012)

Questo prodotto è „un articolo trattato” secondo il regolamento UE n. 528/2012 art. 58, paragrafo 3 (articolo non biocida) e contiene i seguenti principi attivi biocidi: miscela con rapporto 1:1 di metilisotiazolinone e benzisotiazolinone, miscela di clorometilisotiazolinone e metilisotiazolinone.

Etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

La marcatura è riportata sulla scheda dati di sicurezza.

Codice GIS

BSW20

COV	Valore limite UE per il prodotto (cat. A/a): 30g/l (2010). Questo prodotto contiene max <20 g/l COV.
Magazzinaggio	Conservare sempre in luogo asciutto, fresco ma al riparo dal gelo. Richiudere bene le confezioni già aperte. Utilizzare entro breve tempo il materiale diluito.
Smaltimento	Non gettare i residui nelle fognature o nelle falde acquifere. Non gettare i residui nel sottosuolo/terreno. Smaltire in conformità alle disposizioni di legge. Avviare al riciclaggio solo contenitori completamente vuoti. I residui secchi di materiale possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Smaltire i residui liquidi di materiale in accordo con la società di smaltimento locale. Codice Europeo del Rifiuto CER: 080112
Ulteriori indicazioni di sicurezza	Se vi è rischio di spruzzi indossare occhiali di protezione. Durante i lavori di spruzzatura usare un filtro combinato A2/P2. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.
Servizio tecnico	Telefono: 00800 / 63 33 37 82 (chiamata gratuita dalla rete fissa in Germania, Austria, Svizzera, Olanda) E-mail: anwendungstechnik@meffert.com

Questa scheda tecnica si basa sull'attuale stato dell'arte e sulla nostra esperienza in tecnica d'applicazione. A causa della grande varietà di fondi e delle diverse condizioni dell'oggetto da trattare, le informazioni contenute in questa scheda non esonerano l'applicatore dall'obbligo di testare i nostri materiali a regola d'arte e sotto la propria responsabilità in merito alla loro idoneità e possibilità di utilizzo per gli scopi previsti (per es. tramite prove applicative, ecc.). Per le applicazioni che non sono esplicitamente menzionate in questa scheda, non possiamo assumerci alcuna responsabilità. Prima dell'esecuzione, vi preghiamo di contattare il nostro servizio di tecnica applicativa. Ciò vale in particolare se questo prodotto viene utilizzato in combinazione con altri materiali. Con la pubblicazione di una nuova edizione, questo documento perde la sua validità.



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Germania
Telefon: +49 671/870-0
E-Mail: info@meffert.com
www.meffert.com