



P565 Schnell-Renovierfarbe

Peinture intérieure mate et isolante



Abrasion
humide
R-Classe

1

Rapport de
contraste
H₁₀-Classe

2

Rendement

6

m² / L



Description du produit

Domaine d'application

Peinture spéciale blanche sans aromatique pour isoler les supports comportant des taches de nicotine, de fumée et des traces d'eau. Remarque particulière : ne convient pas aux locaux dans lesquels des denrées alimentaires sont transformées ou stockées, ni aux locaux humides. Convient à tous les supports intérieurs tels que les enduits des groupes de mortiers P II et P III, les enduits de plâtre du groupe de mortiers P IV, les plaques de béton/fibrociment, les plaques de plâtre cartonné, les tissus de verre, les non-tissés de verre et de cellulose, le papier ingrain ainsi que les papiers peints structurés ou en papier et pour recouvrir d'anciennes couches de peinture à base de dispersion intactes.

Propriétés du produit

- À base de solvants
- Excellent effet isolant
- Séchage rapide
- Faible odeur
- Recouvrable par des revêtements à base d'eau
- A faible tension et forte adhérence
- Haut pouvoir couvrant

Caractéristiques suivant DIN EN 13 300

Abrasion humide :	R-Classe 1
Rapport de contraste :	Pouvoir couvrant H ₁₀ -Classe 2 pour un rendement d'environ 6 m ² /l ou. 165 ml/m ²
Degré de brillance :	G3 matt
Granulométrie maximale :	S1 Fin

Les indications des valeurs caractéristiques sont des valeurs moyennes. En raison de l'utilisation de matières premières naturelles dans nos produits, il peut y avoir de légères différences, sans que les propriétés du produit en soient affectées.

Liants

Résine alkyde, Résine alkyde Thix

Pigments

dioxyde de titane

Degré de brillance

Mat

Teinte

Blanc

Conditionnement

12,5 l

Densité

Env. 1,62 g/cm³

Teinter

Blanc avec max. 5 % de pâtes colorantes universelles (le flottement des pigments est possible, c'est pourquoi nous recommandons un essai préalable). Blanc teintable dans des teintes pastel en PROFITEC Color-Mix. Vérifier la précision de la teinte avant le traitement - pas d'échange. Les demandes de dédommagement pour des divergences de couleur survenues après l'application ne pourront être prises en compte. N'utilisez qu'une seule teinte par production/boîte/n° de lot sur des surfaces continues. La mise à la teinte peut entraîner des écarts des caractéristiques et des propriétés techniques.

Application

Mise en œuvre

Application au pinceau, au rouleau ou par projection.
N'utiliser que des outils recommandés pour l'application de revêtements à base de solvants.

Application au rouleau:

Pour l'application standard au rouleau, nous recommandons un rouleau à fibres de 12 mm.

Veiller à une application et à une répartition du matériau régulières afin d'obtenir l'épaisseur de couche nécessaire à l'effet d'isolation/protection.

Application par projection:

Pour une finition de surface uniforme, nous recommandons de rouler à nouveau la surface.

Non dilué dans l'eau. L'ajout d'une dilution entraîne un dépassement de la valeur limite de l'UE conformément à la directive sur les COV. Respecter les informations du fabricant de l'appareil.

Angle de pulvérisation : 40 – 80° ; Buse : 0,017 ; Pression de pulvérisation : 150 – 180 bar.

Réalisation

Préparez les fonds selon les règles de l'art. Voir chapitre «Préparation/ Impression du support».

Appliquer une ou deux couches non diluées selon le degré de salissure.

Il est possible de recouvrir la peinture isolante avec des revêtements à base d'eau après un temps de séchage de 24 heures. L'épaisseur de couche nécessaire pour isoler les taches doit être respectée au préalable.

Une isolation efficace des taches est obtenue par l'application de deux couches saturées non diluées. Le temps de séchage de 12 heures entre les couches doit être respecté.

Couche intermédiaire:

Selon le mode d'application et le support, appliquer une couche intermédiaire non diluée sur les surfaces contrastées, très sales ou différemment absorbantes.

Couche de finition:

Appliquer 2 couches non diluées.

Température d'application

La température ambiante et celle de l'objet doivent être d'au moins + 5 °C pendant le traitement et le séchage.

Informations d'application

- Bien mélanger avant utilisation.
- Lors de l'application d'un revêtement sur des supports en panneaux de mousse rigide, il convient de réaliser au préalable une surface d'essai (peinture d'essai). Les solvants peuvent dissoudre le support.
- Respecter un temps de séchage suffisant entre les couches.
- Assurer une ventilation adéquate pendant le traitement et le séchage à l'intérieur.
- Tous les éléments de construction et d'installation adjacents, par exemple les objets d'aménagement, les sols, les balustrades, les portes, les fenêtres, etc. doivent être protégés par des mesures de recouvrement soigneuses.
- Sur des surfaces contiguës, n'utiliser que des matériaux d'une même fabrication (lot).

Rendement

Env. 165 ml/m² par couche sur supports lisses, légèrement absorbants. Consommation plus élevée sur supports rugueux. Déterminer les valeurs exactes de consommation en faisant un essai sur le support. La consommation peut varier en fonction de la capacité d'absorption du support et de la méthode d'application.

Dilution

Le produit est prêt à être transformé. Utilisez pur. L'ajout de diluant entraîne un dépassement de la valeur limite de l'UE selon la directive sur les COV.

Séchage

A +20 °C à 65 % d'humidité relative:
Recouvrable avec ce même produit après environ 12 heures.
Complètement sec après env. 4 jours
Pleinement résistant après environ 3 semaines.
Le temps de séchage est augmenté à basse température et/ou par humidité de l'air plus élevée.

Nettoyage du matériel

Nettoyez les outils immédiatement après usage avec un diluant universel nitrocellulosique ou un nettoyant pour pinceaux.

Informations générales

- Pour les réparations en surface, il faut appliquer avec le même outil, un matériau ayant la même consistance et le même numéro de lot. Selon le positionnement de l'objet, les réparations en surface peuvent être plus ou moins visibles. Selon la fiche BFS n° 25, c'est inévitable.
- En raison du grand nombre de substrats possibles et d'autres facteurs d'influence, il est conseillé de créer une surface d'essai avant de commencer l'application.
- Les fiches techniques des produits mentionnés dans cette fiche technique doivent être respectées.
- En cas d'utilisation de mastics compatibles avec la peinture, comme par exemple le mastic acrylique, des fissures dans le matériau de peinture ainsi que des décolorations et/ou des différences de brillance ne peuvent pas être exclues en raison des plastifiants et de l'élasticité accrue.
- Dans les zones sensibles et dans les locaux où l'utilisation de revêtements à base de solvants est interdite, nous recommandons l'utilisation de PROFITEC P563 Aqua Isolierfarbe.

Préparation/Impression du support

Support

Le support doit être solide, sec, propre, porteur et exempt d'efflorescence, de couches frittées, d'agents de séparation, de composants favorisant la corrosion ou d'autres couches intermédiaires qui interfèrent avec l'adhésion, et doit respecter les règles technologiques généralement reconnues. Les fiches techniques actuelles du BFS ainsi que le VOB, partie C, DIN 18363 Travaux de peinture et de vernissage doivent être respectés.

Laver les salissures de nicotine ainsi que les taches de suie ou de graisse à l'eau en ajoutant des produits de nettoyage ménagers dégraissants et bien laisser sécher. Nettoyer les taches d'eau séchées à sec en les brossant.

Les plaques de plâtre contenant des composants solubles dans l'eau qui se décolorent ou les plaques jaunies peuvent être recouvertes directement.

Information

Lors de l'utilisation de produits d'apprêt aux propriétés solidifiantes (par ex. fond pénétrant), aucune surface fermée et brillante ne doit apparaître au séchage, car cela pourrait perturber l'adhérence des revêtements ultérieurs.

Instructions

Composants selon VdL	Résine alkyde, Résine alkyde Thix, dioxyde de titane, carbonate de calcium, dioxyde de silicium, silicates, glycols, additifs
Ordonnance sur les produits biocides (528/2012)	Non soumis à l'étiquetage.
Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008[CLP].	Voir la fiche de données de sécurité pour l'étiquetage.
CODE GIS	BSL10
Information COV	Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/g): 350 g/l (2010). Ce produit contient <340 g/l COV.
Stockage	Toujours au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Garder les contenants ouverts hermétiquement fermés.
Elimination	Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau. Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol/le sol. Élimination selon les directives officielles. Recycler uniquement les emballages complètement vides. Les résidus de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères, les résidus de matériaux liquides en concertation avec l'entreprise locale d'élimination des déchets. CED: 080111
Conseils de sécurité complémentaires	Utiliser des lunettes de sécurité et un filtre combiné A2/P2 pour les travaux de projection Veiller à bien aérer l'intérieur pendant l'application et le séchage. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant la peinture. En cas de contact avec les yeux ou la peau rincer immédiatement et soigneusement avec de l'eau. Portez des lunettes de protection s'il y a un risque d'éclaboussures.
Service Technique	Téléphone: 00800 / 63 33 37 82 (Sans frais pour les réseaux fixes Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas) E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Allemagne
Téléphone : +49 671/870-0
E-mail : info@meffert.com
www.meffert.com