



P565 Schnell-Renovierfarbe

Pittura opaca isolante per interni



Sfregamento a umido
R-Classe

1

Potere coprente
H₁₀-Classe

2

Resa

6

m² / L



Descrizione prodotto

Campo di applicazione

Speciale pittura bianca priva di solventi aromatici, idonea per isolare supporti con macchie di nicotina, fumo e macchi d'acqua asciutte. Avvertimento: non adatta per locali umidi e per locali adibiti alla lavorazione e conservazione di alimenti. Adatto per tutti i supporti interni come intonaci di malta dei gruppi P II e P III, intonaci di gesso del gruppo di malta P IV, pannelli di cemento/fibra di cemento, cartongesso, tessuti di vetro, velli di vetro e cellulosa, trucioli di legno, nonché carte da parati testurizzate o di carta e per la riverniciatura di vecchie mani in dispersione intatte.

Caratteristiche del prodotto

- Al solvente
- Eccellente effetto isolante
- Essiccazione rapida
- Di odore lieve
- Sovrapplicabile con rivestimenti all'acqua
- Basso ritiro, ben aderente
- Molto coprente

**Dati tecnici secondo la norma
DIN EN 13 300****Abrasioni a umido:** R-Classe 1**Rapporto di contrasto:** Potere coprente H₁₀-Classe 2
con una copertura di circa 6 m²/l risp. 165 ml/m²**Livello di lucentezza:** G3 matt**Granulometria massima:** S1 Bene

I valori caratteristici sono valori medi. A causa dell'uso di materie prime naturali nei nostri prodotti, possono verificarsi lievi deviazioni che non influiscono sulle proprietà del prodotto.

Tipo di legante

Resina alchidica, Resina alchidica thix

Tipo di pigmento

biossido di titanio

Brillantezza

Opaco

Colore

Bianco

Confezionamento

12,5 l

Peso specificoCa. 1,62 g/cm³**Colorazione**

Il bianco è colorabile con coloranti universali in rapporto max pari al 5% (è possibile il galleggiamento dei pigmenti, pertanto si consiglia una prova preliminare). Il bianco è colorabile in tinte pastello con il sistema PROFITEC Color-Mix. Verificare l'esattezza del colore prima della lavorazione - non si effettuano cambi. Richieste di risarcimento per differenze di colore non potranno essere riconosciute se presentate dopo la lavorazione. Per superfici attigue utilizzare solo materiale appartenente ad uno stesso lotto di produzione / di colorazione. La messa in tinta può comportare modifiche dei dati tecnici e delle caratteristiche del prodotto.

Lavorazione

Metodo di applicazione

Lavorazione a pennello, a rullo o con apparecchi a spruzzo.
Utilizzare solo attrezzi consigliati per l'applicazione di rivestimenti al solvente.

Applicazione a rullo:

Per la lavorazione standard a rullo consigliamo l'utilizzo di un rullo per pitture per interni con altezza pelo di 12 mm.
Assicurarsi che il materiale venga applicato e distribuito in modo uniforme, in modo da raggiungere lo spessore dello strato necessario per ottenere l'effetto isolante / protettivo.

Applicazione a spruzzo:

Per ottenere una finitura superficiale omogenea, consigliamo di ripassare la superficie con il rullo.
Non diluita. Aggiungendo diluente si supera il valore limite UE in base alla normativa COV. Osservare le informazioni fornite dal produttore dell'apparecchio.

angolo di spruzzo: 40-80°; ugello: 0,017; pressione di spruzzo: 150-180 bar.

Ciclo applicativo

Pretrattare il supporto a regola d'arte. Vedi capitolo „Supporti e loro pretrattamento“.

Applicare 1 - 2 mani non diluite a seconda del grado di sporco.
La sovrapposizione della pittura isolante con rivestimenti all'acqua è possibile dopo 24 ore di essiccazione. Lo spessore dello strato richiesto per isolare le macchie deve essere preventivamente rispettato.
Le macchie vengono isolate in modo affidabile applicando due mani di pittura abbondanti e non diluite. Rispettare un tempo di essiccazione di 12 ore tra una mano e l'altra.

Rivestimento intermedio:

Su superfici ricche di contrasti, molto sporche o ad assorbimento non uniforme, applicare una mano intermedia non diluita a seconda del tipo di supporto e di lavorazione.

Mano finale:

Applicare due mani senza diluizione.

Temperatura per la lavorazione

Temperatura minima del fondo e dell'ambiente di +5 °C, sia durante la lavorazione che durante l'essiccazione.

Indicazioni per la lavorazione

- Mescolare bene prima dell'uso.
- Quando si riveste la superficie di pannelli in espanso rigido, è prima necessario fare un'applicazione di prova in quanto i solventi possono sciogliere il supporto.
- Osservare un tempo di essiccazione sufficiente tra un'applicazione e l'altra.
- Garantire una sufficiente ventilazione durante le fasi di lavorazione ed essiccazione in ambienti interni.
- Tutte le parti adiacenti dell'edificio e dell'impianto, ad esempio arredi, pavimenti, ringhiere, porte, finestre, ecc. devono essere protette da accurate misure di copertura.
- Su superfici contigue, utilizzare solo materiale proveniente da un'unica produzione (lotto).

Consumo

Ca. 165 ml/m² per mano su supporti lisci, leggermente assorbenti. Su supporti ruvidi prevedere un consumo maggiore. Definire l'esatto consumo tramite applicazione di prova sulla superficie da trattare. Il consumo può variare in base all'assorbimento del supporto e al metodo di applicazione utilizzato.

Diluizione

Il prodotto è pronto all'uso. Applicare non diluito. Aggiungendo diluente si supera il valore limite UE in base alla normativa COV.

Essiccazione

A +20 °C e 65 % di umidità relativa dell'aria:
riverniciabile dopo ca. 12 ore con se stessa
Asciugatura in profondità dopo ca. 4 gg.
completamente sollecitabile dopo ca. 3 settimane
Questi tempi variano a temperature più basse e/o umidità dell'aria più elevata.

Pulizia degli attrezzi

Pulire gli attrezzi da lavoro subito dopo l'uso con diluente nitro universale o detergente per pennelli.

Indicazioni generali

- Per ritoccare la superficie utilizzare sempre lo stesso attrezzo e materiale avente la stessa consistenza e lo stesso numero di lotto. A seconda delle condizioni del supporto, i ritocchi superficiali possono risultare più o meno visibili. In base alla scheda tecnica BFS n. 25, ciò non può essere evitato.
 - A causa della molteplicità e varietà dei supporti e di altri fattori di influenza, si consiglia di fare un'applicazione di prova prima di iniziare la lavorazione.
 - Osservare le indicazioni riportate sulle schede tecniche dei prodotti menzionati in questa scheda.
 - Quando si utilizzano sigillanti compatibili con la vernice, come il sigillante acrilico, non si possono escludere crepe nel materiale pittorico, né scolorimenti e/o differenze di brillantezza a causa dei plastificanti e della maggiore elasticità.
 - In ambienti sensibili e in locali nei quali non possono essere utilizzati rivestimenti al solvente, consigliamo l'uso di PROFITECP563 Aqua Isolierfarbe.
-

Supporti e loro pretrattamento

Supporto

Il supporto deve essere stabile, asciutto, portante, privo di efflorescenze, strati sinterizzati, antiagglomeranti, sostanze che possano favorire la corrosione o impedire l'aggrappaggio. Deve, inoltre, corrispondere allo stato attuale della tecnica. Osservare le indicazioni delle schede tecniche BFS attuali e della VOB, parte C, DIN 18363 Lavori di pittura e verniciatura.

Eliminare le macchie di nicotina, fuliggine o grasso con acqua e con un detergente per la pulizia della casa in grado di sciogliere i grassi e lasciare asciugare accuratamente. Pulire le macchie d'acqua secche spazzolando a secco.

Le lastre di gesso con ingredienti idrosolubili e decoloranti o le lastre ingiallite possono essere rivestite direttamente.

Nota

Quando si utilizzano primer con proprietà solidificanti (ad es. primer per profondità), durante l'essiccazione non si devono produrre superfici chiuse e lucide, poiché queste possono interferire con il legame di adesione dei rivestimenti successivi.

Note sul prodotto

Componenti secondo VdL (Associazione dell'industria tedesca delle vernici e degli inchiostri da stampa)	Resina alchidica, Resina alchidica thix, biossido di titanio, carbonato di calcio, silicati, Glicoli, additivi
Regolamento sui biocidi (528/2012)	Non soggetto a obbligo di etichettatura.
Etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	La marcatura è riportata sulla scheda dati di sicurezza.
Codice GIS	BSL10
COV	Valore limite UE per il prodotto (cat. A/g): 350g/l (2010). Questo prodotto contiene max <340 g/l COV.
Magazzinaggio	Conservare sempre in luogo asciutto, fresco ma al riparo dal gelo. Richiudere bene le confezioni già aperte.
Smaltimento	Non gettare i residui nelle fognature o nelle falde acquifere. Non gettare i residui nel sottosuolo/terreno. Smaltire in conformità alle disposizioni di legge. Avviare al riciclaggio solo contenitori completamente vuoti. I residui secchi di materiale possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Smaltire i residui liquidi di materiale in accordo con la società di smaltimento locale. Codice Europeo del Rifiuto CER: 080111
Ulteriori indicazioni di sicurezza	Durante i lavori di spruzzatura usare un filtro combinato A2/P2. Aerare a fondo durante la lavorazione e l'essiccazione. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego della pittura. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Se vi è rischio di spruzzi indossare occhiali di protezione.
Servizio tecnico	Telefono: 00800 / 63 33 37 82 (chiamata gratuita dalla rete fissa in Germania, Austria, Svizzera, Olanda) E-mail: anwendungstechnik@meffert.com

Questa scheda tecnica si basa sull'attuale stato dell'arte e sulla nostra esperienza in tecnica d'applicazione. A causa della grande varietà di fondi e delle diverse condizioni dell'oggetto da trattare, le informazioni contenute in questa scheda non esonerano l'applicatore dall'obbligo di testare i nostri materiali a regola d'arte e sotto la propria responsabilità in merito alla loro idoneità e possibilità di utilizzo per gli scopi previsti (per es. tramite prove applicative, ecc.). Per le applicazioni che non sono esplicitamente menzionate in questa scheda, non possiamo assumerci alcuna responsabilità. Prima dell'esecuzione, vi preghiamo di contattare il nostro servizio di tecnica applicativa. Ciò vale in particolare se questo prodotto viene utilizzato in combinazione con altri materiali. Con la pubblicazione di una nuova edizione, questo documento perde la sua validità.



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Germania
Telefon: +49 671/870-0
E-Mail: info@meffert.com
www.meffert.com