

P1505

Armierungsgewebe grob

Zur Flächenarmierung im Innen- und Außenbereich



Produktbeschreibung

Anwendungsbereich

P1505 Armierungsgewebe grob ist ein universell einsetzbares Armierungsgewebe mit optimaler Kraftaufnahme, hohe Zug- und Schiebfestigkeit und hohe Alkalibeständigkeit. Auch für den Einsatz in PROFITEC WDV-Systemen.

Eigenschaften

- Hohe Zug- und Reißfestigkeit
- Dauerhaft alkalibeständig

Farbe

Grau

Technische Daten

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Flächengewicht | Ca. 210 g/m ² |
| Rollenmaß (L x B) | 50 x 1,10 m |
| Maschenweite | 7 x 7 mm |

Verarbeitung

Verarbeitung

Grundsätzlich sind vor der Flächenarmierung zusätzliche Armierungsmaßnahmen auszuführen, z. B. das Ansetzen von Gewebeeckwinkeln, Tropfkanten, Anputzleisten, Diagonalarmierungen, usw. P 1505 Armierungsgewebe grob bitte blasen- und faltenfrei in die frisch aufgetragene Armierungsmasse eindrücken und planspachteln.

P 1505 Armierungsgewebe grob muss im oberen Drittel der Armierungsmasse liegen und vollflächig abgedeckt sein. Mindestschichtstärke gemäß der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung des verwendeten Armierungsmörtels beachten. Gewebestöße müssen min. 10 cm überlappt werden.

An Sockelabschlüssen wird P 1505 Armierungsgewebe grob an die Unterkante der Sockelprofile gezogen und mit einem scharfen Messer abgeschnitten. Nach ausreichender Abbinde- und Trocknungszeit der Armierungsschicht (pro mm 1 Tag, abhängig von Temperatur und Luftfeuchtigkeit) kann eine Schlussbeschichtung erfolgen, je nach Erfordernis in Verbindung mit der jeweiligen Systemgrundierung.

Verarbeitungstemperatur

Mindestens +5 °C für Luft- und Objekttemperatur bei der Verarbeitung und während der Trocknung.

Verbrauch

1,10 m/m² bei 10 cm Gewebeüberlappung.

Technisches Merkblatt

Hinweise

| | |
|----------------------------|--|
| Verpackungseinheit | Rolle: 50 x 1,10 = 55m ² |
| Lagerung | Trocken lagern, vor direkter Sonneneinstrahlung schützen. Nicht knicken. |
| Entsorgung | Gemäß den behördlichen Vorschriften. |
| Sicherheitshinweise | Das Produkt für Kinder unzugänglich aufbewahren. |
| Servicerufnummer | 00 800/ 63333782 Gebührenfrei für Festnetz Deutschland, Österreich, Schweiz, Niederlande. |

Dieses Technische Merkblatt wurde auf Grundlage des aktuellen Stands der Technik und den Erfahrungen unserer Anwendungstechnik erstellt. Aufgrund der Vielfalt möglicher Untergründe und Objektbedingungen entbinden die Angaben in dem Merkblatt den Anwender nicht von der sich auch aus den allgemeinen Handwerksregeln ergebenden Verpflichtung, vor der beabsichtigten Verwendung eigenverantwortlich die Eignung und Verwendbarkeit (z.B. durch Probeanstriche etc.) zu prüfen. Für Anwendungen, die nicht eindeutig in diesem Merkblatt erwähnt werden, können wir keine Verantwortung übernehmen. Bitte kontaktieren Sie hier vor Ausführung unsere Anwendungstechnik. Dies gilt insbesondere bei Kombinationen mit anderen Produkten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verlieren alle vorangegangenen Technischen Merkblätter ihre Gültigkeit.



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15 · 55543 Bad Kreuznach
Telefon 06 71 / 8 70-0 • Telefax 06 71 / 8 70-397
E-Mail: info@meffert.com
www.profitec.de

Technische Information Stand 08/2025