



## P327 Multilack WB

Laque universelle satinée à adhérence directe



## Description du produit

### Domaine d'application

Laque universelle satinée à base d'acrylate avec adhérence directe sur de nombreux éléments de construction à l'intérieur et à l'extérieur. Idéal pour la reprise d'anciennes peintures sans couche de fond supplémentaire. Pour les fenêtres et les portes, les balustrades, les tuyaux de descente, les portes de garage ou les panneaux. Le revêtement séché est conforme à la norme DIN EN 71.3.

### Propriétés du produit

- à base d'eau, ne jaunit pas
- Pour zinc, métaux non ferreux, PVC dur, bois
- Très bien utilisable comme peinture pour vannes et radiateurs
- Pour intérieur et extérieur
- Résistant au blocage, ventilé
- Haute stabilité sur les surfaces verticales
- Très résistant aux intempéries
- Séchage rapide
- Très bonne couverture des arêtes

### Degré de brillance

Satiné

### Teinte

Base 1, Base 3, Blanc

Conditionnement	1,0 l / 2,5 l
Densité	Env. 1,09 - 1,28 g/cm <sup>3</sup> , selon la teinte
Teinter	<p>Les bases sont uniquement teintables en machine à teinter PROFITEC Color-Mix.</p> <p><b>Recommandation:</b> Pour les couleurs critiques dans les spectres jaune, orange, rouge et partiellement vert, nous recommandons une couche d'apprêt teintée dans la teinte BaseColor appropriée. Les deux teintes BaseColor peuvent être teintées dans le système de mise à la teinte mentionné ci-dessus. Teintable à la machine dans le système PROFITEC Color-Mix. Vérifier la précision de la teinte avant le traitement - pas d'échange. Les demandes de dédommagement pour des divergences de couleur survenues après l'application ne pourront être prises en compte. N'utilisez qu'une seule teinte par production/boîte/n° de lot sur des surfaces continues.</p>

## Application

### Mise en œuvre

Application au pinceau, au rouleau ou par projection.

#### Peindre:

Pour l'application au pinceau, utiliser des pinceaux spéciaux avec des poils synthétiques ou mixtes.

#### Application au rouleau:

Complètement sec au rouleau, utilisez un rouleau polyester 6 à 8 mm selon la structure du support. Sur une surface lisse, utilisez un rouleau en mousse floquée. Sur un support versicolore, une couche supplémentaire est recommandée.

#### Application au pistolet:

Ajuster le matériau à la viscosité de projection. Respectez les informations du fabricant de l'appareil.

#### Application airless:

Angle de pulvérisation : En fonction du composant ; Buse : 0,008 - 0,011 » ;  
Pression de pulvérisation : 160-170 bar

### Réalisation

Préparez les fonds selon les règles de l'art. Voir chapitre «Préparation/ Impression du support».

Pour obtenir une protection suffisante, appliquez au minimum 2 couches.

### Température d'application

Température de l'objet et température ambiante pendant l'application et le séchage : min. +8°C.

---

### Informations d'application

- Bien mélanger avant utilisation.
- Laver immédiatement les éclaboussures à l'eau claire.
- Respecter un temps de séchage suffisant entre les couches.
- Sur des surfaces contiguës, n'utiliser que des matériaux d'une même fabrication (lot).
- Tous les éléments de construction et d'installation adjacents, par exemple les objets d'aménagement, les surfaces au sol, les balustrades, les portes, les fenêtres, etc. doivent être protégés par des mesures de recouvrement soigneuses.

---

### Rendement

Env. 140 ml/m<sup>2</sup> par couche. Déterminer les valeurs exactes de consommation en faisant un essai sur le support. La consommation peut varier en fonction de la capacité d'absorption du support et de la méthode d'application.

---

### Séchage

A +20°C à 65 % d'humidité relative:  
**Sec en surface** après env. 30 minutes  
**Recouvrable** après env. 4 heures  
**Sollicitable** au plus tôt après environ 5 jours.  
Le temps de séchage est augmenté à basse température et/ou par humidité de l'air plus élevée.

---

### Nettoyage du matériel

Nettoyer à l'eau immédiatement après emploi, éventuellement avec un détergent.

---

### Informations générales

- Les caractéristiques des fiches techniques des produits mentionnés dans cette fiche doivent être également respectées.
- Les films de peinture de teintes intenses et/ou foncées ont tendance à se briser en cas de sollicitation mécanique. Cette abrasion de la surface de la peinture correspond à l'état actuel de la technique et ne doit pas être contestée.
- En cas d'échauffement thermique dans des zones exposées, le choix de teintes foncées peut, dans certaines circonstances, entraîner des modifications de la surface.
- Pour le revêtement des fenêtres et des portes, respecter les indications du fabricant.
- En cas de contact du film de peinture avec des produits contenant des plastifiants, comme par exemple des joints de portes et de fenêtres, il est nécessaire de demander l'avis du fabricant de profilés d'étanchéité ou de faire un essai de peinture.
- Lors du revêtement de fenêtres et de portes, veuillez tenir compte de ce qui suit : A l'extérieur, les teintes foncées entraînent une température de surface et une dilatation thermique plus élevées en cas de fort rayonnement solaire. Respecter les indications du fabricant.
- Nous recommandons l'utilisation de produits ménagers neutres pour le nettoyage et l'entretien des surfaces rénovées. Ne pas utiliser d'éponges à récurer, de poudre à récurer, etc.
- En raison du grand nombre de substrats possibles et d'autres facteurs d'influence, il est conseillé de créer une surface d'essai avant de commencer l'application.
- Afin d'obtenir une longue durée de vie du revêtement, il convient de vérifier au moins une fois par an si le revêtement est endommagé. Les dommages doivent être réparés de manière professionnelle.

## Préparation/Impression du support

### Support

Le support doit être exempt d'impuretés, de substances séparatrices, propre, sec, porteur et conforme à l'état actuel de la technique. Respecter les fiches BFS actuelles ainsi que la VOB, partie C, DIN 18363 Travaux de peinture et de vernissage.

Tous les apprêts indiqués sont des recommandations d'application, d'autres sous-couches peuvent être utilisées selon les besoins. Le tableau suivant donne des informations sur les préparations des supports.

Support	Etat du support / préparation	Sous-couche
Anciens revêtements	Poncer et dégraisser les anciennes couches porteuses si nécessaire.	<i>Aucune couche de fond n'est nécessaire</i>
	Eliminer les anciennes couches non porteuses et prétraiter en fonction du support respectif.	
Bois	Ponçer les surfaces dans la direction des fibres du bois. Les arêtes vives du bois doivent être arrondies. La protection constructive du bois à l'extérieur doit être prise en compte. L'eau des précipitations doit pouvoir s'écouler rapidement, l'humidité stagnante doit être évitée impérativement. L'humidité résiduelle du bois ne doit pas dépasser 15 % pour le bois dimensionnellement stable et 18 % pour le bois partiellement et non dimensionnellement stable.	<i>Aucune couche de fond n'est nécessaire</i>
Bois menacés par le bleuissement	A l'extérieur, appliquer une couche de fond sur les bois bruts menacés par le bleuissement avec un produit de protection du bois adapté.	<i>PROFITEC P371 Holzschutzgrund LH</i>
Bois riches en composants	Avant d'enduire le bois de blanc ou de couleurs claires, il faut l'isoler pour empêcher que les composants colorants du bois ne transpercent.	<i>PROFITECP392 Holz-Isogrund WB</i>
Bois abîmés par les intempéries	Eliminer le bois détaché et grisé jusqu'au bois sain et porteur.	<i>Aucune couche de fond n'est nécessaire</i>
Bois imprégnés sous pression	Les bois imprégnés sous pression ne doivent être enduits qu'après environ 6 mois de vieillissement par exposition aux intempéries.	<i>Aucune couche de fond n'est nécessaire</i>
Bois riches en résine / huile	Laver soigneusement les bois riches en résine et en huile avec un diluant universel nitrocellulosique, bien aérer les surfaces et éliminer les poches de résine.	<i>Aucune couche de fond n'est nécessaire</i>
Matériaux dérivés du bois (par ex. OSB / MDF)	Pour le revêtement de matériaux en bois tels que les panneaux de fibres, les panneaux en bois massif ou les contreplaqués à couches de placage, il convient de respecter les indications de revêtement du fabricant de matériaux en bois ou les indications de la fiche technique n° 18 du BFS.	<i>PROFITECP392 Holz-Isogrund WB</i>
Zincs	Nettoyez avec une toison abrasive et un agent mouillant à base d'ammoniaque. Faites un mélange d'eau, d'ammoniac et d'une petite quantité de détergent. Respectez le rapport de mélange selon le mode d'emploi de l'alcool ammoniacal. Ensuite, lavez les surfaces avec de l'eau. Les arêtes vives et les bavures doivent également être arrondies. On peut aussi utiliser un nettoyeur pour zinc.	<i>Aucune couche de fond n'est nécessaire</i>
Aluminium	Nettoyer les surfaces avec un diluant universel, poncer les surfaces avec une toison de nylon, puis nettoyer-les à nouveau avec un diluant universel et un chiffon en coton sans laisser de résidus.	<i>Aucune couche de fond n'est nécessaire</i>

Support	Etat du support / préparation	Sous-couche
Plastiques adaptés à la peinture	Nettoyez avec une toison abrasive et un agent mouillant à base d'ammoniaque. Faites un mélange d'eau, d'ammoniac et d'une petite quantité de détergent. Respectez le rapport de mélange selon le mode d'emploi de l'alcool ammoniacal. Ensuite, lavez les surfaces avec de l'eau. Les arêtes vives et les bavures doivent également être arrondies. On peut aussi utiliser un nettoyeur pour zinc.	<i>Aucune couche de fond n'est nécessaire</i>
Fers / aciers	Éliminez mécaniquement la rouille, la croûte de laminage, la calamine et les résidus de soudure jusqu'à ce qu'une surface métallique brillante soit visible. Arrondir les crêtes et arêtes vives.	<b>PROFITECP309 2K</b> <b>Epoxi-Haftgrund WB</b> <b>PROFITEC P305 Allgrund LH</b> <b>PROFITEC P303 Rostschutzgrund LH</b>

## Instructions

### Composants selon VdL

Copolymère d'acrylate, polyuréthane, dioxyde de titane, pigments inorganiques et organiques, pigments, chlorite, talc, eau, propylèneglycol, butyldiglycol, N-butyldiéthanolamines

### Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008[CLP].

Voir la fiche de données de sécurité pour l'étiquetage.

### CODE GIS

BSW30

### Information COV

Valeur limite de l'UE pour le produit (cat. A/d) : 130g/l (2010).  
Ce produit contient <100 g/l de COV.

### Stockage

Toujours au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Garder les contenants ouverts hermétiquement fermés.

### Élimination

Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ou les eaux. Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol/la terre. Éliminer conformément aux prescriptions administratives. Ne recycler que les récipients vides. Les restes de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères, les restes de matériaux liquides en accord avec l'entreprise locale d'élimination des déchets. Code déchet EWC : 080111.

### Conseils de sécurité complémentaires

Veiller à bien aérer l'intérieur pendant l'application et le séchage. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser le filtre à poussière P2 pour les travaux de ponçage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation du produit.

---

**Service Technique**

**Téléphone:** 00800 / 63 33 37 82

(Sans frais pour les réseaux fixes Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas)

**E-Mail:** anwendungstechnik@meffert.com

---

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.



**Meffert AG Farbwerke**  
Sandweg 15  
55543 Bad Kreuznach  
Allemagne  
Téléphone : +49 671/870-0  
E-mail : info@meffert.com  
www.meffert.com