



## P 726 Fassadenputz K

Intonaco graffiato a dispersione  
conformemente a DIN EN 15824



## Descrizione prodotto

### Campo di applicazione

Intonaco per facciate a dispersione pronto all'uso per rivestimenti di facciate espressivi, decorativi e molto durevoli, con struttura graffiata. Con elevato grado di bianco, eccezionali caratteristiche di utilizzo, facilmente frattazzabile e strutturabile.

Utilizzabile su tutti i supporti minerali dei gruppi di malta P II, P III e calcestruzzo, lastre di fibrocemento ed anche rivestimenti a dispersione esistenti, opachi e stabili. Rivestimento superficiale ideale anche per i sistemi a cappotto PROFITEC.

### Caratteristiche del prodotto

- Alghecidica e fungicida
- Ad elevata resistenza meccanica
- Molto resistente alle intemperie
- Traspirante
- Pronto all'uso
- Omologato nei sistemi a cappotto PROFITEC

### Tipo di legante

Dispersione acrilica

### Colore

Bianco

### Confezionamento

25,0kg

<b>Peso specifico</b>	Ca. 1,90 g/cm <sup>3</sup>
<b>Colorazione</b>	Colorabile a tintometro con il sistema PROFITEC Color-Mix. Colorabile al 2 % max con tinte pronte e coloranti a base di dispersione (testare a priori la compatibilità). A causa della presenza di granuli di pietra naturale, sono possibili lievi variazioni di tonalità. Verificare l'esattezza del colore prima della lavorazione - non si effettuano cambi. Richieste di risarcimento per differenze di colore non potranno essere riconosciute se presentate dopo la lavorazione. Per superfici attigue utilizzare solo materiale appartenente ad uno stesso lotto di produzione / di colorazione.

## Lavorazione

<b>Metodo di applicazione</b>	Lavorazione con spatola per rasatura o spruzzatori per intonaco.  <b>Stesura:</b> Applicare l'intonaco alla consistenza desiderata con una spatola lisciante in acciaio inox nello spessore della grana e con una spatola lisciante in plastica dura o una tavola di sfregamento in PU.  <b>Applicazione a spruzzo:</b> Meccanicamente tramite applicazione a spruzzo con adeguati spruzzatori per intonaci. Osservare le istruzioni d'uso del produttore dell'apparecchio.
<b>Ciclo applicativo</b>	Pretrattare il supporto a regola d'arte. Vedi capitolo „Supporti e loro pretrattamento“.  <b>Mano intermedia:</b> Una mano aggrappante con <b>PROFITEC P 823Putzgrund</b> , colorato in base alla tinta del rivestimento finale se l'intonaco di finitura è colorato.  <b>Mano finale:</b> 1 mano Non diluire o diluire al 2% max con acqua.
<b>Temperatura per la lavorazione</b>	Temperatura minima del fondo e dell'ambiente di +5 °C, sia durante la lavorazione che durante l'essiccazione. Non applicare a temperatura superiore a +30 °C.

### Indicazioni per la lavorazione

- Prima dell'uso, mescolare intensamente il contenuto del secchio fino al fondo con la macchina a bassa velocità.
- Non applicare sotto i raggi diretti del sole, in caso di pioggia, umidità dell'aria molto elevata, forte vento/corrente d'aria, gelate/rischio di gelate e temperature superiori a +30 °C.
- Se necessario, suddividere le grandi superfici in sezioni più piccole e impiegare più persone per applicare il rivestimento "bagnato su bagnato" su tutta la superficie.
- Per evitare macchie di ruggine (colorazione marrone), utilizzare solo spatole di acciaio inossidabile o plastica.
- Proteggere con cura l'ambiente intorno alle superfici da rivestire, in particolare il vetro, la ceramica, le smaltature, il clinker, la pietra naturale, il metallo, il legno non trattato o verniciato.
- Lavorare la superficie sempre con lo stesso attrezzo e seguendo sempre la stessa direzione.
- Lavare immediatamente gli schizzi di materiale con acqua pulita.

### Consumo

Circa K1.5: da 2,4 kg/m<sup>2</sup> | K2: da 3,0 kg/m<sup>2</sup> | K3: da 4,0 kg/m<sup>2</sup>. Il consumo può variare in base alle caratteristiche e alla struttura del supporto e al metodo di applicazione utilizzato. Definire l'esatto consumo tramite applicazione di prova sulla superficie da trattare.

### Diluizione

Con acqua al 2% max.

### Essiccazione

A +20 °C e 65 % di umidità relativa dell'aria:

**Asciugatura della superficie** dopo ca. 24 ore

**Riverniciabile** dopo ca. 72 ore

Questi tempi variano a temperature più basse e/o umidità dell'aria più elevata.

### Pulizia degli attrezzi

Subito dopo l'uso con acqua ed eventualmente detersivo per piatti. Nota dell'Agenzia federale per l'ambiente: per i prodotti addizionati con fungicidi/antialga, l'acqua di risciacquo deve essere raccolta e smaltita separatamente.

### Indicazioni generali

- Osservare le indicazioni riportate sulle schede tecniche dei prodotti menzionati in questa scheda.
- Osservare un tempo di essiccazione sufficiente tra un'applicazione e l'altra.
- Quando si ripara la superficie dell'intonaco, la struttura superficiale delle zone riparate dovrebbe corrispondere in gran parte alla struttura del resto dell'intonaco. Tuttavia, quando si effettuano riparazioni dell'intonaco a posteriori, non è possibile ottenere un'omogeneità strutturale. I punti di transizione con la superficie dell'intonaco già esistente rimangono visibili. Secondo la scheda BFS n. 9, ciò è inevitabile.
- Intonaci colorati con indici di rifrazione della luce < 20 non sono adatti come rivestimenti di finitura per cappotti termici.

## Supporti e loro pretrattamento

### Supporto

Tutti i materiali per mano di fondo nominati in questa scheda tecnica sono solo raccomandazioni tecniche. In base alle necessità, possono essere utilizzati altri tipi di sottofondi. Nella tabella sottostante sono riportate indicazioni riguardanti il pretrattamento dei supporti.


Il supporto deve essere privo di sporco e di sostanze separanti, pulito, asciutto, portante e corrispondere allo stato attuale della tecnica. Osservare le indicazioni delle attuali schede tecniche BFS e della VOB, parte C, DIN 18363 Lavori di pittura e verniciatura.

Supporto	Condizione/pretrattamento del supporto	Mano di fondo
Supporti organici e minerali, sottofondi contenenti calce e cemento dei gruppi di malta P II e P III, rispettivamente CS II, CS III e CS IV (DIN EN 998-1)	Solidi, portanti, leggermente assorbenti.	<i>L'applicazione di mano di fondo non è necessaria</i>
	Grossolanamente porosi, sabbiosi, molto o non uniformemente assorbenti.	<b>PROFITEC P 800</b> <b>Hydrosol Tiefgrund</b>
	Le zone reintonacate devono essere asciutte in profondità.	<b>PROFITEC P 820 Fassadengrund</b>
Calcestruzzo	Liscio, poco assorbente. Rimuovere i residui di antiagglomerante e i residui farinosi, sabbiosi.	<i>L'applicazione di mano di fondo non è necessaria</i>
	Grossolanamente porosi, sabbiosi, molto o non uniformemente assorbenti.	<b>PROFITEC P 800</b> <b>Hydrosol Tiefgrund</b>
Vecchi rivestimenti portanti	Pulire i vecchi rivestimenti sporchi e sfarinanti, rimuovere meccanicamente il forte sfarinamento.	<b>PROFITEC P 800</b> <b>Hydrosol Tiefgrund</b>
	Superfici ad assorbenza non uniforme, zone ritoccate.	<b>PROFITEC P 800</b> <b>Hydrosol Tiefgrund</b>
Superfici con infestazioni da muffa e funghi	Rimuovere l'infestazione da muffe a regola d'arte in conformità con le "Linee guida per il risanamento da infestazione da muffe e funghi" (pubblicate e disponibili presso l'Agenzia federale dell'ambiente). Utilizzare i biocidi con attenzione. Prima dell'uso, leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Per il risanamento di un'ampia infestazione da muffe (> 0,5m <sup>2</sup> ), consigliamo di rivolgersi ad aziende specializzate che abbiano le capacità tecniche e le conoscenze specialistiche necessarie per rimuovere definitivamente l'infestazione da muffe.	<b>PROFITEC P 870 Sanierlösung FA</b>

## Note sul prodotto

<b>Componenti secondo VdL (Associazione dell'industria tedesca delle vernici e degli inchiostri da stampa)</b>	Dispersione acrilica, biossido di titanio, carbonato di calcio, biossido di silicio, silicati, cariche fibrose, acqua, alifati, additivi
<b>Regolamento sui biocidi (528/2012)</b>	Questo prodotto è „un articolo trattato“ secondo il regolamento UE n. 528/2012 art. 58, paragrafo 3 (articolo non biocida) e contiene i seguenti principi attivi biocidi: ottilisotiazolinone, terbutrina, zinco piritione, miscela con rapporto 1:1 di metilisotiazolinone e benzisotiazolinone, tetrametilazodicarbossammide.
<b>Etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]</b>	La marcatura è riportata sulla scheda dati di sicurezza.
<b>Codice GIS</b>	BSW50
<b>COV</b>	Per questo prodotto non esiste un valore limite UE. Questo prodotto contiene max <10 g/l VOC.
<b>Magazzinaggio</b>	Conservare sempre in luogo asciutto, fresco ma al riparo dal gelo. Richiudere bene le confezioni già aperte. Utilizzare entro breve tempo il materiale diluito.
<b>Smaltimento</b>	Non gettare i residui nelle fognature o nelle falde acquifere. Non gettare i residui nel sottosuolo/terreno. Smaltire in conformità alle disposizioni di legge. Avviare al riciclaggio solo contenitori completamente vuoti. I residui secchi di materiale possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Smaltire i residui liquidi di materiale in accordo con la società di smaltimento locale. Codice Europeo del Rifiuto CER: 170904
<b>Ulteriori indicazioni di sicurezza</b>	Aerare a fondo durante la lavorazione e l'essiccazione. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego della pittura. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.
<b>Servizio tecnico</b>	<b>Telefono:</b> 00800 / 63 33 37 82 (chiamata gratuita dalla rete fissa in Germania, Austria, Svizzera, Olanda) <b>E-mail:</b> anwendungstechnik@meffert.com

Marcatura CE

 NB 1378	
Meffert AG Farbwerke Sandweg 15 D – 55543 Bad Kreuznach 13 Nr. 03-13-031	
<b>EN 15824: 2009</b> Intonaco con leganti organici	
Permeabilità al vapore d'acqua:	V <sub>2</sub> medio
Assorbimento d'acqua:	W <sub>2</sub> medio
Aderenza:	≥ 0,3 MPa
Durabilità (resistenza al gelo):	Grado di permeabilità secondo EN 1062-3 ≤ 0,5 kg/(m <sup>2</sup> · h <sup>0,5</sup> )
Conducibilità termica λ10,dry,mat:	NPD
Reazione al fuoco:	A2-s1, d0 (in caso d'utilizzo su supporti minerali)
Componenti pericolosi:	NPD

Questa scheda tecnica si basa sull'attuale stato dell'arte e sulla nostra esperienza in tecnica d'applicazione. A causa della grande varietà di fondi e delle diverse condizioni dell'oggetto da trattare, le informazioni contenute in questa scheda non esonerano l'applicatore dall'obbligo di testare i nostri materiali a regola d'arte e sotto la propria responsabilità in merito alla loro idoneità e possibilità di utilizzo per gli scopi previsti (per es. tramite prove applicative, ecc.). Per le applicazioni che non sono esplicitamente menzionate in questa scheda, non possiamo assumerci alcuna responsabilità. Prima dell'esecuzione, vi preghiamo di contattare il nostro servizio di tecnica applicativa. Ciò vale in particolare se questo prodotto viene utilizzato in combinazione con altri materiali. Con la pubblicazione di una nuova edizione, questo documento perde la sua validità.



**Meffert AG Farbwerke**  
 Sandweg 15  
 55543 Bad Kreuznach  
 Germania  
 Telefon: +49 671/870-0  
 E-Mail: info@meffert.com  
 www.meffert.com