



## P 378 Flächenlasur LH

Lasur polyvalente pour les bois de haut de gamme, les fenêtres et les portes extérieures



## Description du produit

### Domaine d'application

Lasur pour bois à base de solvant, sans solvants aromatiques, résistante au blocage et avec protection filmogène. Idéale pour la rénovation et la mise en peinture d'éléments en bois de dimensions stables, partiellement stables et stables à l'extérieur, tels que les auvents, les lambris, les pergolas, les balcons, etc. Ne convient pas pour le revêtement de parquets ou de planches.

### Propriétés du produit

- Pour les éléments en bois stables et non stables sur le plan dimensionnel
- Haut rendement de surface
- A base de solvant, sans solvants aromatiques
- Pour l'extérieur
- Très haute protection contre les UV
- Avec une protection temporaire de la surface contre les attaques d'algues et de champignons
- Résistante au blocage
- Ne goute pas
- Excellente résistance aux intempéries

### Liants

Résine alkyde

### Degré de brillance

Selon l'épaisseur de la couche et le support, aspect mat soyeux à brillant soyeux. Satiné

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Teinte          | Incolore, Chêne, Teck, Pin, Palissandre, Noyer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Conditionnement | 0,75l / 2,5l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Densité         | Env. 1,00 g/cm <sup>3</sup> , selon la teinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Teinter         | Teintable à la machine dans le système PROFITEC Color-Mix. Vérifier la précision de la teinte avant le traitement - pas d'échange. Les demandes de dédommagement pour des divergences de couleur survenues après l'application ne pourront être prises en compte. N'utilisez qu'une seule teinte par production/boite/n° de lot sur des surfaces continues. La mise à la teinte peut entraîner des écarts des caractéristiques et des propriétés techniques. |

## Application

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mise en œuvre              | <p>Application à la brosse.</p> <p><b>Peindre:</b><br/>Pour l'application au pinceau, utilisez des pinceaux à lasurer spéciaux avec des poils synthétiques ou des poils mixtes. Appliquer dans le sens des fibres du bois.</p>                                |
| Réalisation                | Préparez les fonds selon les règles de l'art. Voir chapitre «Préparation/ Impression du support». Selon l'état de la surface et l'exposition aux intempéries prévue, appliquer 2 à 3 couches.                                                                 |
| Température d'application  | La température ambiante et celle de l'objet doivent être d'au moins + 5 °C pendant le traitement et le séchage.                                                                                                                                               |
| Informations d'application | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Bien mélanger avant utilisation.</li> <li>■ Respecter un temps de séchage suffisant entre les couches.</li> <li>■ Sur des surfaces cohérentes, n'utiliser que des matériaux d'une même fabrication (lot).</li> </ul> |
| Rendement                  | Env. 80 - 120 ml/m <sup>2</sup> par couche. Déterminer les valeurs exactes de consommation en faisant un essai sur le support. La consommation peut varier en fonction de la capacité d'absorption du support et de la méthode d'application.                 |
| Dilution                   | Le produit est prêt à être transformé. Utilisez pur.                                                                                                                                                                                                          |
| Séchage                    | <p>A +20°C à 65 % d'humidité relative:</p> <p><b>Sec en surface</b> après environ 4 heures</p> <p><b>Recouvrable</b> après env. 12 heures</p> <p>Le temps de séchage est augmenté à basse température et/ou par humidité de l'air plus élevée.</p>            |

---

**Nettoyage du matériel**

Nettoyez les outils immédiatement après usage avec un diluant universel nitrocellulosique ou un nettoyant pour pinceaux.

---

**Informations générales**

- En raison du grand nombre de substrats possibles et d'autres facteurs d'influence, il est conseillé de créer une surface d'essai avant de commencer l'application.
  - Afin d'obtenir une longue durée de vie du revêtement, il convient de vérifier au moins une fois par an si le revêtement est endommagé. Les dommages doivent être réparés de manière professionnelle.
  - Le bois est une matière première naturelle. Même un même type de bois peut varier considérablement, par exemple en raison de son origine, de son pouvoir absorbant et de sa teinte de base, de sorte que les systèmes de revêtement transparents ou lasurés peuvent avoir un effet de couleur différent. Le ton final de la couleur dépend de la couleur inhérente au bois.
  - Pour les bois de feuillus à pores grossiers, comme le chêne, il faut s'attendre à des intervalles de rénovation plus courts.
  - Le séchage du bois riche en composants peut être prolongé.
  - En extérieur, l'incolore ne peut être utilisé qu'en combinaison avec des lasures colorées pour le bois. L'incolore n'offre pas une protection suffisante contre les UV.
  - Les fiches techniques des produits mentionnés dans cette fiche technique doivent être respectées.
  - Des intervalles de rénovation plus courts doivent être prévus pour les surfaces qui sont exposées à de fortes conditions météorologiques ou dont l'eau ne peut pas s'écouler.
- 

## Préparation/Impression du support

**Support**

Le support doit être exempt d'impuretés, de substances séparatrices, propre, sec, porteur et conforme à l'état actuel de la technique. Respecter les fiches BFS actuelles ainsi que la VOB, partie C, DIN 18363 Travaux de peinture et de vernissage.

Tous les apprêts indiqués sont des recommandations d'application, d'autres sous-couches peuvent être utilisées selon les besoins. Le tableau suivant donne des informations sur les préparations des supports.

---

| Support                          | Etat du support / préparation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sous-couche                                         |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Anciens revêtements              | Poncer et dégraisser les anciennes couches porteuses si nécessaire.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Aucune impression est nécessaire</b>             |
|                                  | Eliminer les anciennes couches non porteuses et prétraiter en fonction du support respectif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                     |
| Bois                             | Poncer les surfaces dans la direction des fibres du bois. Les arêtes vives du bois doivent être arrondies. La protection constructive du bois à l'extérieur doit être prise en compte. L'eau des précipitations doit pouvoir s'écouler rapidement, l'humidité stagnante doit être évitée impérativement. L'humidité résiduelle du bois ne doit pas dépasser 15% pour le bois dimensionnellement stable et 18% pour le bois partiellement et non dimensionnellement stable. | <b>Aucune impression est nécessaire</b>             |
| Bois menacés par le bleuissement | A l'extérieur, il faut traiter le bois brut présentant un risque de bleuissement avec un primaire de protection du bois adapté. Utilisez les biocides avec précaution. Lire toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.                                                                                                                                                                                                                   | <b>PROFIT<sup>TEC</sup> P 371Holzschutzgrund LH</b> |
| Bois abîmé par les intempéries   | Eliminer le bois détaché et grisé jusqu'au bois sain et porteur.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Aucune impression est nécessaire</b>             |
| Bois riches en résine / huile    | Laver soigneusement les bois riches en résine et en huile avec un diluant universel nitrocellulosique, bien aérer les surfaces et éliminer les poches de résine.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Aucune impression est nécessaire</b>             |
| Bois imprégné sous pression      | Les bois imprégnés sous pression ne doivent être enduits qu'après environ 6 mois de vieillissement par exposition aux intempéries.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Aucune impression est nécessaire</b>             |

## Instructions

|                                                              |                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composants selon VdL                                         | Résine alkyde, pigments inorganiques, composés aliphatiques, additifs                                                                                                                                                  |
| Ordonnance sur les produits biocides (528/2012)              | Ce produit est un «produit traité» au sens de l'article 58, paragraphe 3, du règlement 528/2012 de l'UE (pas de produit biocide) et contient les ingrédients actifs biocides suivants: Butylcarbamate d'iodopropynyle. |
| Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008[CLP]. | Voir la fiche de données de sécurité pour l'étiquetage.                                                                                                                                                                |
| CODE GIS                                                     | BSL20                                                                                                                                                                                                                  |
| Information COV                                              | Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/e): 400g/l (2010).<br>Ce produit contient <390 g/l COV.                                                                                                                       |
| Stockage                                                     | Toujours au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Garder les contenants ouverts hermétiquement fermés.                                                                                                                |

### Elimination

Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau. Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol/le sol. Élimination selon les directives officielles. Recycler uniquement les emballages complètement vides. Les résidus de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères, les résidus de matériaux liquides en concertation avec l'entreprise locale d'élimination des déchets. CED: 080111

### Conseils de sécurité complémentaires

Veiller à bien aérer l'intérieur pendant l'application et le séchage. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant la peinture. En cas de contact avec les yeux ou la peau rincer immédiatement et soigneusement avec de l'eau. Tenir hors de portée des enfants. Utilisez les biocides avec précaution. Lire toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.

### Service Technique

**Téléphone:** 00800 / 63 33 37 82  
(Sans frais pour les réseaux fixes Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas)  
**E-Mail:** anwendungstechnik@meffert.com

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.



**Meffert AG Farbwerke**  
Sandweg 15  
55543 Bad Kreuznach  
Allemagne  
Téléphone : +49 671/870-0  
E-mail : info@meffert.com  
www.meffert.com