



P 442 Flex-Rissgrund

Toison d'enduction souple, remplissant les fissures, pour l'intérieur et l'extérieur



Description du produit

DOMAINE D'APPLICATION

Couche d'apprêt de remplissage et d'égalisation des fissures sur les façades en plâtre fissurées, en particulier pour les revêtements élastiques ProfiTec ultérieurs ainsi que pour l'enrobage de tissu élastique pour le renforcement partiel des substrats fissurés.

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

- Renforcé par des fibres
- Égalise la structure
- Surtout pour les revêtements ultérieurs ProfiTec Elast
- Remplissage de fissures
- Pigmenté blanc

VALEUR PH

8,0 - 9,0

LIANTS

Dispersion de polyvinylacétate

TEINTE

BLANC

CONDITIONNEMENT

18,0kg

DENSITÉ

env. 1,49 g/cm³

TEINTER

Teintable avec max. 5 % colorant à teinter à base de dispersion (tester la compatibilité). Teintable à la machine dans le système ProfiTec Color-Mix. Vérifier la précision de la teinte avant le traitement - pas d'échange. Les demandes de dédommagement pour des divergences de couleur survenues après l'application ne pourront être prises en compte.

Application

MISE EN ŒUVRE	Application au pinceau, au rouleau et à la brosse.
RÉALISATION	Préparez les fonds selon les règles de l'art. Voir chapitre «Préparation/Impression du support». 1 – 2 couches . Appliquer non dilué ou dilué avec 10 % d'eau au maximum.
TEMPÉRATURE D'APPLICATION	La température ambiante et celle de l'objet doivent être d'au moins + 5 °C pendant le traitement et le séchage.
INFORMATIONS D'APPLICATION	<ul style="list-style-type: none">■ Bien mélanger avant la mise en œuvre. Ce matériau peut être dilué pour ajuster la consistance.■ Si le matériau est trop dilué, ses propriétés peuvent être altérées.■ Pour éviter les traces de reprises, il faut peindre mouillé sur mouillé. Lors de l'application au pinceau, la zone peinte doit être bien lissée. Enfin, rouler la surface dans un sens après la dernière application.■ Respecter un temps de séchage suffisant entre les couches.
RENDEMENT	Env. 500 g/m ² par couche sur supports lisses, légèrement absorbants. Consommation plus élevée sur supports rugueux. La consommation peut varier selon la nature et la structure du support et le processus d'application. Déterminer les valeurs exactes de consommation en faisant un essai sur le support.
DILUTION	Avec max. 10 % d'eau.
SÉCHAGE	A +20°C et 65 % d'humidité relative: Recouvrable après env. 12 heures Le temps de séchage est augmenté à basse température et/ou par humidité de l'air plus élevée.
NETTOYAGE DU MATÉRIEL	Nettoyer à l'eau immédiatement après emploi, éventuellement avec un détergent.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Les fiches techniques des produits mentionnés dans cette fiche technique doivent être respectées.
- En raison du grand nombre de substrats possibles et d'autres facteurs d'influence, il est conseillé de créer une surface d'essai avant de commencer l'application.
- Peut également être utilisé sur les systèmes Elast existants après consultation d'un consultant spécialisé.
- **Recommandation pour les zones extérieures:** Pour prévenir l'infestation, appliquer des peintures contenant des fongicides/algicides. Cependant, selon l'état de la technique, une protection durable contre les infestations de champignons et d'algues ne peut être garantie, voir également la fiche BFS n° 9.
- Ne convient pas comme couche de finition. Revêtement final avec un produit approprié requis.
- Pour l'extérieur, recouvrir avec 2 couches de revêtements Elast.
- Après l'application de la dernière couche de peinture pour façades, la surface doit être protégée de la pluie battante pendant au moins 3 jours.

Préparation/Impression du support

SUPPORT

Tous les apprêts indiqués sont des recommandations d'application, d'autres sous-couches peuvent être utilisées selon les besoins. Le tableau suivant donne des informations sur les préparations des supports.

Le support doit être solide, sec, propre, porteur et exempt d'efflorescence, de couches frittées, d'agents de séparation, de composants favorisant la corrosion ou d'autres couches intermédiaires qui interfèrent avec l'adhésion, et doit respecter les règles technologiques généralement reconnues. Les fiches techniques actuelles du BFS ainsi que le VOB, partie C, DIN 18363 Travaux de peinture et de vernissage doivent être respectés.

Support	Etat du support / préparation	Sous-couche
Enduits de ciment et enduits de chaux-ciment P II et P III; résistance à la compression d'au moins 1,5 N/mm ² selon la norme DIN EN 998-1	Solide, porteur, légèrement absorbant.	<i>Aucune impression est nécessaire</i>
	Grossièrement poreux, sableux, très ou différemment absorbant.	<i>ProfiTec P 800 Tiefgrund Acryl-Hydrosol</i>
	Après un temps de séchage suffisant, il faut fluater et rincer professionnellement les nouvelles zones de plâtre.	<i>ProfiTec P 800 Tiefgrund Acryl-Hydrosol</i>
Plâtre et enduits finis P IV résistance à la compression avec min. 2 N/mm ² selon DIN EN 13279	Broyer les plâtres de gypse avec la peau frittée et enlever la poussière.	<i>ProfiTec P 800 Tiefgrund Acryl-Hydrosol</i>
Enduit de spatulage	Broyer et dépolvériser les bavures de spatule.	<i>ProfiTec P 800 Tiefgrund Acryl-Hydrosol</i>

Support	Etat du support / préparation	Sous-couche
Plaques de plâtre, nivelées sur toute ou partie de leur surface	Broyer et dépoussiérer les bavures de spatule.	<i>ProfiTec P 800 Tiefgrund Acryl-Hydrosol</i>
	Dalles contenant des ingrédients hydrosolubles et décolorants ou dalles jaunies.	<i>ProfiTec P 563 Aqua Isolierfarbe</i>
Béton	Lisse, faiblement absorbant. Enlever les résidus d'agents anti-adhérents ainsi que les résidus farineux et sableux.	<i>Aucune impression est nécessaire</i>
	Grossièrement poreux, sableux, très ou différemment absorbant.	<i>ProfiTec P 800 Tiefgrund Acryl-Hydrosol</i>
Béton cellulaire	Nettoyer et dépoussiérer.	<i>ProfiTec P 800 Tiefgrund Acryl-Hydrosol</i>
Maçonnerie apparente de grès calcaire	Réparer les dommages causés aux joints et aux pierres avec un matériau du même type.	<i>ProfiTec P 800 Tiefgrund Acryl-Hydrosol</i>
Maçonnerie de briques apparentes	Seules les briques de parement résistantes au gel ou les briques de maçonnerie sans inclusions étrangères conviennent à la peinture. La maçonnerie doit être exempte de fissures, sèche et sans sel.	<i>ProfiTec P 800 Tiefgrund Acryl-Hydrosol</i>
Anciens revêtements	Mat, faiblement absorbant.	<i>Aucune impression est nécessaire</i>
	Enlever les salissures. Nettoyez les surfaces crayeuses/ farineuses par brossage et lavage.	<i>ProfiTec P 800 Tiefgrund Acryl-Hydrosol</i>
	Pour les revêtements à la chaux et les peintures minérales, le farinage doit être enlevé mécaniquement.	<i>ProfiTec P 800 Tiefgrund Acryl-Hydrosol</i>
	Surfaces à absorption irrégulière, zones restaurées.	<i>ProfiTec P 800 Tiefgrund Acryl-Hydrosol</i>
	Les anciennes couches brillantes doivent être rendues rugueuses.	<i>Aucune impression est nécessaire</i>
Taches de nicotine, d'eau, de suie ou de graisse	Laver à l'eau avec des détergents dégraissant et laisser sécher.	<i>ProfiTec P 563 Aqua Isolierfarbe</i>
	Brosser les taches d'eau séchées.	<i>ProfiTec P 563 Aqua Isolierfarbe</i>
Surfaces infestées de moisissures et de champignons	Éliminez les infestations de moisissures de manière professionnelle conformément au «Guide d'élimination des moisissures» (publié et disponible auprès de l'Agence fédérale de l'environnement). (*Utiliser les biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser). Pour l'assainissement d'une grande infestation de moisissures (> 0,5 m ²), nous recommandons des entreprises spécialisées qui ont l'expertise et les capacités techniques nécessaires pour éliminer définitivement l'infestation de moisissures.	<i>ProfiTec P 870 Sanierlösung FA</i>
Joints et profilés d'étanchéité à élasticité permanente	Vérifier la compatibilité ou la recouvrabilité de la peinture (voir DIN 52 460).	<i>Aucune impression est nécessaire</i>

Instructions

COMPOSANTS SELON VDL	Dispersion de polyvinylacétate, dioxyde de titane, carbonate de calcium, dioxyde de silicium, fibres de charge, eau, composés aliphatiques, glycols, additifs
ORDONNANCE SUR LES PRODUITS BIOCIDES (528/2012)	Ce produit est un «produit traité» au sens de l'article 58, paragraphe 3, du règlement 528/2012 de l'UE (pas de produit biocide) et contient les ingrédients actifs biocides suivants: mélange de 1:1 méthyle, benzisothiazolinone, mélange de chlorométhylisothiazolinone et de méthylisothiazolinone, tétraméthylolacétylène diuréé.
ÉTIQUETAGE CONFORMÉMENT AU RÈGLEMENT (CE) N° 1272/2008[CLP].	Voir la fiche de données de sécurité pour l'étiquetage.
CODE GIS	BSW20
INFORMATION COV	Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/a): 30g/l (2010). Ce produit contient <30 g/l COV.
STOCKAGE	Toujours au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Garder les contenants ouverts hermétiquement fermés.
ELIMINATION	Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau. Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol/ le sol. Élimination selon les directives officielles. Recycler uniquement les emballages complètement vides. Les résidus de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères, les résidus de matériaux liquides en concertation avec l'entreprise locale d'élimination des déchets. CED: 080112
CONSEILS DE SÉCURITÉ COMPLÉMENTAIRES	Utiliser des lunettes de sécurité et un filtre combiné A2/P2 pour les travaux de projection Veiller à bien aérer l'intérieur pendant l'application et le séchage. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant la peinture. Portez des lunettes de protection s'il y a un risque d'éclaboussures.
SERVICE TECHNIQUE	Téléphone: 00800 / 63 33 37 82 (Sans frais pour les réseaux fixes Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas) E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.

Meffert AG
Farbwerke

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Allemagne
Telephone: +49 671/870-0
E-Mail: info@meffert.com
www.meffert.com