



P 866 Grundhärter LH

Primer per supporti critici



Descrizione prodotto

Campo di applicazione

Primer trasparente dopo l'asciugatura, contenente solventi, pronto all'uso, fissativo ad alta penetrazione e per il consolidamento di supporti porosi, sabbianti, fortemente o variabilmente assorbenti. Utilizzabile anche come diluente **PROFITEC P 865 Grundierfarbe LH**. Fondi adatti sono gli intonaci dei gruppi di malte P II, P III e P IV, pannelli di calcestruzzo e di fibrocemento, pannelli da costruzione in gesso e cartongesso, pietra arenaria calcarea, mattoni, calcestruzzo e clacestruzzo cellulare, ma anche vecchie pitture leggermente sfarinanti ma portanti.

Caratteristiche del prodotto

- Penetra in profondità
- Elevato potere di consolidamento
- Adatto per polistirolo
- Per interni ed esterni

Tipo di legante

Dispersione di polivinilacetato

Colore

Trasparente

Confezionamento

10,0l

Peso specifico

Ca. 0,83 g/cm³

Colorazione

Non miscelare con altri materiali, neanche con coloranti.

Lavorazione

Metodo di applicazione	Lavorazione a pennello, a rullo e con pennellessa.
Ciclo applicativo	Pretrattare il supporto a regola d'arte. Vedi capitolo „Supporti e loro pretrattamento“. 1 mano. In caso di supporti molto assorbenti o leggermente sabbiosi, applicare bagnato su bagnato fino a saturazione del fondo. Per ottenere superfici uniformemente assorbenti, può essere necessario impregnare più volte.
Temperatura per la lavorazione	Temperatura del fondo e dell'ambiente non inferiore a +1 °C sia durante la lavorazione che durante l'essiccazione.
Indicazioni per la lavorazione	<ul style="list-style-type: none">■ Agitare bene prima dell'uso.■ Per ottenere caratteristiche del fondo ottimali, si consiglia la lavorazione con pennellessa.■ Durante l'asciugatura non si deve formare un film lucido chiuso perchè ciò potrebbe compromettere l'adesione del rivestimento successivo.■ Dopo la sovrapplicazione con pitture a base di dispersioni, le colature secche possono compromettere anche il grado estetico della superficie.■ Osservare un tempo di essiccazione sufficiente tra un'applicazione e l'altra.
Consumo	Ca. 150 - 300 ml/m ² per mano su supporti lisci, leggermente assorbenti. Su supporti ruvidi prevedere un consumo maggiore. Il consumo può variare in base alle caratteristiche e alla struttura del supporto e al metodo di applicazione utilizzato. Definire l'esatto consumo tramite applicazione di prova sulla superficie da trattare.
Diluizione	Il prodotto è pronto all'uso. Applicare non diluito.
Essiccazione	A +20 °C e 65 % di umidità relativa dell'aria: Riverniciabile dopo ca. 24 ore Questi tempi variano a temperature più basse e/o umidità dell'aria più elevata.
Pulizia degli attrezzi	Pulire gli attrezzi da lavoro subito dopo l'uso con diluente nitro universale o detergente per pennelli.

Indicazioni generali

- A causa della molteplicità e varietà dei supporti e di altri fattori di influenza, si consiglia di fare un'applicazione di prova prima di iniziare la lavorazione.
- Non adatto come rivestimento di finitura. È richiesta una mano finale con smalto coprente adatto.
- **Consiglio per ambienti esterni:** per prevenire le infestazioni, applicare pitture additivate con fungicida-antialga. Tuttavia, secondo lo stato dell'arte, una protezione duratura contro infestazioni da alghe e funghi non può essere garantita. Vedere anche la scheda BFS n. 9.

Supporti e loro pretrattamento

Supporto

Il supporto deve essere stabile, asciutto, portante, privo di efflorescenze, strati sinterizzati, antiagglomeranti, sostanze che possano favorire la corrosione o impedire l'aggrappaggio. Deve, inoltre, corrispondere allo stato attuale della tecnica. Osservare le indicazioni delle schede tecniche BFS attuali e della VOB, parte C, DIN 18363 Lavori di pittura e verniciatura.

Note sul prodotto

Componenti secondo VdL (Associazione dell'industria tedesca delle vernici e degli inchiostri da stampa)

Dispersione di polivinilacetato, acqua, alcol

Etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]

La marcatura è riportata sulla scheda dati di sicurezza.

Codice GIS

BSL30

COV

Valore limite UE per il prodotto (cat. A/h): 750g/l (2010).
Questo prodotto contiene max <720 g/l COV.

Magazzinaggio

Conservare sempre in luogo asciutto, fresco ma al riparo dal gelo. Richiudere bene le confezioni già aperte.

Smaltimento

Non gettare i residui nelle fognature o nelle falde acquifere. Non gettare i residui nel sottosuolo/terreno. Smaltire in conformità alle disposizioni di legge. Avviare al riciclaggio solo contenitori completamente vuoti. I residui secchi di materiale possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Smaltire i residui liquidi di materiale in accordo con la società di smaltimento locale. Codice Europeo del Rifiuto CER: 080111

Ulteriori indicazioni di sicurezza

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Aerare a fondo durante la lavorazione e l'essiccazione. Durante i lavori di spruzzatura usare un filtro combinato A2/ P2. Durante i lavori di carteggiatura usare un filtro antipolvere P2. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto. Se vi è rischio di spruzzi indossare occhiali di protezione. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.

Servizio tecnico

Telefono: 00800 / 63 33 37 82
(chiamata gratuita dalla rete fissa in Germania, Austria, Svizzera, Olanda)
E-mail: anwendungstechnik@meffert.com

Questa scheda tecnica si basa sull'attuale stato dell'arte e sulla nostra esperienza in tecnica d'applicazione. A causa della grande varietà di fondi e delle diverse condizioni dell'oggetto da trattare, le informazioni contenute in questa scheda non esonerano l'applicatore dall'obbligo di testare i nostri materiali a regola d'arte e sotto la propria responsabilità in merito alla loro idoneità e possibilità di utilizzo per gli scopi previsti (per es. tramite prove applicative, ecc.). Per le applicazioni che non sono esplicitamente menzionate in questa scheda, non possiamo assumerci alcuna responsabilità. Prima dell'esecuzione, vi preghiamo di contattare il nostro servizio di tecnica applicativa. Ciò vale in particolare se questo prodotto viene utilizzato in combinazione con altri materiali. Con la pubblicazione di una nuova edizione, questo documento perde la sua validità.



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Germania
Telefon: +49 671/870-0
E-Mail: info@meffert.com
www.meffert.com