



P 350 Heizkörperlack LH

Laque brillante à base de résine alkyde,
résistante à la chaleur pour radiateurs



Description du produit

Domaine d'application	Pour les prélaquages et les laquages de finition très brillants sur les radiateurs à eau chaude et les tuyaux après un traitement préalable approprié.
Propriétés du produit	<ul style="list-style-type: none">■ Résistant à la chaleur jusqu'à 120 °C■ Non jaunissant■ A base de solvant, sans solvants aromatiques■ Pour intérieur■ Haut degré de blancheur■ Haute stabilité sur les surfaces verticales
Liants	Résine alkyde
Degré de brillance	Haute brillance
Teinte	Blanc
Conditionnement	0,75l / 2,5l
Densité	Env. 1,12 g/cm ³

Application

Mise en œuvre	<p>Application au pinceau, au rouleau ou par projection.</p> <p>Peindre: Pour l'application au pinceau utiliser des pincesaux spéciaux avec des poils synthétiques ou mixtes.</p> <p>Application au rouleau: Utiliser un rouleau à laquer approprié.</p> <p>Application par projection: Respecter les informations du fabricant de l'appareil.</p>
Réalisation	<p>Préparez les fonds selon les règles de l'art. Voir chapitre «Préparation/ Impression du support». Appliquer 1 à 2 couches non diluées.</p>
Température d'application	<p>La température ambiante et celle de l'objet doivent être d'au moins + 5 °C pendant le traitement et le séchage.</p>
Informations d'application	<ul style="list-style-type: none">■ Bien mélanger avant utilisation.■ Respecter un temps de séchage suffisant entre les couches.■ Assurer une ventilation adéquate pendant le traitement et le séchage à l'intérieur.■ Une couche trop épaisse et des temps de séchage trop courts entre les couches peuvent entraîner des plis à la surface du revêtement et des temps de séchage prolongés.■ Sur des surfaces cohérentes, n'utiliser que des matériaux d'une même fabrication (lot).
Rendement	<p>Env. 110 ml/m² par couche. La consommation peut varier selon la nature et la structure du support et le processus d'application. Déterminer les valeurs exactes de consommation en faisant un essai sur le support.</p>
Dilution	<p>Le produit est prêt à être transformé. Utilisez pur.</p>
Séchage	<p>A +20°C à 65 % d'humidité relative: Sec en surface après env. 2 - 3 heures Recouvrable après env. 16 heures Le temps de séchage est augmenté à basse température et/ou par humidité de l'air plus élevée.</p>
Nettoyage du matériel	<p>Nettoyez les outils immédiatement après usage avec un diluant universel nitrocellulosique ou un nettoyant pour pinceaux.</p>

Informations générales

- Les fiches techniques des produits mentionnés dans cette fiche technique doivent être respectées.
- En raison du grand nombre de substrats possibles et d'autres facteurs d'influence, il est conseillé de créer une surface d'essai avant de commencer l'application.
- En raison de l'odeur typique des produits à base de solvants, l'utilisation de produits à base d'eau est recommandée pour les grandes surfaces intérieures.
- Le développement d'odeurs pendant l'application et le séchage est typique des revêtement à base de solvants et n'est pas un défaut du produit.
- Les surfaces peintes à plat, les locaux de séchage peu ventilés et les épaisseurs de couche humide trop importantes peuvent entraîner des retards de séchage et de durcissement, ainsi que des variations du degré de brillance.
- Pour les réparations en surface, il faut appliquer avec le même outil, un matériau ayant la même consistance et le même numéro de lot. Selon le positionnement de l'objet, les réparations en surface peuvent être plus ou moins visibles. Selon la fiche BFS n° 25, c'est inévitable.
- Le manque de lumière du jour (absence de rayonnement UV), la chaleur et les influences chimiques, par exemple les vapeurs des produits de nettoyage, des colles, des peintures ou des mastics, peuvent entraîner un jaunissement de la surface des peintures transparentes, blanches et claires. Cette situation est typique des peintures à base de résine synthétique et ne représente pas un défaut du produit.
- Afin d'obtenir une longue durée de vie du revêtement, il convient de vérifier au moins une fois par an si le revêtement est endommagé. Les dommages doivent être réparés de manière professionnelle.

Préparation/Impression du support

Support

Tous les apprêts indiqués sont des recommandations d'application, d'autres sous-couches peuvent être utilisées selon les besoins. Le tableau suivant donne des informations sur les préparations des supports.

Le support doit être exempt d'impuretés, de substances séparatrices, propre, sec, porteur et conforme à l'état actuel de la technique. Respecter les fiches BFS actuelles ainsi que la VOB, partie C, DIN 18363 Travaux de peinture et de vernissage.

Support	Etat du support / préparation	Sous-couche
Anciens revêtements	Poncer et dégraisser les anciennes couches porteuses si nécessaire.	Aucune impression est nécessaire
	Eliminer les anciennes couches non porteuses et prétraiter en fonction du support respectif.	

Support	Etat du support / préparation	Sous-couche
Fer / Acier	Éliminez mécaniquement la rouille, la croute de laminage, la calamine et les résidus de soudure jusqu'à ce qu'une surface métallique brillante soit visible. Arrondir les crêtes et arêtes vives.	PROFITEC P 305 Allgrund LH
		PROFITEC P 303 Rostschutzgrund LH

Instructions

Composants selon VdL	Résine alkyde, dioxyde de titane, aliphatiques, additifs, agents anti-peau, siccatifs.
Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008[CLP].	Voir la fiche de données de sécurité pour l'étiquetage.
CODE GIS	BSL40
Information COV	Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i) : 500g/l (2010). Ce produit contient maximum 500g/l g/l COV.
Stockage	Toujours au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Garder les contenants ouverts hermétiquement fermés.
Élimination	Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau. Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol/le sol. Élimination selon les directives officielles. Recycler uniquement les emballages complètement vides. Les résidus de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères, les résidus de matériaux liquides en concertation avec l'entreprise locale d'élimination des déchets. CED: 080111
Conseils de sécurité complémentaires	Veiller à bien aérer l'intérieur pendant l'application et le séchage. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser le filtre à poussière P2 pour les travaux de ponçage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation du produit.
Service Technique	Téléphone: 00800 / 63 33 37 82 (Sans frais pour les réseaux fixes Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas) E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Allemagne
Téléphone : +49 671/870-0
E-mail : info@meffert.com
www.meffert.com