



P 392 Holz-Isogrund WB

Primaire contre les composants du bois



Description du produit

Domaine d'application

Pour les peintures isolantes sur les surfaces en bois contenant des substances hydrosolubles qui décolorent le bois. Pour les supports en bois tels que les clôtures, les colombages, les fenêtres, les portes, les plafonds en bois, etc. qui doivent recevoir une couche de peinture couvrante. Le revêtement séché est conforme à la norme DIN EN 71.3.

Propriétés du produit

- Isole les ingrédients du bois hydrosolubles et décolorants
- A base d'eau
- Pour intérieur et extérieur
- Haute élasticité
- Haut pouvoir garnissant et haut pouvoir couvrant
- Régulation de l'humidité

Liants

Dispersion d'acrylate

Degré de brillance

Mat

Teinte

Blanc

Conditionnement

0,75l / 2,5l

Densité

Env. 1,42 g/cm³

Application

| | |
|-----------------------------------|--|
| Mise en œuvre | <p>Application au pinceau, au rouleau ou par projection.</p> <p>Peindre: Pour l'application au pinceau utiliser des pinceaux spéciaux avec des poils synthétiques ou mixtes.</p> <p>Application au rouleau: Pour l'application par rouleau, utilisez un rouleau en mousse brossé. On peut aussi utiliser un rouleau à poils courts de FILT et après rouler à nouveau avec un rouleau en mousse à pores fins.</p> <p>Application par projection: Pour une application par projection à faible brouillard, il est possible d'utiliser des équipements ou des composants de systèmes de différents fournisseurs. Les instructions des fournisseurs respectifs doivent être respectées.</p> |
| Réalisation | <p>Préparez les fonds selon les règles de l'art. Voir chapitre «Préparation/ Impression du support».</p> <p>Pour une protection suffisante, appliquez au moins 2 à 3 couches.</p> |
| Température d'application | <p>Température de l'objet et température ambiante pendant l'application et le séchage : min. +8°C.</p> |
| Informations d'application | <ul style="list-style-type: none">■ Bien mélanger avant utilisation.■ Respecter un temps de séchage suffisant entre les couches.■ Laver immédiatement les éclaboussures à l'eau claire. |
| Rendement | <p>Env. 100 - 120 ml/m² par couche sur supports lisses, légèrement absorbants. Consommation plus élevée sur supports rugueux. La consommation peut varier en fonction de la capacité d'absorption du support et de la méthode d'application. Déterminer les valeurs exactes de consommation en faisant un essai sur le support.</p> |
| Dilution | <p>Le produit est prêt à être transformé. Utilisez pur.</p> |
| Séchage | <p>A +20°C à 65 % d'humidité relative: Sec en surface après environ 1 heure Recouvrable après env. 12 heures Si une décoloration apparaît dans la peinture, un temps de séchage intermédiaire de 24 heures doit être observé. Le temps de séchage est augmenté à basse température et/ou par humidité de l'air plus élevée.</p> |
| Nettoyage du matériel | <p>Immédiatement après usage étaler le pinceau/dérouler le rouleau pour faire sortir la peinture. Ensuite, nettoyez à l'eau, en ajoutant éventuellement du détergent. Les pulvérisateurs peuvent également être nettoyés à l'eau.</p> |

Informations générales

- Ne convient pas comme couche de finition. Revêtement final avec un produit approprié requis.
- En raison du grand nombre de substrats possibles et d'autres facteurs d'influence, il est conseillé de créer une surface d'essai avant de commencer l'application.
- Afin d'obtenir une longue durée de vie du revêtement, il convient de vérifier au moins une fois par an si le revêtement est endommagé. Les dommages doivent être réparés de manière professionnelle.
- Pour les bois de feuillus à pores grossiers, comme le chêne, il faut s'attendre à des intervalles de rénovation plus courts.
- Le séchage du bois riche en composants peut être prolongé.
- Les fiches techniques des produits mentionnés dans cette fiche technique doivent être respectées.

Préparation/Impression du support

Support

Tous les apprêts indiqués sont des recommandations d'application, d'autres sous-couches peuvent être utilisées selon les besoins. Le tableau suivant donne des informations sur les préparations des supports.

Le support doit être exempt d'impuretés, de substances séparatrices, propre, sec, porteur et conforme à l'état actuel de la technique. Respecter les fiches BFS actuelles ainsi que la VOB, partie C, DIN 18363 Travaux de peinture et de vernissage.

Information

A l'extérieur, appliquer une couche de fond sur les bois bruts menacés par le bléissement avec **PROFITEC P 371 Holzschutzgrund LH**. Utiliser les biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant l'utilisation.

| Support | Etat du support / préparation |
|--------------------------------|--|
| Bois | Ponçer les surfaces dans la direction des fibres du bois. Les arêtes vives du bois doivent être arrondies. La protection constructive du bois à l'extérieur doit être prise en compte. L'eau des précipitations doit pouvoir s'écouler rapidement, l'humidité stagnante doit être évitée impérativement. L'humidité résiduelle du bois ne doit pas dépasser 15% pour le bois dimensionnellement stable et 18% pour le bois partiellement et non dimensionnellement stable. |
| Bois abîmé par les intempéries | Eliminer le bois détaché et grisé jusqu'au bois sain et porteur. |
| Bois riches en résine / huile | Laver soigneusement les bois riches en résine et en huile avec un diluant universel nitrocellulosique, bien aérer les surfaces et éliminer les poches de résine. |
| Bois imprégné sous pression | Les bois imprégnés sous pression ne doivent être enduits qu'après environ 6 mois de vieillissement par exposition aux intempéries. |

Instructions

| | |
|---|---|
| Composants selon VdL | Dispersion d'acrylate, dioxyde de titane, carbonate de calcium, silicates, eau, produit auxiliaire filmogène, additifs |
| Ordonnance sur les produits biocides (528/2012) | Ce produit est une «marchandise traitée» selon le règlement UE 528/2012 art. 58, alinéa 3 (pas un produit biocide) et contient la substance active biocide suivante : benzisothiazolinone |
| Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008[CLP]. | Voir la fiche de données de sécurité pour l'étiquetage. |
| CODE GIS | BSW20 |
| Information COV | Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/g): 30g/l (2010). Ce produit contient <10 g/l COV. |
| Stockage | Toujours au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Garder les contenants ouverts hermétiquement fermés. |
| Élimination | Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau. Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol/le sol. Élimination selon les directives officielles. Recycler uniquement les emballages complètement vides. Les résidus de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères, les résidus de matériaux liquides en concertation avec l'entreprise locale d'élimination des déchets. CED: 080112 |
| Conseils de sécurité complémentaires | Tenir hors de portée des enfants. Veiller à bien aérer l'intérieur pendant l'application et le séchage. Utiliser des lunettes de sécurité et un filtre combiné A2/P2 pour les travaux de projection Utiliser le filtre à poussière P2 pour les travaux de ponçage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation du produit. Portez des lunettes de protection s'il y a un risque d'éclaboussures. En cas de contact avec les yeux ou la peau rincer immédiatement et soigneusement avec de l'eau. |
| Service Technique | Téléphone: 00800 / 63 33 37 82 (Sans frais pour les réseaux fixes Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas) E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com |

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Allemagne
Téléphone : +49 671/870-0
E-mail : info@meffert.com
www.meffert.com