



## P 342 HVLP Multilack WB

Vernis polyvalent pour l'équipement de pulvérisation à basse pression à adhésion directe pour l'intérieur et l'extérieur



## Description du produit

### Domaine d'application

Laque universelle satinée prête à l'emploi, à base d'acrylate, avec adhérence directe après un traitement préalable approprié sur de nombreux éléments de construction à l'intérieur et à l'extérieur. Idéal pour la reprise d'anciennes peintures sans couche de fond supplémentaire. Pour les fenêtres et les portes, les balustrades, les tuyaux de descente, les portes de garage ou les panneaux. Le revêtement séché est conforme à la norme DIN EN 71.3.

### Propriétés du produit

- Pour zinc, métaux non ferreux, PVC dur, bois
- Haute stabilité verticale jusqu'à 200 µm
- A base d'eau
- Pour intérieur et extérieur
- Tendue lisse
- Haut pouvoir adhérent
- Résistante au blocage
- Microporeux
- Ne jauni pas
- Adhérence directe sur les huisseries en acier recouvertes d'une couche de fond électrophorétique / KTL (par ex. de la société HÖRMANN)

<b>Liants</b>	Copolymère d'acrylate
<b>Degré de brillance</b>	Satiné
<b>Teinte</b>	Blanc / Base 1, Base 3
<b>Conditionnement</b>	0,75l / 2,5l
<b>Densité</b>	Env. 1,08 - 1,21 g/cm <sup>3</sup> , selon la teinte
<b>Teinter</b>	<p>Teintable à la machine dans le système PROFITEC Color-Mix. Vérifier la précision de la teinte avant le traitement - pas d'échange. Les demandes de dédommagement pour des divergences de couleur survenues après l'application ne pourront être prises en compte. N'utilisez qu'une seule teinte par production/boite/n° de lot sur des surfaces continues.</p> <p><b>Recommandation:</b> Pour les couleurs critiques dans les spectres jaune, orange, rouge et partiellement vert, nous recommandons une couche d'apprêt teintée dans la teinte BaseColor appropriée. Les deux teintes BaseColor peuvent être teintées dans le système de mise à la teinte mentionné ci-dessus.</p>

## Application

<b>Mise en œuvre</b>	<p>Application par projection.</p> <p><b>Application par projection:</b> Enduire à vitesse constante au moyen de la méthode de pulvérisation HVLP = basse pression, mouillé sur mouillé. Chevauchement des lés d'environ 50 %, avec une distance de pulvérisation d'environ 15 cm. Selon l'état de l'élément de construction, une 2e opération supplémentaire peut être nécessaire. Respecter les informations du fabricant de l'appareil.</p>
<b>Réalisation</b>	Préparez les fonds selon les règles de l'art. Voir chapitre «Préparation/ Impression du support». 1 - 2 couches.
<b>Température d'application</b>	Température de l'objet et température ambiante pendant l'application et le séchage : min. +8°C.
<b>Informations d'application</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Bien mélanger avant utilisation.</li><li>■ Laver immédiatement les éclaboussures à l'eau claire.</li><li>■ Respecter un temps de séchage suffisant entre les couches.</li><li>■ Sur des surfaces cohérentes, n'utiliser que des matériaux d'une même fabrication (lot).</li></ul>

<b>Rendement</b>	Env. 150 ml/m <sup>2</sup> par couche. Déterminer les valeurs exactes de consommation en faisant un essai sur le support. La consommation peut varier en fonction de la capacité d'absorption du support et de la méthode d'application.
<b>Dilution</b>	Le produit est prêt à être transformé. Utilisez pur.
<b>Séchage</b>	A +20°C à 65 % d'humidité relative: <b>Sec en surface</b> après env. 1 - 2 heures <b>Recouvrable</b> après env. 4 - 6 heures sans ponçage intermédiaire. Recouvrable de manière optimale le jour suivant avec un ponçage intermédiaire. Le temps de séchage est augmenté à basse température et/ou par humidité de l'air plus élevée.
<b>Nettoyage du matériel</b>	Nettoyer à l'eau immédiatement après emploi, éventuellement avec un détergent.
<b>Informations générales</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Les fiches techniques des produits mentionnés dans cette fiche technique doivent être respectées.</li><li>■ Nous recommandons l'utilisation de produits ménagers neutres pour le nettoyage et l'entretien des surfaces rénovées. Ne pas utiliser d'éponges à récurer, de poudre à récurer, etc.</li><li>■ En raison du grand nombre de substrats possibles et d'autres facteurs d'influence, il est conseillé de créer une surface d'essai avant de commencer l'application.</li><li>■ Afin d'obtenir une longue durée de vie du revêtement, il convient de vérifier au moins une fois par an si le revêtement est endommagé. Les dommages doivent être réparés de manière professionnelle.</li></ul>

## Préparation/Impression du support

<b>Support</b>	<p>Le support doit être exempt d'impuretés, de substances séparatrices, propre, sec, porteur et conforme à l'état actuel de la technique. Respecter les fiches BFS actuelles ainsi que la VOB, partie C, DIN 18363 Travaux de peinture et de vernissage.</p> <p>Tous les apprêts indiqués sont des recommandations d'application, d'autres sous-couches peuvent être utilisées selon les besoins. Le tableau suivant donne des informations sur les préparations des supports.</p>
----------------	--

Support	Etat du support / préparation	Sous-couche
Anciens revêtements	Poncer et dégraisser les anciennes couches porteuses si nécessaire.	<i>Aucune impression est nécessaire</i>
	Eliminer les anciennes couches non porteuses et prétraiter en fonction du support respectif.	
Bois	Ponçer les surfaces dans la direction des fibres du bois. Les arêtes vives du bois doivent être arrondies. La protection constructive du bois à l'extérieur doit être prise en compte. L'eau des précipitations doit pouvoir s'écouler rapidement, l'humidité stagnante doit être évitée impérativement. L'humidité résiduelle du bois ne doit pas dépasser 15% pour le bois dimensionnellement stable et 18% pour le bois partiellement et non dimensionnellement stable.	<i>Aucune impression est nécessaire</i>
Bois menacés par le bleuissement	A l'extérieur, il faut traiter le bois brut présentant un risque de bleuissement avec un primaire de protection du bois adapté. Utilisez les biocides avec précaution. Lire toujours l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser.	<b>PROFITEC P 371 Holzschutzgrund LH</b>
Bois riches en composants	Avant d'enduire le bois de blanc ou de couleurs claires, il faut l'isoler pour empêcher que les composants colorants du bois ne transpercent.	<b>PROFITEC P 392 Holz-Isogrund WB</b>
Bois abîmé par les intempéries	Eliminer le bois détaché et grisé jusqu'au bois sain et porteur.	<i>Aucune impression est nécessaire</i>
Bois imprégné sous pression	Les bois imprégnés sous pression ne doivent être enduits qu'après environ 6 mois de vieillissement par exposition aux intempéries.	<i>Aucune impression est nécessaire</i>
Bois riches en résine / huile	Laver soigneusement les bois riches en résine et en huile avec un diluant universel nitrocellulosique, bien aérer les surfaces et éliminer les poches de résine.	<i>Aucune impression est nécessaire</i>
Matériaux dérivés du bois (par ex. OSB / MDF)	Pour le revêtement de matériaux en bois tels que les panneaux de fibres, les panneaux en bois massif ou les contreplaqués à couches de placage, il convient de respecter les indications de revêtement du fabricant de matériaux en bois ou les indications de la fiche technique n° 18 du BFS.	<b>PROFITEC P 392 Holz-Isogrund WB</b>
Zinc	Nettoyez avec une toison abrasive et un agent mouillant à base d'ammoniac. Faites un mélange d'eau, d'ammoniac et d'une petite quantité de détergent. Respectez le rapport de mélange selon le mode d'emploi de l'alcool ammoniacal. Ensuite, lavez les surfaces avec de l'eau. Les arêtes vives et les bavures doivent également être arrondies. On peut aussi utiliser un nettoyeur de zinc.	<i>Aucune impression est nécessaire</i>
Aluminium	Nettoyer la surface avec un diluant universel, poncer les surfaces avec une toison de nylon, puis nettoyer-les à nouveau avec un diluant universel et un chiffon en coton sans laisser de résidus.	<i>Aucune impression est nécessaire</i>

Support	Etat du support / préparation	Sous-couche
Plastiques adaptés à la peinture	Nettoyez avec une toison abrasive et un agent mouillant à base d'ammoniaque. Faites un mélange d'eau, d'ammoniac et d'une petite quantité de détergent. Respectez le rapport de mélange selon le mode d'emploi de l'alcool ammoniacal. Ensuite, lavez les surfaces avec de l'eau. Les arêtes vives et les bavures doivent également être arrondies. On peut aussi utiliser un nettoyeur de zinc.	<i>Aucune impression est nécessaire</i>
Fenêtres et portes en plastique	Respecter les indications du fabricant de fenêtres. En cas d'échauffement thermique dans des zones exposées, le choix de teintes foncées peut, dans certaines circonstances, entraîner des modifications de la surface. En cas de contact du film de peinture avec des produits contenant des plastifiants (joints de portes et de fenêtres), l'innocuité doit être vérifiée auprès du fabricant de profilés d'étanchéité ou un essai de peinture est nécessaire.	<i>Aucune impression est nécessaire</i>
Fer / Acier	Eliminez mécaniquement la rouille, la croûte de laminage, la calamine et les résidus de soudure jusqu'à ce qu'une surface métallique brillante soit visible. Arrondir les crêtes et arêtes vives.	<b>PROFITEC P 309</b> <b>2K Epoxi-Haftgrund WB</b>
		<b>PROFITEC P 305 Allgrund LH</b>
		<b>PROFITEC P 303</b> <b>Rostschutzgrund LH</b>

## Instructions

### Composants selon VdL

Copolymère d'acrylate, dioxyde de titane, pigments colorés organiques et inorganiques, charges minérales, eau, propylèneglycol, butyldiglycol, adjuvants de surface.

### Regolamento sui biocidi (528/2012)

Ce produit est une «marchandise traitée» selon le règlement UE 528/2012 art. 58, paragraphe 3 (pas un produit biocide) et contient les substances actives biocides suivantes : mélange de : 5-chloro-2-méthyl-2H -isothiazol-3-one et 2-méthyl-2H-isothiazol-3-one(3:1), 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one.

### Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008[CLP].

Voir la fiche de données de sécurité pour l'étiquetage.

### CODE GIS

BSW30

### Information COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/d) : 130g/l (2010).  
Ce produit contient maximum 130g/l g/l COV.

### Stockage

Toujours au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Garder les contenants ouverts hermétiquement fermés.

---

### Elimination

Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau. Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol/le sol. Élimination selon les directives officielles. Recycler uniquement les emballages complètement vides. Les résidus de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères, les résidus de matériaux liquides en concertation avec l'entreprise locale d'élimination des déchets. CED: 080112

---

### Conseils de sécurité complémentaires

Veiller à bien aérer l'intérieur pendant l'application et le séchage. Tenir hors de portée des enfants. Utiliser le filtre à poussière P2 pour les travaux de ponçage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation du produit.

---

### Service Technique

**Téléphone:** 00800 / 63 33 37 82  
(Sans frais pour les réseaux fixes Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas)  
**E-Mail:** anwendungstechnik@meffert.com

---

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.



**Meffert AG Farbwerke**  
Sandweg 15  
55543 Bad Kreuznach  
Allemagne  
Téléphone : +49 671/870-0  
E-mail : info@meffert.com  
www.meffert.com