



P 560 Planomur

Enduit de plâtre renforcé de fibres,
amélioré par des matières synthétiques



Description du produit

Domaine d'application

Enduit de plâtre renforcé de fibres, hautement amélioré. Pour le remplissage et le masticage de joints, fissures, trous et creux ainsi que pour le lissage complet de surfaces murales et de plafonds. Utilisable sur tous les supports minéraux tels que le crépi, la pierre, le béton, la maçonnerie, le plâtre, les plaques de plâtre cartonnées ainsi que sur les enduits à base de résine synthétique.

Propriétés du produit

- Q1 - Q4
- Particulièrement stable
- Enduit pour joints type 4B selon DIN EN 13963
- Réaction au feu A1 selon la norme DIN EN 13501
- Pour intérieur

Liants

Enduit de plâtre modifié avec des agrégats et de la poudre de dispersion PVA

Teinte

Gris clair

Conditionnement

5,0kg / 25,0kg

Application

Mise en œuvre	Application à la truelle, à la spatule ou à la spatule japonaise. Pour les enduits de surface : Avec une truelle de lissage.
Réalisation	Préparez les fonds selon les règles de l'art. Voir chapitre «Préparation/ Impression du support». Selon la rugosité, un à deux passages de spatule sont nécessaires jusqu'à l'obtention d'une surface lisse. L'épaisseur maximale de couche par passage de spatule est de 30 mm (joints de béton, zones de rupture).
Température d'application	La température ambiante et celle de l'objet doivent être d'au moins + 5 °C pendant le traitement et le séchage. Ne pas appliquer par températures supérieures à + 30°C
Informations d'application	<ul style="list-style-type: none">■ Après le séchage complet, il est possible de poncer les surfaces enduites.■ Le mastic mélangé doit être appliqué dans les 60 minutes.■ Respecter un temps de séchage suffisant entre les couches.
Rendement	env. 900 g/m ² par 1 mm d'épaisseur de couche. La consommation peut varier selon la nature et la structure du support et le processus d'application. Déterminer les valeurs exactes de consommation en faisant un essai sur le support.
Séchage	Le temps de séchage dépend de l'épaisseur de la couche et de la température. En cas de températures plus basses et/ou d'humidité plus élevée, les temps de séchage sont prolongés en conséquence. Le mastic doit être complètement sec avant les opérations suivantes.
Nettoyage du matériel	Nettoyer à l'eau immédiatement après emploi, éventuellement avec un détergent.
Informations générales	<ul style="list-style-type: none">■ Les fiches techniques des produits mentionnés dans cette fiche technique doivent être respectées.■ En raison du grand nombre de substrats possibles et d'autres facteurs d'influence, il est conseillé de créer une surface d'essai avant de commencer l'application.

Préparation/Impression du support

Support	Le support doit être solide, sec, propre, porteur et exempt d'efflorescence, de couches frittées, d'agents de séparation, de composants favorisant la corrosion ou d'autres couches intermédiaires qui interfèrent avec l'adhésion, et doit respecter les règles technologiques généralement reconnues. Les fiches techniques actuelles du BFS ainsi que le VOB, partie C, DIN 18363 Travaux de peinture et de vernissage doivent être respectés.
---------	---

Instructions

Composants selon VdL	Base de plâtre naturel, méthylcellulose, agrégats, résine d'acétate de polyvinyle.
Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008[CLP].	Voir la fiche de données de sécurité pour l'étiquetage.
Information COV	Non soumis à l'étiquetage.
Stockage	Toujours au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Garder les contenants ouverts hermétiquement fermés.
Elimination	Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau. Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol/le sol. Élimination selon les directives officielles. Recycler uniquement les emballages complètement vides. Les résidus de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères, les résidus de matériaux liquides en concertation avec l'entreprise locale d'élimination des déchets. CED: 170904
Conseils de sécurité complémentaires	Tenir hors de portée des enfants. Veiller à bien aérer l'intérieur pendant l'application et le séchage. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation du produit.
Service Technique	Téléphone: 00800 / 63 33 37 82 (Sans frais pour les réseaux fixes Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas) E-Mail: anwendungstechnik@meffert.com

Marquage CE

			
		Meffert AG Farbwerke Sandweg 15 D – 55543 Bad Kreuznach PT-SP-22-05-01	
Meffert AG Farbwerke Sandweg 15 D – 55543 Bad Kreuznach PT-SP-22-05-01		EN 13279-1 C7/20/2 Gips-Flächenspachtel	
EN 13963-3B		Brandverhalten:	A1
Brandverhalten:	A1	Wärmedurchlasswiderstand:	NPD
Biegezugfestigkeit:	NPD	Verarbeitungszeit:	> 20 Minuten
		Druckfestigkeit:	> 2 N/mm ²

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Allemagne
Téléphone : +49 671/870-0
E-mail : info@meffert.com
www.meffert.com