



P726 Fassadenputz K

Intonaco graffiato a dispersione
conformemente a DIN EN 15824



Descrizione prodotto

Campo di applicazione

Intonaco di finitura a base di dispersione di alta qualità per rivestimenti decorativi, estremamente resistenti e con una texture a graffio. Adatto e approvato per supporti esterni intonacabili e nei sistemi ETIC PROFITEC.

Caratteristiche del prodotto

- Ad elevata resistenza meccanica
- Molto resistente alle intemperie
- Traspirante
- Pronto all'uso
- Con film protettivo contro infestazioni da alghe e funghi

Tipo di legante

Dispersione acrilica

Colore

Bianco e colorabile

Confezionamento

25,0 kg

Peso specifico

Ca. 1,90 g/cm³

Colorazione

Può essere colorato nel sistema PROFITEC Color-Mix, in alternativa con max. 3 % tinte pronte e coloranti (testare a priori la compatibilità). A causa della presenza di granuli di pietra naturale, sono possibili lievi variazioni di tonalità. Verificare l'esattezza del colore prima della lavorazione - non si effettuano cambi. Richieste di risarcimento per differenze di colore non potranno essere riconosciute se presentate dopo la lavorazione. Per superfici attigue utilizzare solo materiale appartenente ad uno stesso lotto di produzione / di colorazione.

Approvazione (ETICS)

AbZ / ABg	Oggetto dell'autorizzazione
Z-33.43-1721	DENOMINAZIONE DEL SISTEMA: BASE, MINERALE EPS, MiWo, lamelle incollate e tassellate
Z-33.41-1718	DENOMINAZIONE DEL SISTEMA: BASIC EPS incollato
Z-33.44-1719	DESIGNAZIONE DEL SISTEMA: MINERALE Lamelle incollate
Z-33.84-1516	DESIGNAZIONE DEL SISTEMA: PREMIUM PIR B1; incollato e incollato-incollato
Z-33.49-1505	DESCRIZIONE DEL SISTEMA: raddoppio su sistemi ETIC esistenti

Lavorazione

Metodo di applicazione

A mano o a macchina.

Stesura:

Applicare l'intonaco alla consistenza desiderata con una spatola lisciante in acciaio inox nello spessore della grana e, successivamente, finire a texture desiderata con una taloscia in plastica.

Applicazione a spruzzo:

Meccanicamente tramite applicazione a spruzzo con adeguati spruzzatori per intonaci. Osservare le istruzioni d'uso del produttore dell'apparecchio.

Ciclo applicativo

Pretrattare il supporto a regola d'arte. Vedi capitolo „Supporti e loro pretrattamento“.

Rivestimento intermedio:

Una mano aggrappante con **PROFITEC P823 Putzgrund**, colorato in base alla tinta del rivestimento finale se l'intonaco di finitura è colorato.

Mano finale:

Non diluire o diluire al 2 % max con acqua.

Temperatura per la lavorazione	Non applicare a temperatura superiore a +30 °C. Temperatura minima del fondo e dell'ambiente di +5 °C, sia durante la lavorazione che durante l'essiccazione.
Indicazioni per la lavorazione	■ Prima dell'uso, mescolare intensamente il contenuto della latta fino al fondo con la macchina a bassa velocità. ■ Non applicare sotto i raggi diretti del sole, in caso di pioggia, umidità dell'aria molto elevata, forte vento/corrente d'aria, gelate/rischio di gelate e temperature superiori a +30 °C. ■ Se necessario, dividere le aree più grandi in aree più piccole o utilizzare più operatori per rivestire l'intera superficie bagnata su bagnata. ■ Per evitare macchie di ruggine (colorazione marrone), utilizzare solo spatole di acciaio inossidabile o plastica. ■ Proteggere con cura l'ambiente intorno alle superfici da rivestire, in particolare il vetro, la ceramica, le smaltature, il clinker, la pietra naturale, il metallo, il legno non trattato o verniciato. ■ Lavorare la superficie sempre con lo stesso attrezzo e seguendo sempre la stessa direzione. ■ Lavare immediatamente gli schizzi di materiale con acqua pulita.
Consumo	Circa K1.5: da 2,4 kg/m ² K2: da 3,0 kg/m ² K3: da 4,0 kg/m ² . Definire l'esatto consumo tramite applicazione di prova sulla superficie da trattare.
Diluizione	Con acqua al 2 % max.
Essiccazione	A +20 °C e 65 % di umidità relativa dell'aria: La superficie si asciuga entro 8 ore a seconda delle condizioni atmosferiche e della temperatura. Può essere riverniciato non prima di 24 ore (a seconda delle condizioni atmosferiche). Il tempo di essiccazione dipende dalla temperatura e dalle condizioni atmosferiche. A temperature più basse e/o con un'umidità più elevata, il tempo di essiccazione può essere prolungato di conseguenza. I rivestimenti successivi possono essere applicati solo dopo la completa essiccazione (a seconda dello spessore dello strato).
Pulizia degli attrezzi	Pulire con acqua subito dopo l'uso. Per la pulizia delle macchine, seguire le istruzioni del produttore dell'apparecchio.

Indicazioni generali

- Osservare le indicazioni riportate sulle schede tecniche dei prodotti menzionati in questa scheda.
 - Osservare un tempo di essiccazione sufficiente tra un'applicazione e l'altra.
 - Nel caso di merci colorate, la tonalità del colore deve essere controllata prima della lavorazione e il fornitore deve essere informato immediatamente di qualsiasi deviazione (notifica di un difetto).
 - Quando si ripara la superficie dell'intonaco, la struttura superficiale delle zone riparate dovrebbe corrispondere in gran parte alla struttura del resto dell'intonaco. Tuttavia, quando si effettuano riparazioni dell'intonaco a posteriori, non è possibile ottenere un'omogeneità strutturale. I punti di transizione con la superficie dell'intonaco già esistente rimangono visibili. Secondo la scheda BFS n. 9, ciò è inevitabile.
 - Intonaci colorati con indici di rifrazione della luce < 20 non sono adatti come rivestimenti di finitura per cappotti termici.
 - Può essere utilizzato nell'area dello zoccolo, ad esempio per le superfici di facciata a filo che si estendono fino al bordo superiore del terreno, in combinazione con la protezione dall'umidità richiesta nelle aree a contatto con il terreno in conformità alla norma DIN 18533 - 1.
 - I conservanti utilizzati minimizzano o ritardano il rischio di formazione di alghe e funghi. Tuttavia, secondo lo stato attuale dell'arte, non può essere garantita una protezione duratura contro infestazioni da alghe e funghi. Consultare anche la scheda tecnica BFS n. 9
 - Non adatto a superfici orizzontali o inclinate esposte agli agenti atmosferici. Nel caso di supporti densi e freddi o in caso di ritardi nell'essiccazione dovuti alle condizioni atmosferiche, i componenti idrosolubili (agenti leganti, emulsionanti, ecc.) possono risalire in superficie a causa dell'esposizione all'umidità (pioggia, rugiada, nebbia) e sulla superficie del rivestimento possono comparire tracce giallastre trasparenti, leggermente lucide ma anche opache (lumacature). Nel caso di rivestimenti colorati in tinte forti, questi possono essere visivamente più evidenti. Tuttavia, la qualità e la funzionalità del materiale di rivestimento essiccato non ne risentono. Di norma, questi vengono lavati via dagli agenti atmosferici entro 12 mesi. Se non è presente una sufficiente resistenza agli agenti atmosferici (ad es. sporgenza del tetto, lunghe fasi di siccità, scarse precipitazioni, lati della facciata esposti alle intemperie), le tracce possono rimanere visibili. In questo caso, può essere consigliabile un ulteriore lavaggio e pulizia. Se l'opzione della pulizia è desiderata e concordata, questa può essere effettuata solo dopo un periodo di attesa sufficiente (eventualmente diverse settimane/mesi a seconda del clima). Se il rivestimento viene applicato in condizioni climatiche adatte, le lumacature non appariranno. I segni di ritocco sulla superficie dipendono da molti fattori e sono quindi inevitabili (osservare le schede tecniche BFS).
-

Supporti e loro pretrattamento

Supporto

Il supporto deve essere privo di sporco e di sostanze separanti, pulito, asciutto, portante e corrispondere allo stato attuale della tecnica. Osservare le indicazioni delle attuali schede tecniche BFS e della VOB, parte C, DIN 18363 Lavori di pittura e verniciatura.

Tutti i materiali per mano di fondo nominati in questa scheda tecnica sono solo raccomandazioni tecniche. In base alle necessità, possono essere utilizzati altri tipi di sottofondi.

Supporto	Condizione/pretrattamento del supporto	Mano di fondo
Supporti organici e minerali, sottofondi contenenti calce e cemento dei gruppi di malta P II e P III, rispettivamente CS II, CS III e CS IV (DIN EN 998 - 1)	Solidi, portanti, leggermente assorbenti.	<i>Non è necessario il primer</i>
	Grossolanamente porosi, sabbiosi, molto o non uniformemente assorbenti.	PROFITEC P800 <i>Hydrosol Tiefgrund</i>
	Le zone reintonacate devono essere asciutte in profondità.	PROFITEC P820 Fassadengrund
Calcestruzzo	Liscio, poco assorbente. Rimuovere i residui di oli disarmanti e i residui farinosi, sabbiosi.	PROFITEC P823 Putzgrund
	Grossolanamente porosi, sabbiosi, molto o non uniformemente assorbenti.	PROFITEC P800 <i>Hydrosol Tiefgrund</i>
Vecchi rivestimenti portanti	Pulire i vecchi rivestimenti sporchi e sfarinanti, rimuovere meccanicamente il forte sfarinamento.	PROFITEC P800 <i>Hydrosol Tiefgrund</i>
	Superfici ad assorbenza non uniforme, zone ritoccate.	PROFITEC P800 <i>Hydrosol Tiefgrund</i>
Superfici con infestazioni da muffa e funghi	Rimuovere l'infestazione da muffe a regola d'arte in conformità con le "Linee guida per il risanamento da infestazione da muffe e funghi" (pubblicate e disponibili presso l'Agenzia federale dell'ambiente). Utilizzare i biocidi con attenzione. Prima dell'uso, leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Per il risanamento di un'ampia infestazione da muffe (> 0,5 m ²), consigliamo di rivolgersi ad aziende specializzate che abbiano le capacità tecniche e le conoscenze specialistiche necessarie per rimuovere definitivamente l'infestazione da muffe.	PROFITEC P870 Sanierlösung FA

Note sul prodotto

Componenti secondo VdL
(Associazione dell'industria tedesca delle vernici e degli inchiostri da stampa)

Dispersione acrilica, biossido di titanio, carbonato di calcio, biossido di silicio, silicati, cariche fibrose, Acqua, alifati, Additivi

Regolamento sui biocidi (528/2012)	Questo prodotto è „un articolo trattato“ secondo il regolamento UE n. 528/2012 art. 58, paragrafo 3 (articolo non biocida) e contiene i seguenti principi attivi biocidi: ottilisotiazolinone, terbutrina, zinco piritione, miscela con rapporto 1:1 di metilisotiazolinone e benzisotiazolinone, tetrametilazodicarbossammide.
Etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	La marcatura è riportata sulla scheda dati di sicurezza.
Codice GIS	BSW50
COV	Per questo prodotto non esiste un valore limite UE. Questo prodotto contiene max <10 g/l VOC.
Magazzinaggio	Conservare sempre in luogo asciutto, fresco ma al riparo dal gelo. Richiudere bene le confezioni già aperte. Utilizzare entro breve tempo il materiale diluito.
Smaltimento	Non immettere nelle fognature o nei corsi d'acqua. Non immettere nel sottosuolo/terreno. Smaltire secondo le norme ufficiali. Smaltire i contenitori vuoti solo per il riciclaggio. I residui di materiale secco possono essere smaltiti con i rifiuti domestici, i residui di materiale liquido in accordo con l'azienda locale di smaltimento dei rifiuti. Codice rifiuti CER: 170904
Ulteriori indicazioni di sicurezza	Aerare a fondo durante la lavorazione e l'essiccazione. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego della pittura. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.
Servizio tecnico	Telefono: 00800 / 63 33 37 82 (chiamata gratuita dalla rete fissa in Germania, Austria, Svizzera, Olanda) E-mail: anwendungstechnik@meffert.com

Questa scheda tecnica si basa sull'attuale stato dell'arte e sulla nostra esperienza in tecnica d'applicazione. A causa della grande varietà di fondi e delle diverse condizioni dell'oggetto da trattare, le informazioni contenute in questa scheda non esonerano l'applicatore dall'obbligo di testare i nostri materiali a regola d'arte e sotto la propria responsabilità in merito alla loro idoneità e possibilità di utilizzo per gli scopi previsti (per es. tramite prove applicative, ecc.). Per le applicazioni che non sono esplicitamente menzionate in questa scheda, non possiamo assumerci alcuna responsabilità. Prima dell'esecuzione, vi preghiamo di contattare il nostro servizio di tecnica applicativa. Ciò vale in particolare se questo prodotto viene utilizzato in combinazione con altri materiali. Con la pubblicazione di una nuova edizione, questo documento perde la sua validità.



Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Germania
Telefon: +49 671/870 - 0
E-Mail: info@meffert.com
www.meffert.com