

P756
Innenputz K

Enduit de dispersion décoratif à gratter
selon la norme DIN EN 15824



Description du produit

Domaine d'application	Enduit en dispersion prêt à l'emploi pour revêtements intérieurs décoratifs et inusables avec une structure d'enduit gratté. Convient aux supports intérieurs, tels que les plâtres des groupes de mortier P II et P III, les plâtres de gypse du groupe de mortier P IV, les plaques de béton/fibres-ciment et les plaques de plâtre à épiderme cartonné.
Propriétés du produit	■ Excellentes propriétés d'application ■ Résistant aux chocs et aux rayures ■ Microporeux ■ À émissions minimisées et sans solvant ■ Prêt à l'emploi
Liants	Dispersion de polyvinylacétate
Teinte	Blanc
Conditionnement	25,0 kg
Densité	Env. 1,86 – 1,89 g/cm^3

Teinter	Teintable à la machine dans le système PROFITEC Color-Mix. N'utilisez qu'une seule teinte par production/boite/n° de lot sur des surfaces continues. Vérifier la précision de la teinte avant le traitement – pas d'échange. Les demandes de dédommagement pour des divergences de couleur survenues après l'application ne pourront être prises en compte. En raison de la présence de granulés de pierre naturelle, de légères variations de teintes possibles.

Application

Mise en œuvre	Application à l'aide d'une truelle de lissage ou d'un équipement de projection de plâtre. **Application :** Appliquer le plâtre dans la consistance souhaitée à l'aide d'une truelle lisseuse en acier inoxydable dans l'épaisseur du grain et le structurer avec une truelle lisseuse en plastique dur ou un platoir en PU. **Application au pistolet :** Mécaniquement, par projection avec un équipement approprié de projection de plâtre. Respectez les informations du fabricant de l'équipement.
Réalisation	Préparez les fonds selon les règles de l'art. Voir chapitre «Préparation/ Impression du support». **Revêtement intermédiaire :** Une couche favorisant l'adhérence avec ***PROFITEC P823 Putzgrund***, dans le cas d'enduits de finition colorés teintés dans la teinte de la couche finale. **Couche de finition:** Appliquer non dilué ou dilué avec 2 % d'eau au maximum.
Température d'application	La température ambiante et celle de l'objet doivent être d'au moins + 5 °C pendant le traitement et le séchage. Ne pas appliquer par températures supérieures à + 30 °C

Informations d'application	■ Avant l'utilisation, mélanger intensivement le contenu du seau jusqu'au fond, à la machine et à faible vitesse. ■ Ne pas appliquer en plein soleil, en cas de pluie, d'humidité extrêmement élevée, de fort vent ou courant d'air, de risque de gel ou de températures supérieures à +30 °C. ■ Le cas échéant, diviser les grandes surfaces en plus petites ou faire appel à plusieurs travailleurs qui enduiront toute la surface humide sur humide. ■ Pour éviter les taches de rouille (coloration brune), n'utiliser que des truelles en acier inoxydable ou en plastique. ■ Couvrir soigneusement l'environnement des surfaces à revêtir, en particulier le verre, la céramique, les supports peints, le clinker, les pierres naturelles, le métal et le bois naturel ou lasuré. ■ Utilisez toujours le même outil pour l'usinage de la surface et gardez la direction de l'usinage. ■ Laver immédiatement les éclaboussures à l'eau claire.
Rendement	Granulométrie 1,5 mm : env. 3,0 kg / m^2 Granulométrie 2,0 mm : env. 3,8 kg / m^2 La consommation peut varier selon la nature et la structure du support et le processus d'application. Déterminer les valeurs exactes de consommation en faisant un essai sur le support.
Dilution	Avec max. 2 % d'eau.
Séchage	A +20 °C à 65 % d'humidité relative: **Sec en surface** après env. 24 heures **Recouvrable** après env. 72 heures Le temps de séchage est augmenté à basse température et/ou par humidité de l'air plus élevée.
Nettoyage du matériel	Nettoyer à l'eau immédiatement après emploi, éventuellement avec un détergent.
Informations générales	■ Les caractéristiques des fiches techniques des produits mentionnés dans cette fiche doivent être également respectées. ■ Respecter un temps de séchage suffisant entre les étapes de travail. ■ Pour les marchandises teintées, il convient de vérifier la teinte avant le traitement et, en cas de divergence, d'en informer immédiatement le fournisseur (réclamation pour défaut). ■ En cas de réparations dans la surface de l'enduit, la structure de la surface des zones de réparation doit correspondre en grande partie au reste de la surface de l'enduit. Il n'est pas possible d'obtenir une structure identique lors de réparations ultérieures de l'enduit. Les transitions avec les surfaces enduites existantes restent visibles. Selon la fiche technique n° 9 du BFS, ceci est inévitable.

Préparation/Impression du support

Support

Le support doit être exempt d'impuretés, de substances séparatrices, propre, sec, porteur et conforme à l'état actuel de la technique. Respecter les fiches BFS actuelles ainsi que la VOB, partie C, DIN 18363 Travaux de peinture et de vernissage.

Tous les apprêts indiqués sont des recommandations d'application, d'autres sous-couches peuvent être utilisées selon les besoins.

Support	Etat du support / préparation	Sous-couche
Supports organiques et minéraux, sous-enduits à base de chaux et de ciment des groupes de mortiers P II et P III, respectivement CS II, CS III et CS IV (DIN EN 998 – 1)	Solide, porteur, légèrement absorbant.	***Aucune couche de fond n'est nécessaire***
	Grossièrement poreux, sableux, très ou différemment absorbant.	***PROFITEC P800 Hydrosol Tiefgrund***
	Les surfaces de plâtre neuf doivent être complètement sèches.	***PROFITEC P820 Fassadengrund***
Plâtre et enduits finis P IV résistance à la compression avec min. 2 N/mm² selon DIN EN 13279	Nettoyer et dépoussiérer.	***PROFITEC P800 Hydrosol Tiefgrund***
Plaques de plâtre épiderme cartonné, plaques de plâtre	Non traité	***PROFITEC P800 Hydrosol Tiefgrund***
	Dalles contenant des ingrédients hydrosolubles et décolorants ou dalles jaunies.	***PROFITEC P563 Aqua Isolierfarbe***
Béton	Lisse, faiblement absorbant. Enlever les résidus d'agents anti-adhérents ainsi que les résidus farineux et sableux.	***PROFITEC P823 Putzgrund***
Anciens revêtements solides	Enlever les salissures. Nettoyez les surfaces crayeuses/farineuses par brossage et lavage.	***PROFITEC P800 Hydrosol Tiefgrund***
	Surfaces à absorption irrégulière, zones restaurées.	***PROFITEC P800 Hydrosol Tiefgrund***
Surfaces infestées de moisissures et de champignons	Eliminez les infestations de moisissures de manière professionnelle conformément au «Guide d'élimination des moisissures» (publié et disponible auprès de l'Agence fédérale de l'environnement). (*Utiliser les biocides avec précaution. Toujours lire l'étiquette et les informations sur le produit avant de l'utiliser). Pour l'assainissement d'une grande infestation de moisissures (> 0,5 m²), nous recommandons des entreprises spécialisées qui ont l'expertise et les capacités techniques nécessaires pour éliminer définitivement l'infestation de moisissures.	***PROFITEC P870 Sanierlösung FA***

Instructions

Composants selon VdL	Dispersion de polyvinylacétate, dioxyde de titane, carbonate de calcium, silicates, fibres de charge, Eau, Additifs
Ordonnance sur les produits biocides (528/2012)	Ce produit est un «produit traité» au sens de l'article 58, paragraphe 3, du règlement 528/2012 de l'UE (pas de produit biocide) et contient les ingrédients actifs biocides suivants: mélange de 1:1 méthyle, benzisothiazolinone, mélange de chlorométhylisothiazolinone et de méthylisothiazolinone.
Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008[CLP].	Voir la fiche de données de sécurité pour l'étiquetage.
CODE GIS	BSW20
Information COV	Il n'y a pas de valeur limite UE pour ce produit. Ce produit contient au maximum <1 g/l de COV.
Stockage	Toujours au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Garder les contenants ouverts hermétiquement fermés.
Elimination	Ne pas laisser pénétrer dans les égouts ou les eaux. Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol/la terre. Éliminer conformément aux prescriptions administratives. Ne recycler que les récipients vides. Les restes de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères, les restes de matériaux liquides en accord avec l'entreprise locale d'élimination des déchets. Code déchet EWC : 170904.
Conseils de sécurité complémentaires	Veiller à bien aérer l'intérieur pendant l'application et le séchage. Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant la peinture. En cas de contact avec les yeux ou la peau rincer immédiatement et soigneusement avec de l'eau.
Service Technique	**Téléphone:** 00800 / 63 33 37 82 (Sans frais pour les réseaux fixes Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas) **E-Mail:** anwendungstechnik@meffert.com

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.

UNTERNEHMENSGRUPPE Meffert AG Farbwerke

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Allemagne
Téléphone : +49 671/870 – 0
E-mail : info@meffert.com
www.meffert.com