P 865 Grundierfarbe LH

Primer barriera

Descrizione prodotto

Campo di applicazione	Pittura per mano di fondo bianca pigmentata, a base solvente, per il successivo rivestimento con pitture a base di resina polimerica o a base di dispersioni. Idonea su quasi tutti i supporti dei gruppi di malte P II, P III e P IV, calcestruzzo e fibrocemento. Ciò vale in particolare per l'uso su supporti particolarmente critici, in quanto la facciata da rivestire viene consolidata grazie ad un'alta capacità di penetrazione. Con proprietà isolanti contro gli scolorimenti da ossidi di ferro e gli scolorimenti da lignina dovuti a residui vegetali sulla facciata.
Caratteristiche del prodotto	■ A pigmentazione bianca ■ Promotore d'adesione ■ Adatto per polistirolo ■ Per interni ed esterni
Tipo di legante	Dispersione di polivinilacetato
Colore	Bianco
Confezionamento	10,0l
Peso specifico	Ca. 1,20 g/cm^3
Colorazione	Bianco con max 3% di paste coloranti universali (è possibile il galleggiamento dei pigmenti, quindi si consiglia una prova preliminare). La messa in tinta può comportare modifiche dei dati tecnici e delle caratteristiche del prodotto.

Lavorazione

Metodo di applicazione	Lavorazione a pennello, a rullo o s spruzzo airless. **Spruzzatura airless:** (solo con apparecchi airless dotati di protezione di sicurezza) Angolo di spruzzatura: 50° Ugello: 0,019 - 0,024" Pressione: 120 - 180 bar
Ciclo applicativo	Pretrattare il supporto a regola d'arte. Vedi capitolo „Supporti e loro pretrattamento". A seconda del metodo di applicazione e dell'assorbenza del substrato, diluire il materiale fino a un massimo del 30% con ***PROFITEC P 866 Grundhärter LH***. In alternativa, diluire con un massimo del 15% di spirito.
Temperatura per la lavorazione	Temperatura del fondo e dell'ambiente non inferiore a +1 °C sia durante la lavorazione che durante l'essiccazione.
Indicazioni per la lavorazione	■ Mescolare bene prima dell'uso. ■ Una diluizione eccessiva del materiale può comprometterne le caratteristiche. ■ Per evitare la formazione di segni di ripresa, applicare bagnato su bagnato. Lisciare bene le aree lavorate a pennello, poi ripassarle con il rullo in una direzione. ■ Osservare un tempo di essiccazione sufficiente tra un'applicazione e l'altra.
Consumo	Ca. 150 – 250 ml/m² per mano su supporti lisci, leggermente assorbenti. Su supporti ruvidi prevedere un consumo maggiore. Il consumo può variare in base alle caratteristiche e alla struttura del supporto e al metodo di applicazione utilizzato. Definire l'esatto consumo tramite applicazione di prova sulla superficie da trattare.
Diluizione	Diluire con max. 30 % di ***PROFITEC P 866 Grundhärter LH***. Con max 15% d'alcol.
Essiccazione	A +20 °C e 65 % di umidità relativa dell'aria: **Riverniciabile** dopo ca. 24 ore Questi tempi variano a temperature più basse e/o umidità dell'aria più elevata.
Pulizia degli attrezzi	Pulire gli attrezzi da lavoro subito dopo l'uso con diluente nitro universale o detergente per pennelli.

Indicazioni generali	■ A causa della molteplicità e varietà dei supporti e di altri fattori di influenza, si consiglia di fare un'applicazione di prova prima di iniziare la lavorazione. ■ Osservare le indicazioni riportate sulle schede tecniche dei prodotti menzionati in questa scheda. ■ A causa del tipico sviluppo di odore dei prodotti a base di solventi, si consiglia di utilizzare prodotti a base d'acqua per il trattamento di grandi superfici in ambienti interni. ■ L'isolamento di vecchie pitture catraminose è possibile solo in misura limitata. ■ Allo stato puro non diluito è idoneo anche per impregnare rivestimenti su polistirene espanso rigido. ■ **Consiglio per ambienti esterni:** per prevenire le infestazioni, applicare pitture additivate con fungicida-antialga. Tuttavia, secondo lo stato dell'arte, una protezione duratura contro infestazioni da alghe e funghi non può essere garantita. Vedere anche la scheda BFS n. 9. ■ Non adatto come rivestimento di finitura. È richiesta una mano finale con smalto coprente adatto. ■ Per i pannelli in fibrocemento non rivestiti (privi di amianto), è necessario applicare il primer sui bordi, in particolare con ***PROFITEC P 865 Grundierfarbe LH***. I pannelli esposti alle intemperie e altamente assorbenti devono essere primerizzati con ***PROFITEC P 866 Grundhärter LH***. Quando si rivestono pannelli di cemento contenenti amianto, è necessario rispettare le attuali Norme Tecniche sulle Sostanze Pericolose.

Supporti e loro pretrattamento

Supporto	Il supporto deve essere stabile, asciutto, portante, privo di efflorescenze, strati sinterizzati, antiagglomeranti, sostanze che possano favorire la corrosione o impedire l'aggrappaggio. Deve, inoltre, corrispondere allo stato attuale della tecnica. Osservare le indicazioni delle schede tecniche BFS attuali e della VOB, parte C, DIN 18363 Lavori di pittura e verniciatura.

Note sul prodotto

Componenti secondo VdL (Associazione dell'industria tedesca delle vernici e degli inchiostri da stampa)	Dispersione di polivinilacetato, biossido di titanio, carbonato di calcio, biossido di silicio, silicati, alcol, additivi
Etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	La marcatura è riportata sulla scheda dati di sicurezza.
Codice GIS	BSL40
COV	Valore limite UE per il prodotto (cat. A/h): 750g/l (2010). Questo prodotto contiene max <500 g/l COV.
Magazzinaggio	Conservare sempre in luogo asciutto, fresco ma al riparo dal gelo. Richiudere bene le confezioni già aperte. Utilizzare entro breve tempo il materiale diluito.
Smaltimento	Non gettare i residui nelle fognature o nelle falde acquifere. Non gettare i residui nel sottosuolo/terreno. Smaltire in conformità alle disposizioni di legge. Avviare al riciclaggio solo contenitori completamente vuoti. I residui secchi di materiale possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Smaltire i residui liquidi di materiale in accordo con la società di smaltimento locale. Codice Europeo del Rifiuto CER: 080111
Ulteriori indicazioni di sicurezza	Tenere fuori dalla portata dei bambini. Durante i lavori di spruzzatura usare un filtro combinato A2/P2. Durante i lavori di carteggiatura usare un filtro antipolvere P2. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto. Se vi è rischio di spruzzi indossare occhiali di protezione. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua.
Servizio tecnico	**Telefono:** 00800 / 63 33 37 82 (chiamata gratuita dalla rete fissa in Germania, Austria, Svizzera, Olanda) **E-mail:** anwendungstechnik@meffert.com

Questa scheda tecnica si basa sull'attuale stato dell'arte e sulla nostra esperienza in tecnica d'applicazione. A causa della grande varietà di fondi e delle diverse condizioni dell'oggetto da trattare, le informazioni contenute in questa scheda non esonerano l'applicatore dall'obbligo di testare i nostri materiali a regola d'arte e sotto la propria responsabilità in merito alla loro idoneità e possibilità di utilizzo per gli scopi previsti (per es. tramite prove applicative, ecc.). Per le applicazioni che non sono esplicitamente menzionate in questa scheda, non possiamo assumerci alcuna responsabilità. Prima dell'esecuzione, vi preghiamo di contattare il nostro servizio di tecnica applicativa. Ciò vale in particolare se questo prodotto viene utilizzato in combinazione con altri materiali. Con la pubblicazione di una nuova edizione, questo documento perde la sua validità.

UNTERNEHMENSGRUPPE Meffert AG Farbwerke

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Germania
Telefon: +49 671/870-0
E-Mail: info@meffert.com
www.meffert.com