

P960 Streichputz

Enduit mat avec structure à gros grains

Description du produit

Domaine d'application	Enduit à peindre pour une décoration murale de qualité avec une structure de surface à gros grains. Convient parfaitement comme couche de base pour les techniques de lasure créatives. Utilisable sur les enduits de ciment et de plâtre, le béton, les briques silico-calcaires, les maçonneries en briques et les anciennes couches de dispersion solides.
Propriétés du produit	■ Polyvalent et facile à structurer ■ Pour des revêtements créatifs ■ Utilisable comme revêtement pour béton cellulaire ■ Pour intérieur et extérieur
Liants	Dispersion d'acrylate
Teinte	Blanc
Conditionnement	20,0 kg
Densité	Env. 1,60 g/cm^3

Teinter	Teintable avec max. 5 de % colorant à teinter à base de dispersion (tester la compatibilité). Teintable à la machine dans le système PROFITEC Color-Mix. Vérifier la précision de la teinte avant le traitement – pas d'échange. Les demandes de dédommagement pour des divergences de couleur survenues après l'application ne pourront être prises en compte. N'appliquer des revêtements colorés sur du béton cellulaire qu'avec une valeur de référence de luminosité ≥ 30.
Stabilité des couleurs	Suivant la fiche BFS n° 26: Classe Classe B, groupes (selon la couleur).Nous recommandons les teintes marquée «SOLID» dans le nuancier VISION 2.0 pour obtenir la meilleure stabilité de teinte possible avec le liant classé selon la fiche technique BFS n° 26.

Application

Mise en œuvre

Application au rouleau et à la brosse à peindre.

Application à la brosse :

Les surfaces structurées à la brosse à peindre se caractérisent par des structures de brossage courtes et concises. Pour ce faire, structurer le matériau appliqué avec la brosse à enduire en effectuant des passes croisées, irrégulières et courtes. Ne pas travailler jusqu'au support.

Utilisation comme revêtement de béton cellulaire :
Au pinceau, au rouleau ou au pistolet avec une pompe à vis sans fin ou par pulvérisation humide (les appareils Airless ne conviennent pas).

Configuration de l'appareil :

Pistolet :	Pulvérisateur d'enduit fin
Buse :	6 mm
Pression de travail :	Max. 30 bar
Viscosité :	Diluer 5 – 10 % avec de l'eau

Lors de l'application au pistolet, le matériau est pulvérisé puis réparti uniformément avec un rouleau. Le revêtement final est en outre appliqué sans raccord dans une direction avec un rouleau à structure en mousse (structure grossière).

Réalisation	Préparez les fonds selon les règles de l'art. Voir chapitre «Préparation/ Impression du support». Appliquer le matériau uniformément au rouleau et le structurer immédiatement après avec la brosse à peindre. L'application et la structuration se font par bandes, mouillé sur mouillé. Appliquer les différents lés en diagonale et en les faisant se chevaucher légèrement. Le choix de la largeur des lés dépend des conditions de l'objet. La valeur indicative est une largeur de bande d'environ 0,80 m pour une hauteur de pièce d'environ 2,50 m. Éviter les fortes différences de niveau ainsi que les épaisseurs de couche élevées. **Utilisation comme revêtement de béton cellulaire :** **Première couche :** Sur les surfaces murales en béton cellulaire non revêtues, appliquer une couche de base de revêtement pour béton cellulaire. Selon le type et l'état du support, il peut être nécessaire d'appliquer au préalable une couche de fond solidifiante et régulatrice du pouvoir absorbant avec PROFITEC P800 Hydrosol Tiefgrund. Après un séchage suffisant, appliquer la couche de finition avec le revêtement pour béton cellulaire. Remarque pour la couche de fond : appliquer diluée à l'eau à raison de 10 % maximum. **Rénovation d'un revêtement en béton cellulaire intact :** Nettoyer l'ancien revêtement porteur. Si nécessaire, prétraiter le support avec PROFITEC P800 Hydrosol Tiefgrund. Selon la situation de l'objet et les exigences, une couche de peinture en pâte peut être nécessaire. Appliquer une couche de finition avec un revêtement de façade approprié.
Température d'application	La température ambiante et celle de l'objet doivent être d'au moins + 5 °C pendant le traitement et le séchage.

Informations d'application	■ Bien mélanger avant utilisation. ■ Couvrir soigneusement l'environnement des surfaces à revêtir, en particulier le verre, la céramique, les supports peints, le clinker, les pierres naturelles, le métal et le bois naturel ou lasuré. ■ Laver immédiatement les éclaboussures à l'eau claire. ■ Lors du revêtement de panneaux muraux en béton cellulaire, il convient de tenir particulièrement compte de la fiche technique n° 11 de l'OFS et des règles techniques des fabricants de béton cellulaire. ■ Sur des surfaces contiguës, n'utiliser que des matériaux d'une même fabrication (lot). ■ Au moment de l'application, veiller à ce que le matériau soit appliqué et réparti uniformément afin d'obtenir l'épaisseur de couche nécessaire à l'effet protecteur. ■ En cas d'infestation d'algues ou de champignons, les surfaces doivent d'abord être nettoyées par sablage humide en respectant les dispositions légales. ■ Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie, dans des conditions d'humidité extrêmement élevées (humidité brumeuse) ou par vent fort. Si nécessaire, attachez une bâche à l'échafaudage. Attention aux risques de gels nocturnes. ■ Tous les éléments de construction et d'installation adjacents, par exemple les objets d'aménagement, les surfaces au sol, les balustrades, les portes, les fenêtres, etc. doivent être protégés par des mesures de recouvrement soigneuses. ■ Respecter un temps de séchage suffisant entre les couches.
Rendement	**Utilisation comme enduit à peindre :** Env. 300 – 500 g/m² par couche sur supports lisses, légèrement absorbants. Consommation plus élevée sur supports rugueux. La consommation peut varier selon la nature et la structure du support et le processus d'application. Déterminer les valeurs exactes de consommation en faisant un essai sur le support. **Utilisation comme revêtement de béton cellulaire :** lors de la première couche, appliquer 1,8 kg/m² de matériau par couche intermédiaire et finale (couche de fond : 0,9 kg/m², couche finale : 0,9 kg/m²), conformément aux exigences de l'industrie du béton cellulaire. Les valeurs de consommation indiquées ont été déterminées sur une surface plane et ne sont données qu'à titre indicatif. Les consommations exactes doivent être déterminées par un essai de revêtement.
Dilution	Utiliser si possible non dilué, la couche de fond diluée avec 10 % d'eau au maximum.

Séchage	A +20 °C à 65 % d'humidité relative: **Recouvrable** au bout d'env. 24 heures Le temps de séchage est augmenté à basse température et/ou par humidité de l'air plus élevée.
Nettoyage du matériel	Nettoyer à l'eau immédiatement après emploi, éventuellement avec un détergent.
Informations générales	■ Les caractéristiques des fiches techniques des produits mentionnés dans cette fiche doivent être également respectées. ■ En raison du grand nombre de substrats possibles et d'autres facteurs d'influence, il est conseillé de créer une surface d'essai avant de commencer l'application. ■ Sur des supports denses et frais ou en cas de retard de séchage dû aux conditions climatiques, des adjuvants solubles dans l'eau (agents mouillants, émulsifiants, etc.) peuvent s'échapper sous l'effet de l'humidité (pluie, rosée, brouillard) et des traces d'écoulement jaunâtres et transparentes, légèrement brillantes mais aussi mates, peuvent apparaître à la surface du revêtement. Ces traces peuvent être plus visibles sur les revêtements intensément teintés. La qualité et la fonctionnalité du revêtement séché n'en sont toutefois pas affectées. En règle générale, ces traces s'éliminent d'elles-mêmes en l'espace de 12 mois sous l'effet des intempéries. Si l'exposition aux intempéries n'est pas suffisante (p. ex. débord de toit, longues phases de séchage, faibles quantités de pluie, façades non exposés aux intempéries), les traces peuvent rester visibles. Il peut alors être utile de procéder à un lavage et à un nettoyage supplémentaires. Si l'option du nettoyage est souhaitée et convenue, cela ne peut se faire qu'après un temps d'attente suffisant (le cas échéant, plusieurs semaines ou mois en fonction du climat). Si le revêtement est réalisé dans des conditions climatiques appropriées, les traces d'écoulement n'apparaissent pas. Les traces de retouches sur la surface dépendent de nombreux facteurs et sont de ce fait inévitables, voir également la fiche technique BFS n° 9. ■ Pour les réparations en surface, il faut appliquer avec le même outil, un matériau ayant la même consistance et le même numéro de lot. Selon le positionnement de l'objet, les réparations en surface peuvent être plus ou moins visibles. Selon la fiche BFS n° 25, c'est inévitable. ■ En cas d'utilisation de mastics compatibles avec la peinture, comme par exemple le mastic acrylique, des fissures dans le matériau de peinture ainsi que des décolorations et/ou des différences de brillance ne peuvent pas être exclues en raison des plastifiants et de l'élasticité accrue. ■ Les contraintes mécaniques peuvent entraîner des stries légères (effet d'écriture), notamment dans le cas de couleurs intenses. Il s'agit d'une propriété spécifique à tous les revêtements mats.

Préparation/Impression du support

Support	Le support doit être solide, sec, propre, porteur et exempt d'efflorescence, de couches frittées, d'agents de séparation, de composants favorisant la corrosion ou d'autres couches intermédiaires qui interfèrent avec l'adhésion, et doit respecter les règles technologiques généralement reconnues. Les fiches techniques actuelles du BFS ainsi que le VOB, partie C, DIN 18363 Travaux de peinture et de vernissage doivent être respectés. Consolider les supports poreux et absorbants avec ***PROFITEC P800 Hydrosol Tiefgrund*** pour améliorer la capacité portante.

Instructions

Composants selon VdL	Dispersion d'acrylate, dioxyde de titane, carbonate de calcium, fibres de charge, Eau, glycols, Additifs
Ordonnance sur les produits biocides (528/2012)	Ce produit est un «produit traité» au sens de l'article 58, paragraphe 3, du règlement 528/2012 de l'UE (pas de produit biocide) et contient les ingrédients actifs biocides suivants: mélange de 1:1 méthyle, benzisothiazolinone, mélange de chlorométhylisothiazolinone et de méthylisothiazolinone, Tétraméthylolacétylènediurée.
Étiquetage conformément au règlement (CE) n° 1272/2008[CLP].	Voir la fiche de données de sécurité pour l'étiquetage.
CODE GIS	BSW20
Information COV	Valeur limite UE pour ce produit (Cat. A/c): 40 g/l (2010). Ce produit contient <20 g/l COV.
Stockage	Toujours au sec et au frais, mais à l'abri du gel. Garder les contenants ouverts hermétiquement fermés.

Elimination	Ne pas rejeter dans les égouts ou les cours d'eau. Ne pas laisser pénétrer dans le sous-sol/le sol. Élimination selon les directives officielles. Recycler uniquement les emballages complètement vides. Les résidus de matériaux séchés peuvent être éliminés avec les ordures ménagères, les résidus de matériaux liquides en concertation avec l'entreprise locale d'élimination des déchets. CED: 080112
Conseils de sécurité complémentaires	Utiliser des lunettes de sécurité et un filtre combiné A2/P2 pour les travaux de projection. Veiller à bien aérer l'intérieur pendant l'application et le séchage. En cas de contact avec les yeux ou la peau rincer immédiatement et soigneusement avec de l'eau. Utiliser le filtre à poussière P2 pour les travaux de ponçage. Tenir hors de portée des enfants. Éviter de manger, de boire et de fumer pendant l'utilisation du produit. Portez des lunettes de protection s'il y a un risque d'éclaboussures.
Service Technique	**Téléphone:** 00800 / 63 33 37 82 (Sans frais pour les réseaux fixes Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas) **E-Mail:** anwendungstechnik@meffert.com

La présente fiche technique remplace toute documentation antérieure pour ce produit. Ces informations techniques sont basées sur la technique actuelle et sur l'expérience de notre service d'ingénierie d'application. En raison de la diversité de la nature et de l'état des fonds à traiter, il advient à notre clientèle la responsabilité de vérifier dans les règles de l'art l'aptitude de notre produit à l'emploi prévu. Nous déclinons toute responsabilité pour les applications qui ne sont pas clairement mentionnées dans cette fiche technique. Veuillez contacter ici notre service technique d'application avant d'effectuer tout travail. Ceci s'applique en particulier aux combinaisons avec d'autres produits.

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Allemagne
Téléphone : +49 671/870 – 0
E-mail : info@meffert.com
www.meffert.com