

P960 Streichputz

Intonaco opaco con struttura a grana grossa







Descrizione prodotto

Campo di applicazione	Intonaco verniciabile per la realizzazione di pareti di alta qualità con una struttura superficiale a grana grossa. Ideale come fondo per tecniche di velatura creative. Può essere utilizzato su intonaci di cemento e gesso, calcestruzzo, pietra arenaria, mattoni e vecchie pitture a dispersione.
Caratteristiche del prodotto	■ Offre molteplicità d'impiego ed è leggermente strutturabile ■ Per rivestimenti creativi ■ Può essere utilizzato come rivestimento per calcestruzzo cellulare ■ Per interni ed esterni
Tipo di legante	Dispersione acrilica
Colore	Bianco
Confezionamento	20,0 kg
Peso specifico	Ca. 1,60 g/cm^3

Colorazione	Colorabile al 5 % max con tinte pronte e coloranti a base di dispersione (testare a priori la compatibilità). Colorabile a tintometro con il sistema PROFITEC Color-Mix. Verificare l'esattezza del colore prima della lavorazione - non si effettuano cambi. Richieste di risarcimento per differenze di colore non potranno essere riconosciute se presentate dopo la lavorazione. Applicare i rivestimenti colorati solo su calcestruzzo cellulare con un valore di leggerezza ≥ 30.
Stabilità del colore	Secondo la scheda BFS n. 26: classe Classe B, gruppo (a seconda del colore). Per la migliore stabilità di tonalità possibile nella classe di legante indicata secondo la scheda BFS n. 26, raccomandiamo le tonalità contrassegnate da SOLID della scala colori VISION 2.0.

Lavorazione

Metodo di applicazione

Applicare con rullo e pennello.

Applicazione con la pennellessa:

Le superfici texturizzate con il pennello sono caratterizzate da strutture brevi e concise. A tal fine, il materiale applicato deve essere testurizzato con il pennello con un movimento trasversale, non uniforme e con tratti brevi. Non lavorare fino al substrato.

Utilizzare come rivestimento per calcestruzzo aerato:
Mediante spazzolatura, rullatura o spruzzatura con una pompa a vite o a umido (l'attrezzatura airless non è adatta).

Configurazione dell'attrezzatura:

Pistola:	Spruzzatore per intonaco fine
Ugello:	6 mm
Pressione di lavoro:	Max. 30 bar
Viscosità:	5 - 10 % diluito con acqua

Nell'applicazione a spruzzo, il materiale viene spruzzato e poi distribuito uniformemente con un rullo. Lo strato di finitura viene inoltre steso senza accumulo in una direzione con un rullo di struttura in schiuma (struttura grossa).

Ciclo applicativo	Pretrattare il supporto a regola d'arte. Vedi capitolo „Supporti e loro pretrattamento". Applicare il materiale in modo uniforme con il rullo e strutturarlo subito dopo con il pennello. Applicare e strutturare il materiale a strisce, bagnato su bagnato. Applicare le singole strisce leggermente in diagonale e sovrapposte in modo nuvoloso. La scelta della larghezza della striscia dipende dalle condizioni dell'oggetto. A titolo indicativo, si consiglia una larghezza del foglio di circa 0,80 m con un'altezza del locale di circa 2,50 m. Evitare forti dislivelli e alti spessori di strato. **Utilizzare come rivestimento per calcestruzzo aerato:** **Prima mano:** Applicare una mano di fondo di rivestimento in calcestruzzo cellulare su superfici di pareti in calcestruzzo cellulare non rivestite. A seconda del tipo e delle condizioni del supporto, può essere necessaria una mano di fondo solidificante e assorbente con PROFITEC P800 Hydrosol Tiefgrund. Dopo un'asciugatura sufficiente, applicare la mano di finitura con il rivestimento in calcestruzzo poroso. Nota per la mano di fondo: diluire con acqua al massimo del 10 %. **Ripristino di un rivestimento intatto in calcestruzzo cellulare:** Pulire il vecchio rivestimento sano. Se necessario, pretrattare il substrato con PROFITEC P800 Hydrosol Tiefgrund. A seconda della situazione dell'immobile e dei requisiti, può essere necessaria una mano di boiacca. Applicare un adeguato rivestimento per facciate come strato di finitura.
Temperatura per la lavorazione	Temperatura minima del fondo e dell'ambiente di +5 °C, sia durante la lavorazione che durante l'essiccazione.

Indicazioni per la lavorazione	■ Mescolare bene prima dell'uso. ■ Proteggere con cura l'ambiente intorno alle superfici da rivestire, in particolare il vetro, la ceramica, le smaltature, il clinker, la pietra naturale, il metallo, il legno non trattato o verniciato. ■ Lavare immediatamente gli schizzi di materiale con acqua pulita. ■ Per il rivestimento dei pannelli per pareti in calcestruzzo cellulare, è necessario prestare particolare attenzione al foglio BFS n. 11 e alle norme tecniche dei produttori di calcestruzzo cellulare. ■ Su superfici contigue, utilizzare solo materiale proveniente da un'unica produzione (lotto). ■ Prestare attenzione ad applicare e distribuire il materiale in modo omogeneo in modo da ottenere uno spessore dello strato sufficiente a garantire l'effetto isolante/protettivo. ■ Se sono presenti infestazioni da alghe o funghi, le superfici devono essere prima pulite con getti d'acqua in conformità con le disposizioni di legge. ■ Non applicare in caso di irraggiamento solare diretto, pioggia, umidità relativa dell'aria molto elevata (nebbia), forte vento o se sussiste il rischio di gelate notturne. Se necessario, applicare teloni ai ponteggi. ■ Tutti i componenti dell'edificio e dell'impianto vicini, ad esempio arredi, pavimenti, ringhiere, porte, finestre, ecc. devono essere protetti da accurate misure di copertura. ■ Osservare un tempo di essiccazione sufficiente tra un'applicazione e l'altra.
Consumo	**Utilizzare come intonaco di rivestimento:** Ca. 300-500 g/m² per mano su supporti lisci, leggermente assorbenti. Su supporti ruvidi prevedere un consumo maggiore. Il consumo può variare in base alle caratteristiche e alla struttura del supporto e al metodo di applicazione utilizzato. Definire l'esatto consumo tramite applicazione di prova sulla superficie da trattare. **Impiego come rivestimento in calcestruzzo cellulare:** per la prima mano si devono applicare 1,8 kg/m² di materiale secondo i requisiti dell'industria del calcestruzzo cellulare, con strati intermedi e superiori (strato di base: 0,9 kg/m², strato superiore: 0,9 kg/m²). I valori di consumo indicati sono stati determinati su un substrato piano e sono solo a scopo orientativo. Il consumo esatto deve essere determinato da un rivestimento di prova.
Diluizione	Se possibile, applicare una mano di fondo non diluita, diluita con un massimo del 10 % di acqua.
Essiccazione	A +20 °C e 65 % di umidità relativa dell'aria: **Possibilità di sovrapplicazione** dopo circa 24 ore Questi tempi variano a temperature più basse e/o umidità dell'aria più elevata.

Pulizia degli attrezzi	Subito dopo l'uso con acqua ed eventualmente detersivo per piatti.
Indicazioni generali	■ Osservare le indicazioni riportate sulle schede tecniche dei prodotti menzionati in questa scheda. ■ A causa della molteplicità e varietà dei supporti e di altri fattori di influenza, si consiglia di fare un'applicazione di prova prima di iniziare la lavorazione. ■ Se i supporti sono compatti e freddi o quando l'essiccazione è ritardata da fattori climatici, il carico di umidità derivante da pioggia, rugiada o nebbia può causare la fuoriuscita di sostanze ausiliarie (agenti umettanti, emulgatori, ecc.) e la formazione sulla superficie del rivestimento di tracce di deflusso giallognole trasparenti, leggermente lucide o anche opache. Nel caso di rivestimenti di colore intenso, queste tracce possono essere maggiormente visibili. Ciò non influisce, tuttavia, sulla qualità e funzionalità del materiale di rivestimento essiccato. Le tracce di deflusso vengono di norma lavate via dagli agenti atmosferici entro 12 mesi. Se l'esposizione agli agenti atmosferici non è sufficiente (per es. in caso di presenza di sporgenze del tetto, lunghi periodi di siccità, piccole quantità di pioggia o se si tratta del lato della facciata non rivolta alle intemperie), le tracce possono rimanere visibili. Allora può essere sensato procedere ad una pulizia/lavaggio addizionale della superficie. Se l'opzione della pulizia è desiderata e concordata, questa può essere fatta dopo un periodo di attesa sufficiente (se necessario diverse settimane/mesi, a seconda del clima). Quando il rivestimento viene applicato in presenza di condizioni climatiche adeguate, queste tracce di deflusso non compaiono. Segni di ritocco sulla superficie dipendono da molti fattori e non possono essere, quindi, evitati (vedi anche la scheda BFS n. 9). ■ Per ritoccare la superficie utilizzare sempre lo stesso attrezzo e materiale avente la stessa consistenza e lo stesso numero di lotto. A seconda delle condizioni del supporto, i ritocchi superficiali possono risultare più o meno visibili. In base alla scheda tecnica BFS n. 25, ciò non può essere evitato. ■ Quando si utilizzano sigillanti compatibili con la vernice, come il sigillante acrilico, non si possono escludere crepe nel materiale pittorico, né scolorimenti e/o differenze di brillantezza a causa dei plastificanti e della maggiore elasticità. ■ Le sollecitazioni meccaniche possono provocare striature chiare (effetto scrittura) soprattutto in caso di colori intensi. Questa è una caratteristica specifica di tutti i rivestimenti opachi / opachi satinati.

Supporti e loro pretrattamento

Supporto	Il supporto deve essere stabile, asciutto, portante, privo di efflorescenze, strati sinterizzati, antiagglomeranti, sostanze che possano favorire la corrosione o impedire l'aggrappaggio. Deve, inoltre, corrispondere allo stato attuale della tecnica. Osservare le indicazioni delle schede tecniche BFS attuali e della VOB, parte C, DIN 18363 Lavori di pittura e verniciatura. Consolidare i supporti porosi e assorbenti con ***PROFITEC P800 Hydrosol Tiefgrund*** per migliorare la capacità portante.

Note sul prodotto

Componenti secondo VdL (Associazione dell'industria tedesca delle vernici e degli inchiostri da stampa)	Dispersione acrilica, biossido di titanio, carbonato di calcio, cariche fibrose, Acqua, Glicoli, Additivi
Regolamento sui biocidi (528/2012)	Questo prodotto è „un articolo trattato" secondo il regolamento UE n. 528/2012 art. 58, paragrafo 3 (articolo non biocida) e contiene i seguenti principi attivi biocidi: miscela con rapporto 1:1 di metilisotiazolinone e benzisotiazolinone, miscela di clorometilisotiazolinone e metilisotiazolinone, tetrametilazodicarbossammide.
Etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]	La marcatura è riportata sulla scheda dati di sicurezza.
Codice GIS	BSW20
COV	Valore limite UE per il prodotto (cat. A/c): 40g/l (2010). Questo prodotto contiene max <20 g/l COV.
Magazzinaggio	Conservare sempre in luogo asciutto, fresco ma al riparo dal gelo. Richiudere bene le confezioni già aperte.

Smaltimento	Non gettare i residui nelle fognature o nelle falde acquifere. Non gettare i residui nel sottosuolo/terreno. Smaltire in conformità alle disposizioni di legge. Avviare al riciclaggio solo contenitori completamente vuoti. I residui secchi di materiale possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Smaltire i residui liquidi di materiale in accordo con la società di smaltimento locale. Codice Europeo del Rifiuto CER: 080112
Ulteriori indicazioni di sicurezza	Durante i lavori di spruzzatura usare un filtro combinato A2/P2. Aerare a fondo durante la lavorazione e l'essiccazione. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Durante i lavori di carteggiatura usare un filtro antipolvere P2. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego del prodotto. Se vi è rischio di spruzzi indossare occhiali di protezione.
Servizio tecnico	**Telefono:** 00800 / 63 33 37 82 (chiamata gratuita dalla rete fissa in Germania, Austria, Svizzera, Olanda) **E-mail:** anwendungstechnik@meffert.com

Questa scheda tecnica si basa sull'attuale stato dell'arte e sulla nostra esperienza in tecnica d'applicazione. A causa della grande varietà di fondi e delle diverse condizioni dell'oggetto da trattare, le informazioni contenute in questa scheda non esonerano l'applicatore dall'obbligo di testare i nostri materiali a regola d'arte e sotto la propria responsabilità in merito alla loro idoneità e possibilità di utilizzo per gli scopi previsti (per es. tramite prove applicative, ecc.). Per le applicazioni che non sono esplicitamente menzionate in questa scheda, non possiamo assumerci alcuna responsabilità. Prima dell'esecuzione, vi preghiamo di contattare il nostro servizio di tecnica applicativa. Ciò vale in particolare se questo prodotto viene utilizzato in combinazione con altri materiali. Con la pubblicazione di una nuova edizione, questo documento perde la sua validità.

Meffert AG Farbwerke
Sandweg 15
55543 Bad Kreuznach
Germania
Telefon: +49 671/870-0
E-Mail: info@meffert.com
www.meffert.com