



# P107 Ratio DIN

Pittura leggermente riempitiva



Sfregamento  
a umido  
R-Classe

**3**

Potere  
coprente  
H<sub>10</sub>-Classe

**1**

Resa

**6**  
m<sup>2</sup> / L



## Descrizione prodotto

### Campo di applicazione

Per tinteggiature nuove e di rinnovo in tutti gli ambienti abitativi e di lavoro sottoposti a normale usura. Adatto per tutti i supporti interni come intonaci di malta dei gruppi P II e P III, intonaci di gesso del gruppo di malta P IV, pannelli di cemento/fibra di cemento, cartongesso, tessuti di vetro, velli di vetro e cellulosa, truciolari di legno, nonché carte da parati testurizzate o di carta e per la riverniciatura di vecchie mani in dispersione intatte.

### Caratteristiche del prodotto

- Lavorazione facile
- Buon potere coprente
- Finitura superficiale omogenea
- Basso ritiro, ben aderente
- Nessuna compromissione dell'assorbimento acustico in base alla procedura di applicazione
- Traspirante
- Emissioni minimizzate, esente da solventi e plastificanti
- Diluibile con acqua e di odore lieve
- Esente da sostanze che promuovono l'effetto fogging

---

**Norme / Certificati /  
Test di qualità da parte di  
organismi esterni**

- Premiato con il marchio di qualità ecologica "Angelo Blu" per le pitture per interni prive di conservanti, in conformità alla norma DE-UZ102.
- Misurazione dell'assorbimento acustico secondo DIN EN ISO 354 e valutazione secondo DIN EN ISO 11654 e ASTM C423

---

**Dati tecnici secondo la norma  
DIN EN 13 300**

**Abrasiona a umido:** R-Classe 3  
**Rapporto di contrasto:** Potere coprente H<sub>10</sub>-Classe 1  
con una copertura di circa 6 m<sup>2</sup>/l risp. 165 ml/m<sup>2</sup>  
**Livello di lucentezza:** G3 matt  
**Granulometria massima:** S1 Fine

I valori caratteristici sono valori medi. A causa dell'uso di materie prime naturali nei nostri prodotti, possono verificarsi lievi deviazioni che non influiscono sulle proprietà del prodotto.

---

**La densità della corrente di  
diffusione del vapore acqueo  
(DIN EN ISO 7783 - 2)**

Classe V1 (altamente permeabile al vapore acqueo) < 0,14 m

---

**Tipo di pigmento**

biossido di titanio

---

**Brillantezza**

Opaco

---

**Colore**

Bianco

---

**Confezionamento**

12,5 l

---

**Peso specifico**

Ca. 1,56 g/cm<sup>3</sup>

---

**Colorazione**

Bianco con max 3 % di paste coloranti universali (è possibile il galleggiamento dei pigmenti, quindi si consiglia una prova preliminare). Il bianco è colorabile in tinte pastello con il sistema PROFITEC Color-Mix. Se la colorazione viene eseguita con un pigmento/pasta colorante o con un colore colorante non conforme ai requisiti dell'Angelo Blu, il colore colorato non soddisfa più i criteri dell'Angelo Blu. La colorazione può eliminare la necessità di conservanti. Verificare l'esattezza del colore prima della lavorazione - non si effettuano cambi. Richieste di risarcimento per differenze di colore non potranno essere riconosciute se presentate dopo la lavorazione. Per superfici attigue utilizzare solo materiale appartenente ad uno stesso lotto di produzione / di colorazione. La messa in tinta può comportare modifiche dei dati tecnici e delle caratteristiche del prodotto.

## Lavorazione

### Metodo di applicazione

Diluire il materiale con il 20 % di acqua e applicare esclusivamente con il metodo di spruzzatura airless; il rivestimento applicato non viene successivamente rullato o lisciato con una spazzola.

Angolo di spruzzo: 50°; ugello: 0,018 - 0,021"; pressione di spruzzo: circa 110 bar (a seconda del dispositivo). Applicare due mani con max. 200 ml/m<sup>2</sup> di materiale diluito. Tra una mano e l'altra è necessario rispettare un tempo di essiccazione di 4 ore.

Lavorazione a pennello, a rullo o con apparecchi a spruzzo.

#### **Applicazione a rullo:**

Per la lavorazione standard a rullo consigliamo l'utilizzo di un rullo per pitture per interni con altezza pelo di 12 mm.

#### **Applicazione a spruzzo:**

Per l'applicazione a spruzzo, regolare in modo adeguato la consistenza del materiale. Osservare le indicazioni d'uso fornite dal produttore dell'apparecchio.

Per ottenere una finitura superficiale omogenea, consigliamo di ripassare la superficie con il rullo.

Applicazione a spruzzo airless: angolo di spruzzo: 50°; ugello: 0,018 - 0,021"; pressione di spruzzo: 120 - 180 bar

### Ciclo applicativo

Pretrattare il supporto a regola d'arte. Vedi capitolo „Supporti e loro pretrattamento“.

Nella maggior parte dei casi, per rivestimenti di rinnovo su supporti senza grandi contrasti cromatici, è sufficiente l'applicazione di un'unica mano non diluita.

#### **Rivestimento intermedio:**

Su supporti ricchi di contrasti applicare una mano intermedia diluita al 10 % max con acqua a seconda del tipo di lavorazione e di supporto.

#### **Mano finale:**

Non diluita o diluita al 5 % max con acqua.

### Temperatura per la lavorazione

Temperatura minima del fondo e dell'ambiente di +5 °C, sia durante la lavorazione che durante l'essiccazione.

---

**Indicazioni per la lavorazione**

- Mescolare bene prima dell'uso. Per regolare la consistenza, il materiale può essere diluito.
- Un'eccessiva diluizione può compromettere le caratteristiche del materiale (per es. potere coprente, colore, resistenza).
- Per evitare la formazione di segni di ripresa, applicare bagnato su bagnato. Lisciare bene le aree lavorate a pennello, poi ripassarle con il rullo in una direzione.
- Osservare un tempo di essiccazione sufficiente tra un'applicazione e l'altra.
- Lavare immediatamente gli schizzi di materiale con acqua pulita.
- Tutte le parti adiacenti dell'edificio e dell'impianto, ad esempio arredi, pavimenti, ringhiere, porte, finestre, ecc. devono essere protette da accurate misure di copertura.
- Su superfici contigue, utilizzare solo materiale proveniente da un'unica produzione (lotto).

---

**Consumo**

Ca. 165 ml/m<sup>2</sup> per mano su supporti lisci, leggermente assorbenti. Su supporti ruvidi prevedere un consumo maggiore. Definire l'esatto consumo tramite applicazione di prova sulla superficie da trattare. Il consumo può variare in base all'assorbimento del supporto e al metodo di applicazione utilizzato.

---

**Diluizione**

Con acqua al 10 % max.

---

**Essiccazione**

A +20 °C e 65 % di umidità relativa dell'aria:

**Riverniciabile** dopo ca. 4 ore

**Asciugatura in profondità** dopo ca. 4 gg.

Questi tempi variano a temperature più basse e/o umidità dell'aria più elevata.

---

**Pulizia degli attrezzi**

Subito dopo l'uso, togliere accuratamente da pennelli e rulli l'eccesso di pittura. Poi detergere con acqua ed eventualmente detersivo per piatti. Pulire con acqua anche gli spruzzatori.

---

#### Indicazioni generali

- Per ritoccare la superficie utilizzare sempre lo stesso attrezzo e materiale avente la stessa consistenza e lo stesso numero di lotto. A seconda delle condizioni del supporto, i ritocchi superficiali possono risultare più o meno visibili. In base alla scheda tecnica BFS n. 25, ciò non può essere evitato.
- A causa della molteplicità e varietà dei supporti e di altri fattori di influenza, si consiglia di fare un'applicazione di prova prima di iniziare la lavorazione.
- Osservare le indicazioni riportate sulle schede tecniche dei prodotti menzionati in questa scheda.
- Quando si utilizzano sigillanti compatibili con la vernice, come il sigillante acrilico, non si possono escludere crepe nel materiale pittorico, né scolorimenti e/o differenze di brillantezza a causa dei plastificanti e della maggiore elasticità.

## Supporti e loro pretrattamento

#### Supporto

Tutti i materiali per mano di fondo nominati in questa scheda tecnica sono solo raccomandazioni tecniche. In base alle necessità, possono essere utilizzati altri tipi di sottofondi. Nella tabella sottostante sono riportate indicazioni riguardanti il pretrattamento dei supporti.

Il supporto deve essere stabile, asciutto, portante, privo di efflorescenze, strati sinterizzati, antiagglomeranti, sostanze che possano favorire la corrosione o impedire l'aggrappaggio. Deve, inoltre, corrispondere allo stato attuale della tecnica. Osservare le indicazioni delle schede tecniche BFS attuali e della VOB, parte C, DIN 18363 Lavori di pittura e verniciatura.

#### Nota

Quando si utilizzano primer con proprietà solidificanti (ad es. primer per profondità), durante l'essiccazione non si devono produrre superfici chiuse e lucide, poiché queste possono interferire con il legame di adesione dei rivestimenti successivi.

Supporto	Condizione/pretrattamento del supporto	Mano di fondo
Intonaci a base di calce-cemento e di cemento P II e P III resistenza alla compressione min. 1,5 N/mm <sup>2</sup> secondo la norma DIN EN 998 - 1	Solidi, portanti, leggermente assorbenti.	<i>Non è necessario il primer</i>
	Grossolanamente porosi, sabbiosi, molto o non uniformemente assorbenti.	<b>PROFITEC P800</b> <i>Hydrosol Tiefgrund</i>
	Dopo un sufficiente tempo di essiccazione, trattare a regola d'arte con fluosilicato le zone reintonacate, poi sciacquare.	<b>PROFITEC P800</b> <i>Hydrosol Tiefgrund</i>
Intonaci pronti e intonaci a base di gesso P IV resistenza a compressione min. 2 N/mm <sup>2</sup> secondo DIN EN 13279	Carteggiare gli intonaci a base di gesso con pelle sinterizzata e rimuovere la polvere.	<b>PROFITEC P800</b> <i>Hydrosol Tiefgrund</i>
Stucchi	Levigare le bave di stucco e rimuovere la polvere.	<b>PROFITEC P800</b> <i>Hydrosol Tiefgrund</i>

Supporto	Condizione/pretrattamento del supporto	Mano di fondo
Pannelli di cartongesso parzialmente o completamente rasati a stucco	Levigare le bave di stucco e rimuovere la polvere.	<b>PROFITEC P800</b> <i>Hydrosol Tiefgrund</i>
	Pannelli con sostanze interne idrosolubili coloranti o pannelli ingialliti.	<b>PROFITEC P563 Aqua</b> <i>Isolierfarbe</i>
Calcestruzzo	Liscio, poco assorbente. Rimuovere i residui di antiagglomerante e i residui farinosi, sabbiosi.	<b>PROFITEC P817 4in1 Primer</b> <b>PROFITEC P818 Grundierfarbe</b>
	Grossolanamente porosi, sabbiosi, molto o non uniformemente assorbenti.	<b>PROFITEC P800</b> <i>Hydrosol Tiefgrund</i>
Calcestruzzo poroso	Pulire e rimuovere la polvere	<b>PROFITEC P800</b> <i>Hydrosol Tiefgrund</i>
Muratura a vista in pietra arenaria calcarea	Riparare danni a giunti e pietre con materiale dello stesso tipo.	<b>PROFITEC P800</b> <i>Hydrosol Tiefgrund</i>
Vecchie pitture	Opache, poco assorbenti.	<i>Non è necessario il primer</i>
	Pulire i vecchi rivestimenti sporchi e sfarinanti, rimuovere meccanicamente il forte sfarinamento.	<b>PROFITEC P800</b> <i>Hydrosol Tiefgrund</i>
	Superfici ad assorbenza non uniforme, zone ritoccate.	<b>PROFITEC P800</b> <i>Hydrosol Tiefgrund</i>
	In caso di pitture a calce e pitture minerali, rimuovere la sfarinatura meccanicamente.	<b>PROFITEC P800</b> <i>Hydrosol Tiefgrund</i>
	Le vecchie pitture lucide devono essere irruvidite.	<b>PROFITEC P818 Grundierfarbe</b>
Tappezzeria non verniciata in fibra ruvida, a rilievo o stampata di carta, ma anche tessuti in fibra di vetro	Non verniciata	<i>Non è necessario il primer</i>
Velo di fibra di vetro e di cellulosa	Non tinteggiato, liscio	<b>PROFITEC P817 4in1 Primer</b>
Macchie di nicotina, d'acqua, di fuliggine o di grasso	Lavare con acqua e detersivo domestico sgrassante e lasciar asciugare bene.	<b>PROFITEC P563 Aqua</b> <i>Isolierfarbe</i>
	Spazzolare a secco le macchie d'acqua asciutte.	<b>PROFITEC P563 Aqua</b> <i>Isolierfarbe</i>
Superfici con infestazioni da muffa e funghi	Rimuovere l'infestazione da muffe a regola d'arte in conformità con le "Linee guida per il risanamento da infestazione da muffe e funghi" (pubblicate e disponibili presso l'Agenzia federale dell'ambiente). Utilizzare i biocidi con attenzione. Prima dell'uso, leggere sempre l'etichetta e le informazioni sul prodotto. Per il risanamento di un'ampia infestazione da muffe (> 0,5 m <sup>2</sup> ), consigliamo di rivolgersi ad aziende specializzate che abbiano le capacità tecniche e le conoscenze specialistiche necessarie per rimuovere definitivamente l'infestazione da muffe.	<b>PROFITEC P870 Sanierlösung FA</b>
Sigillanti durevolmente elastici per giunti e profili di tenuta	Verificare la compatibilità o la possibilità di sovrapplicazione con il materiale verniciante (vedi DIN 52 460)	<i>Non è necessario il primer</i>

## Note sul prodotto

<b>Componenti secondo VdL (Associazione dell'industria tedesca delle vernici e degli inchiostri da stampa)</b>	Dispersione acrilica, silicato di potassio, biossido di titanio, carbonato di calcio, silicati, acqua, additivi
<b>Regolamento sui biocidi (528/2012)</b>	Non soggetto a obbligo di etichettatura.
<b>Etichettatura a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]</b>	La marcatura è riportata sulla scheda dati di sicurezza.
<b>Codice GIS</b>	BSW40
<b>COV</b>	Valore limite UE per il prodotto (cat. A/a): 30 g/l (2010). Questo prodotto contiene max <1 g/l COV.
<b>Magazzinaggio</b>	Conservare sempre in luogo asciutto, fresco ma al riparo dal gelo. Richiudere bene le confezioni già aperte. Utilizzare entro breve tempo il materiale diluito.
<b>Smaltimento</b>	Non gettare i residui nelle fognature o nelle falde acquifere. Non gettare i residui nel sottosuolo/terreno. Smaltire in conformità alle disposizioni di legge. Avviare al riciclaggio solo contenitori completamente vuoti. I residui secchi di materiale possono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Smaltire i residui liquidi di materiale in accordo con la società di smaltimento locale. Codice Europeo del Rifiuto CER: 080112
<b>Ulteriori indicazioni di sicurezza</b>	Durante i lavori di spruzzatura usare un filtro combinato A2/P2. Aerare a fondo durante la lavorazione e l'essiccazione. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego della pittura. In caso di contatto con gli occhi o con la pelle, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Irritante per le vie respiratorie, gli occhi e la pelle. Se vi è rischio di spruzzi indossare occhiali di protezione.
<b>Servizio tecnico</b>	<b>Telefono:</b> 00800 / 63 33 37 82 (chiamata gratuita dalla rete fissa in Germania, Austria, Svizzera, Olanda) <b>E-mail:</b> anwendungstechnik@meffert.com

Questa scheda tecnica si basa sull'attuale stato dell'arte e sulla nostra esperienza in tecnica d'applicazione. A causa della grande varietà di fondi e delle diverse condizioni dell'oggetto da trattare, le informazioni contenute in questa scheda non esonerano l'applicatore dall'obbligo di testare i nostri materiali a regola d'arte e sotto la propria responsabilità in merito alla loro idoneità e possibilità di utilizzo per gli scopi previsti (per es. tramite prove applicative, ecc.). Per le applicazioni che non sono esplicitamente menzionate in questa scheda, non possiamo assumerci alcuna responsabilità. Prima dell'esecuzione, vi preghiamo di contattare il nostro servizio di tecnica applicativa. Ciò vale in particolare se questo prodotto viene utilizzato in combinazione con altri materiali. Con la pubblicazione di una nuova edizione, questo documento perde la sua validità.



**Meffert AG Farbwerke**  
Sandweg 15  
55543 Bad Kreuznach  
Germania  
Telefon: +49 671/870-0  
E-Mail: info@meffert.com  
www.meffert.com